多樂士無添加全效底漆
A931-65834

產品介紹	**多樂士「無添加全效」底漆**是一款採用無添加配方的超高檔全效內牆水性底漆。它具有長效防霉、防水、抗鹼耐鹼、極佳附著力、超強滲透性、優良遮蓋力等多項特性，能有效預防牆面多種問題。具有「無添加配方」，並通過歐美嚴格環保標準及本地建築業界廣泛認可的環保指標，確保產品淨味環保。配搭多樂士超高檔系列面漆使用，使底漆至面漆達100%無添加，更全面淨化空氣及提升面漆的功能。
用途	裝飾及保護室內基層牆面，如抹灰面、石膏板面等。
光澤	啞光
優點	• 獨有「無添加配方」，在配方設計、原料篩選及生產過程都沒有添加甲醛、苯及其他揮發性有機化合物（VOC），嚴格監控，層層淨化，淨味環保。 • 榮獲「美國GREENGUARD室內空氣質量 最高金級認證」及「法國室內空氣環境檢測最高A+級標準」，符合歐美最嚴格的室內空氣質量標準，確保適合敏感個體群（如兒童和老人）。 • 獲取香港綠色建築議會（HKGBC）綠材環評最高鉑金評級（HK G-PASS Platinum），是備受本地建築業界廣泛認可的環保指標，為您提供更安全的保障。 • 具備長效防霉、防水、抗鹼耐鹼、極佳附著力、超強滲透性及優良遮蓋力等全效功能。
主要成分	無鉛顏料、丙烯酸酯共聚物、水、添加劑
體積固體分	白色約30%
乾燥時間 ***- 指觸乾*** ***- 重塗***	標準厚度的單塗層（25°C，50%相對濕度下） 0.5-1小時 2-3小時 乾燥時間會隨環境溫度和濕度的變化而有異。
漆膜厚度	濕膜：80微米 乾膜：24微米
顏色	白色
包裝規格	1升/罐及5升/罐
儲存	產品需儲存在0-40°C陰涼乾燥的庫房，避免雨淋和陽光曝曬，嚴防霜凍。
理論塗刷面積	理論上，1公升該產品可以塗刷10-12平方米每層。實際塗刷面積會因施工方法及表面粗糙程度不同而有異。
施工工具	
稀釋方法	要用清水稀釋，通常在5-10份油漆中加1份水（10-20%體積比），最多不可加超過30%（體積比）的清水稀釋此產品。
- 漆刷或滾筒	通常加1份水到5-10份油漆中（10-20%體積比）。
- 普通噴塗	通常加1份水到5份油漆中（20%體積比）。
- 無氣噴塗	通常不建議加水。
清洗	使用後請立即用清水洗淨。
表面處理	要上漆的表面要全無油脂、塵污和鬆散物質。新造的牆壁需充分乾透。牆身（或膩子）表面含水率必須少於14%，pH值必須低於10。
- 新牆	1. 新建的混凝土牆壁必須乾結30天後才可批膩子。 2. 膩子切勿太鬆軟，待膩子乾透後，用細砂紙磨平、除塵。
- 舊牆	1. 粉刷過的舊牆面重塗時，請用鏟刀鏟除並用砂紙打磨後除塵，以清除鬆浮物質和鬆脫的漆膜。 2. 用適當的膩子填補牆體缺陷。
- 發霉牆面	1. 用鏟刀鏟除並用砂紙打磨除去霉跡，或用**Polycell防霉水**去除霉菌。

多樂士無添加全效底漆
A931-65834

使用建議

1. 施工前，先閱讀使用說明。
2. 開罐後，充分攪拌罐內油漆。
3. 如有需要，可按照說明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時，避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆。
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內。
6. 請盡快用完已開罐的產品。
7. 在牆面養護以及日常使用過程中，如遇南方溫差大及高濕度天氣（如回南天、梅雨天等），建議及時關閉門窗，並開啟除濕設備。

典型油漆系統

表面	系統
普通基面	底漆：多樂士「無添加全效」底漆A931-65834（1層） 面漆：多樂士「金裝升級抗甲醛全效」牆面漆A607（2層） 多樂士「環保兒童漆」A655（2層） 多樂士「臻彩」牆面漆A600（2層）

施工注意事項

1. 不要打磨最後一道面漆。如第一道面漆經過打磨，須確保最後一道面漆均勻的塗覆其上。
2. 基底溫度低於10°C或環境濕度大於85%時請勿施工。

安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時，應配有適當的呼吸設備。所有的呼吸設備必須符合經（NOISH/MSHA）認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料及動物飼料的地方。
- 使用油漆時請戴上防護眼鏡和及適當的手套。
- 若油漆不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清潔劑加清水洗淨。
- 若誤食了油漆，請立即就醫，並出示此容器或標籤。
- 當油漆運送時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 不要將產品放置於極端的溫度。存放於陰涼乾爽的地方。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後掃掉並合理處置。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時，應符合當地的環保標準。
- 乾漆膜打磨、切割和焊接會產生粉塵和有害氣體，請選擇濕磨方式。如果局部排氣通風無法避免曝露，請佩戴合適的呼吸防護面罩。
- 本產品不添加鉛及水銀。

（請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱）

製造：
阿克蘇諾貝爾漆油（廣州）有限公司
中國廣州經濟技術開發區
北圍工業區

分銷：
阿克蘇諾貝爾香港（控股）有限公司
電話：2823 1388
傳真：2866 3232
網址：www.dulux.com.hk

香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）條例下受規管漆料的類別：[底漆、封固底劑及中層底漆]
揮發性有機化合物含量（即用狀態）不超過200克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。

Copyright © 2024 AKZO NOBEL HK (HOLDINGS) LIMITED. All Rights Reserved
OCT24/A931-65834chiV3