多樂士白金級「天然植本」環保漆
H8128

產品介紹	**多樂士白金級「天然植本」**環保漆全面提升配方，在植本無添加的基礎上，創新加入天然抗甲醛成分 —— 硅藻，結合“天然活性竹炭因子”及“高效除醛科技”，全方位捕捉並淨化甲醛、苯及其他VOC，讓室內空氣保持清新自然。更大大提升防霉力及抗菌功能，並加入耐濕熱功能，更適合香港的潮濕家居環境，為您和您的家人提供更全面的升級保護。
用途	裝飾及保護室內基層牆面，如抹灰面、石膏板面等。
光澤	啞光
優點	• 特別採用以粟米、木薯為原材料的「淨源乳液」，取代部分石油衍生物，榮獲「美國農業部USDA Biobased產品認證」。 • 升級配方，創新加入天然抗甲醛成分 – 硅藻，結合「天然活性竹炭因子」配合「高效除醛科技」，全方位捕捉並淨化甲醛、苯及其他VOC，讓室內空氣保持清新自然。 • 全面提升抗菌及防霉功能，99.99%有效抵禦8種致病細菌+，並高效抵禦15種最常見的霉菌及藻類在牆上滋生#，新添加耐濕熱功能，更適合香港的潮濕天氣。 • 獨有「無添加配方」，在配方設計、原料篩選及生產過程都沒有添加甲醛、苯及其他揮發性有機化合物（VOC），嚴格監控，層層淨化，淨味環保。 • 榮獲「美國GREENGUARD室內空氣質量最高金級認證」及「法國室內空氣環境檢測最高A+級認證」，符合歐美最嚴格的室內空氣質量標準，確保適合敏感個體群（如兒童和老人）。 • 具備防霉、超強耐洗擦、防水、高遮蓋力及覆蓋細微裂紋等全效功能。 # 通過 GB/T 1741-2007、HG/T 3950-2017漆膜耐霉菌性能測定法，及香港房屋署所採納的油漆防霉測試。 + 包括大腸杆菌、金黃葡萄球菌、耐藥性金黃葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、綠膿桿菌、沙門氏菌、彭氏變形桿菌及白色念珠菌。
主要成分	無鉛顏料、丙烯酸酯共聚物、水、添加劑
體積固體分	白色 43%（標稱），其他顏色會有所不同。
乾燥時間 - ***指觸乾*** - ***重塗***	標準厚度的單塗層（25°C，50%相對濕度下） 0.5-1小時 2-3小時 乾燥時間會隨環境溫度和濕度的變化而有異。
漆膜厚度 - ***濕膜*** - ***乾膜***	 80微米 34微米
顏色	白色及CP5顏色
包裝規格	1升/罐，5升/罐
儲存	存放於陰涼乾燥的地方，嚴防霜凍。
理論塗刷面積	理論上，1公升產品可以塗刷13-16平方米一層。實際塗刷面積會因施工方法及表面粗糙程度不同而有異。
施工工具	
稀釋方法	視施工的難易程度和溫度的不同可加到20%的清水稀釋，最多不可超過30%。
- ***漆刷或滾筒***	通常加1份水到5-10份油漆中（10-20%）。
- ***普通噴塗***	通常加1份水到5份油漆中（20%）。
- ***無氣噴塗***	通常不建議加水。
噴塗建議 - ***普通噴塗***	 大部分設備都可以達到滿意效果。
- ***無氣噴塗***	典形的無氣噴塗設置為：最小工作壓力140公斤每平方厘米（2000磅每平方英寸），噴嘴尺寸0.58毫米（23周），噴嘴角度65度。
清洗	使用後請立即用清水洗淨。
表面處理 - ***新牆***	要上漆的表面要全無油脂、塵污和鬆散物質。新造的牆壁需充分乾透。牆身（或膩子）表面含水率必須少於14%，pH值必須低於10。 1. 新建的混凝土牆壁必須乾結30天後才可批膩子。 2. 膩子切勿太鬆軟，待膩子乾透後，用細砂紙磨平、除塵。 3. 如果要求抗鹼或為獲得最佳效果，宜先塗刷1遍**多樂士「無添加全效」底漆 A931-65834**。

多樂士白金級「天然植本」環保漆
H8128

- *舊牆*

1. 粉刷過的舊牆面重塗時，請用鏟刀鏟除並用砂紙打磨後除塵，以清除鬆浮物質和鬆脫的漆膜。
2. 用適當的膩子填補牆體缺陷。
3. 經恰當處理的基面，宜先塗刷1遍**多樂士「無添加全效」底漆 A931-65834** 以獲得最佳效果。

- *發霉牆面*

1. 用鏟刀鏟除並用砂紙打磨除去霉跡，或用**Polycell 防霉水**去除霉菌。
2. 如果要求抗鹼或為獲得最佳效果，宜先塗刷 1 遍**多樂士「無添加全效」底漆 A931-65834**。

使用建議

1. 施工前，請先閱讀使用說明。
2. 開罐後，充分攪拌罐內油漆。
3. 如有需要，可按照說明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時，避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆。
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內。
6. 請盡快用完已開罐的產品。

典型油漆系統

表面	系統
普通基面	底漆：多樂士「無添加全效」底漆 A931-65834（1 層） 面漆：多樂士白金級「天然植本」環保漆 H8128（2 層）

施工注意事項

1. 不要打磨最後一道面漆。如第一道面漆經過打磨，須確保最後一道面漆均勻的塗覆其上。
2. 基底溫度低於 10°C 或環境濕度大於 85% 時請勿施工。
3. 施工深色或艷色產品時，請控制稀釋比例在 5% 以內或不稀釋，並適當增加塗刷遍數，直至達到滿意效果。（請參考深色/艷色漆施工指南。）

安全建康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不到的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時，應配有適當的呼吸設備。
- 所有呼吸設備必須符合經（NOISH/MSHA）認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料及動物飼料的地方。
- 使用油漆時請戴上防護眼鏡及適當的手套。
- 若油漆不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清潔劑加清水洗淨。
- 當運送油漆時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後掃掉並合理處置。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時，應符合當地的環保標準。
- 乾漆膜打磨、切割和焊接會產生粉塵和有害氣體，請選擇濕磨方式。如果局部排氣通風無法避免曝露，請佩戴合適的呼吸防護面罩。
- 若誤食了油漆，請立即尋找醫療幫助和出示此容器或標籤。
- 本產品不添加鉛及水銀。

（請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱。）

製造：
阿克蘇諾貝爾漆油（廣州）有限公司
中國廣州經濟技術開發區
北圍工業區

分銷：
阿克蘇諾貝爾香港（控股）有限公司
電話：2823 1388
傳真：2866 3232
網址：www.dulux.com.hk

香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）條例下受規管漆料的類別：[啞面塗料]
揮發性有機化合物含量（即用狀態）不超過 50 克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。

Copyright © 2025 AKZO NOBEL HK (HOLDINGS) LIMITED. All Rights Reserved
FEB25/H8128chiV5