多樂士水性磁油（高光）
A722

產品介紹	**多樂士水性磁油（高光）**採用環保低味配方，為室內外木材及金屬表面提供全效保護。漆膜堅韌耐磨，遮蓋力強，防霉抗菌耐濕，加上快乾特性，令施工省時便捷，易於打造磁漆獨特的細膩觸感。即開即用，無需稀釋。同時適用於浴室/廚房天花。
用途	適用於室內/室外一般木材或金屬材質之裝飾塗刷。
光澤	高光；60度光澤：大於60。
優點	• 環保低味 • 漆膜堅韌耐磨 • 漆膜快乾 • 防鏽遮蓋力強 • 高效防霉抗菌耐濕 • 獨特抗UV色彩配方，耐候性佳
主要成份（標稱）	水性樹脂、二氧化鈦、顏料、防霉抗菌因子、水。
稀釋劑	清水
體積固體份	白色約35.5%基漆調色後會有所不同。
乾燥時間 ***- 指觸乾*** ***- 重塗***	標準厚度的單塗層（29°C，60%相對濕度下） 約1小時 1-2小時 乾燥時間會隨溫度和濕度的變化而有異。 一般環境下，七日後可完全乾燥。
漆膜厚度	濕膜：100微米 乾膜：35.5微米
顏色	白色及CP5調色。
包裝規格	• 1公升 • 3公升
儲存	產品需儲存在0-40°C陰涼乾燥的庫房，避免雨淋和陽光曝曬，嚴防霜凍。
理論塗刷面積	理論上，1升該產品可塗刷8-10平方米每層。實際塗刷面積會因施工方法、顏色及表面粗糙程度不同而有異。
施工工具	
稀釋方法	• 刷塗請直接使用，無需加水稀釋，噴塗可視情況添加10%（體積比）以內清水稀釋，充份攪拌均勻。 （稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工道數增加及乾燥時間之變化。）
清洗	使用後請立即用清水洗淨。
表面處理	所有要上漆的表面需完全乾燥，去除所有塵污、油脂、污物和其他化學污物，塗刷前需先行刮平表面和修補所有的裂縫破損處，再依完整系統塗刷。
- 上過漆的舊漆面	所有表面需徹底清潔，乾燥且無鬆散的污物、塵屑、油脂、蠟和龜裂剝落的油漆。塗刷前表面應先輕輕磨砂，鬆脫的漆膜應先刮除，有缺陷的部位需全部予以磨除至露出結構本體表面，再塗刷底漆打底。

多樂士水性磁油（高光）
A722

使用建議

1. 施工前先閱讀使用説明。
2. 開罐後充分攪拌罐內油漆。
3. 如有需要可按照説明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆。
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內。
6. 請盡快用完已開罐的產品。
7. 在牆面養護以及日常使用過程中，如遇南方溫差大及高濕度天氣（如回南天、梅雨天等），建議及時關閉門窗，並開啟除濕設備。

典型油漆系統

表面	系統
木器	底漆：多樂士多功能封閉底漆A931N（1層） 面漆：多樂士水性磁油（高光）A722（2層）
鉛水鐵 / 鋁	底漆：多樂士專業水溶性丙烯酸底漆4020（1層） 面漆：多樂士水性磁油（高光）A722（2層）

安全健康環保方面的説明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時應配有適當的呼吸設備。所有的呼吸設備必須符合經（NOISH/MSHA）認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
- 使用油漆時請戴上防護眼鏡及手套。
- 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
- 若不慎吞服，請立即就醫，並出示此容器或標籤。
- 當油漆運送時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 不要將產品放置於極端的溫度。存放於陰涼乾爽的地方。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後收集並合理處置。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準。
- 本產品不添加鉛及水銀。

（請向本產品的經銷商索取產品安全技術説明書，使用前請參閱）

製造：
台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司
台灣桃園縣中壢市
中壢工業區東園路52號

分銷：
阿克蘇諾貝爾香港（控股）有限公司
電話：2823 1388
傳真：2866 3232
網址：www.dulux.com.hk

香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）條例下受規管漆料的類別：[快乾磁漆]
揮發性有機化合物含量（即用狀態）不超過250克/公升

免責條款：本説明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本説明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與説明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。

Copyright © 2014 AKZO NOBEL HK (HOLDINGS) LIMITED. All Rights Reserved
APR24/A722chiV5