# 多樂士「寶貝護敏乳膠漆」
# H8767

| | |
|---|---|
| **產品介紹** | **多樂士「寶貝護敏乳膠漆」**是一款專為有寶寶、兒童、老人及寵物的家庭而設的高科技環保牆面漆。榮獲ASL過敏標準有限公司「哮喘及過敏友好產品認證」和美國綠色衛士GREENGUARD「最高金級認證」。嚴選頂級安全環保原料，經創新VOC Clean淨粹科技處理，層層降低VOC（揮發性有機化合物）至趨近零，並將成品逐批檢驗。主動除醛科技結合250納米竹炭，能有效捕捉及分解空氣中的甲醛、VOC等有害物質，讓室內空氣清新健康，塗刷後可立即入住。強效安全抗菌因子，通過日本JIS最高等級防霉抗菌檢定，能有效阻絕14種霉菌和病菌滋生（包括8種人寵共患病菌）。更有色彩持久、防潮抗污、覆蓋細紋、耐洗擦等全效功能，為您及寵愛的家人營造健康安心的空間。 |
| **用途** | 裝飾及保護室內基層牆面，如抹灰面、石膏板面等。 |
| **光澤** | 啞光 |
| **優點** | • **護敏配方：**嚴選頂級安全環保原料，從源頭控制致敏原，榮獲ASL過敏標準有限公司「哮喘及過敏友好產品認證」和美國綠色衛士GREENGUARD「最高金級認證」。確保適合敏感個體群（如兒童和老人），特別適用於對室內環境有嚴格要求的場所，如幼稚園、老人院、診所、醫院及其他醫療設施等。<br>• **主動除醛科技：**經過SGS雙認證，不只油漆本身檢不出甲醛，更能主動捕捉及分解空氣中95%*以上的甲醛，將甲醛分解並轉化為無害水分子，全方位不間斷持續淨化空氣。<br>• **VOC Clean淨粹科技：**製作過程嚴格把關，層層淨化有效降低VOC（揮發性有機化合物）趨近於0^，並將成品逐批檢驗，確保油漆更加環保純淨健康。<br>• **淨味250納米竹炭：**經高溫炭化、納米科技、白觸媒覆層等精密程序製成250納米竹炭，以超強效能吸附異味，使塗刷中及塗刷後的家居都保持空氣清新，讓您可安心立即入住。<br>• **強效抗菌、寵物適用：**強效安全抗菌因子，通過日本JIS最高等級防霉抗菌檢定，能有效阻絕14種霉菌和病菌滋生（包括8種人寵共患病菌）+。讓您和寵物親密接觸更安心。<br>• **Colour Protect恆彩科技：**獨有的抗光色彩分子與高密度乳膠緊密結合，塗刷後牆面色彩可耐光線照射、濕氣侵蝕，色澤持久，恆久保持牆面亮麗質感。<br>• **高效抗污及耐洗擦：**含耐磨乳膠微粒，漆膜堅韌耐擦洗，通過SGS檢驗耐擦洗次數30,000次以上。漆膜平滑不易沾污沾塵，可輕鬆擦除多種常見的污漬，如灰塵、醬料及水性墨水等。<br>• **防潮透氣：**獨特高透氣漆膜，使水氣更容易散去，提升牆面防潮性，減少牆面問題的產生，令漆膜更持久耐用。另具備覆蓋細紋、高遮蓋力等全效功能。<br>* 通過台灣SGS甲醛去除率測試。<br>^ 通過GB 18582-2008《室內裝飾裝修材料 - 內牆塗料中有害物質限量標準》測試，結果為'ND (Not Detected)未檢出'。<br>+ 通過JIS Z2911 (2010)《抗真菌性試驗方法》及JIS Z2801 (2010)《抗菌產品 – 抗菌活性和效果的試驗》測試。 |
| **主要成分** | 無鉛顏料、丙烯酸酯共聚物、水、添加劑 |
| **體積固體分** | 白色43%（標稱），其他顏色會有所不同。 |
| **乾燥時間**<br>- ***指觸乾***<br>- ***重塗*** | 標準厚度的單塗層（25°C，50%相對濕度下）<br>0.5-1小時<br>2-3小時<br>乾燥時間會隨環境溫度和濕度的變化而有異。 |
| **漆膜厚度**<br>- ***濕膜***<br>- ***乾膜*** | <br>80微米<br>34微米 |
| **顏色** | 白色及CP5顏色 |
| **包裝規格** | 1升/罐，3升/罐 |
| **儲存** | 存放於陰涼乾燥的地方，嚴防霜凍。 |
| **理論塗刷面積** | 理論上，1公升產品可以塗刷8.5-10.5平方米一層。實際塗刷面積會因施工方法及表面粗糙程度不同而有異。 |
| **施工工具** |  |
| **稀釋方法** | 視施工的難易程度和溫度的不同可加到20%的清水稀釋，最多不可超過30%。 |
| - ***漆刷或滾筒*** | 通常加1份至1.5份水到5份油漆中（20-30%）。 |
| - ***普通噴塗*** | 通常加1份水到5份油漆中（20%）。 |
| - ***無氣噴塗*** | 通常不建議加水。 |
| **噴塗建議**<br>- ***普通噴塗*** | <br>大部分設備都可以達到滿意效果。 |
| - ***無氣噴塗*** | 典形的無氣噴塗設置為：最小工作壓力140公斤每平方厘米（2000磅每平方英寸），噴嘴尺寸0.58毫米（23周），噴嘴角度65度。 |

# 多樂士「寶貝護敏乳膠漆」
# H8767

**清洗**

使用後請立即用清水洗淨。

**表面處理**

要上漆的表面要全無油脂、塵污和鬆散物質。新造的牆壁需充分乾透。牆身（或膩子）表面含水率必須少於14%，pH值必須低於10。

- ***新牆***

1. 新建的混凝土牆壁必須乾結30天後才可批膩子。
2. 膩子切勿太鬆軟，待膩子乾透後，用細砂紙磨平、除塵。
3. 如果要求抗鹼或為獲得最佳效果，宜先塗刷1遍**多樂士無添加全效底漆A931-65834**。

- ***舊牆***

1. 粉刷過的舊牆面重塗時，請用鏟刀鏟除並用砂紙打磨後除塵，以清除鬆浮物質和鬆脫的漆膜。
2. 用適當的膩子填補牆體缺陷。
3. 經恰當處理的基面，宜先塗刷1遍**多樂士無添加全效底漆A931-65834**以獲得最佳效果。

- ***發霉牆面***

1. 用鏟刀鏟除並用砂紙打磨除去霉跡，或用**Polycell防霉水**去除霉菌。
2. 如果要求抗鹼或為獲得最佳效果，宜先塗刷1遍**多樂士無添加全效底漆A931-65834**。

**使用建議**

1. 施工前，請先閱讀使用說明。
2. 開罐後，充分攪拌罐內油漆。
3. 如有需要，可按照說明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時，避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆。
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內。
6. 請盡快用完已開罐的產品。

**典型油漆系統**

| 表面 | 系統 |
|---|---|
| 普通基面 | 底漆：多樂士無添加全效底漆 A931-65834（1層）<br>面漆：多樂士「寶貝護敏乳膠漆」H8767（2層） |

**施工注意事項**

1. 不要打磨最後一道面漆。如第一道面漆經過打磨，須確保最後一道面漆均勻的塗覆其上。
2. 基底溫度低於10°C或環境濕度大於85%時請勿施工。
3. 施工深色或艷色產品時，請控制稀釋比例在5%以內或不稀釋，並適當增加塗刷遍數，直至達到滿意效果。（請參考深色/艷色漆施工指南。）

**安全建康環保方面的說明**

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不到的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時，應配有適當的呼吸設備。
- 所有呼吸設備必須符合經（NOISH/MSHA）認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料及動物飼料的地方。
- 使用油漆時請戴上防護眼鏡及適當的手套。
- 若油漆不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清潔劑加清水洗淨。
- 當運送油漆時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後掃掉並合理處置。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時，應符合當地的環保標準。
- 乾漆膜打磨、切割和焊接會產生粉塵和有害氣體，請選擇濕磨方式。如果局部排氣通風無法避免曝露，請佩戴合適的呼吸防護面罩。
- 若誤食了油漆，請立即尋找醫療幫助和出示此容器或標籤。
- 本產品不添加鉛及水銀。

（請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱。）

製造：
**台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司**
台灣桃園市中壢區東園路52號

分銷：
**阿克蘇諾貝爾香港（控股）有限公司**
電話：2823 1388
傳真：2866 3232
網址：www.dulux.com.hk

香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）條例下受規管漆料的類別：[啞面塗料]
揮發性有機化合物含量（即用狀態）不超過50克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。

Copyright © 2025 AKZO NOBEL HK (HOLDINGS) LIMITED. All Rights Reserved
AUG25/H8767chiV3