多樂士「金裝升級抗甲醛倍遮全效」牆面漆 H8607

產品介紹	**多樂士「金裝升級抗甲醛倍遮全效」牆面漆**全面提升配方，尤其是遮蓋力及啞度，令施工更快捷、更易交貨。同時升級採用恆彩鎖色科技，令牆面色澤持久不易褪色。此產品淨味環保，採用天然竹炭配合除醛科技，有效捕捉並淨化游離在空氣中的甲醛，讓室內空氣保持清新自然。配合抗菌科技，能99.99% 抵抗細菌，為您營造安全又健康的家居環境。產品更擁有全面保護牆身功能，包括防水、耐洗擦、覆蓋細微裂紋等，當中防霉力特強，通過檢測證實能有效對付香港常見的霉菌。
用途	裝飾及保護室內基層牆面，如抹灰面、石膏板面等。
光澤	啞光
優點	• 淨味抗甲醛 持續淨化空氣 • 99.99% 抗菌效率 • 特強防霉 • 恆彩鎖色科技 色澤持久 • 高遮蓋特白配方 • 特啞更易交貨 • 強力防水性能 • 超級耐洗擦 • 漆膜細膩幼滑 • 優異流平性 • 覆蓋細微裂紋 • 附着力強
主要成分	無鉛顏料、丙烯酸共聚物、水、添加劑。
體積固體分	白色約41%，基漆調色後會有所不同。
乾燥時間 ***- 指觸乾*** ***- 重塗***	標準厚度的單塗層（25°C，50% 相對濕度下） 0.5-1小時 2-3小時 乾燥時間會隨溫度和濕度的變化而改變。
漆膜厚度	濕膜：80微米 乾膜：33微米
顏色	標準色 CP5調色
包裝規格	1公升/罐及5公升/罐
儲存	產品需儲存在0-40°C陰涼乾燥的庫房，避免雨淋和陽光曝曬，嚴防霜凍。
理論塗刷面積	理論上，1公升該產品可以塗刷13-16平方米一層。實際塗刷面積會因施工方法及表面粗糙程度不同而有異。
施工工具	
稀釋方法	視施工的難易程度和溫度的不同可加到20%（體積比）的清水稀釋，最多不可超過30%（體積比）。
- 漆刷或滾筒	通常加1份水到5-10份油漆中（10-20% 體積比）。
- 普通噴塗	通常加1份水到5份油漆中（20% 體積比）。
- 無氣噴塗	通常不建議加水。
清洗	使用後請立即用清水洗淨所有工具。
表面處理	上漆的表面要全無油脂、塵污和鬆散物質。新造的牆壁需充分乾透。牆體（或膩子）表面含水率必須小於14%，pH值必須低於10，未上漆的木材或鐵金屬應先作適當的底漆處理。
- 新牆	1. 新建的混凝土牆壁必須乾結30天後才可批膩子。 2. 膩子切勿太鬆軟，待膩子乾透後，用細砂紙磨平，除塵。 3. 宜先刷一遍**多樂士無添加全效底漆 A931-65834**以獲得最佳效果。
- 舊牆	1. 粉刷過的舊牆面重塗時請用鏟刀鏟除並砂紙打磨後除塵以清除鬆浮物質和鬆脫的漆膜。 2. 用適當的膩子填補牆體缺陷。 3. 經恰當處理的基面宜先刷一遍**多樂士無添加全效底漆 A931-65834**以獲得最佳效果。
- 發霉牆面	1. 用鏟刀鏟除並用砂紙打磨除去霉跡。 2. 用適當的洗霉水刷1遍，並及時用清水洗淨，待乾透。 3. 宜先刷一遍**多樂士無添加全效底漆 A931-65834**以獲得最佳效果。

多樂士「金裝升級抗甲醛倍遮全效」牆面漆 H8607

使用建議

1. 施工前先閱讀使用說明。
2. 開罐後充分攪拌罐內油漆。
3. 如有需要可按照說明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆。
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內。
6. 請盡快用完已開罐的產品。
7. 在牆面養護以及日常使用過程中，如遇南方溫差大及高濕度天氣（如回南天、梅雨天等），建議及時關閉門窗，並開啟除濕設備。

典型油漆系統

表面	系統
普通基面	底漆：多樂士無添加全效底漆A931-65834（1層） 面漆：多樂士「金裝升級抗甲醛倍遮全效」牆面漆H8607（2層）

施工注意事項

1. 不要打磨最後一道面漆。如第一道面漆經過打磨，須確保最後一道面漆均勻的塗覆其上。
2. 基底溫度低於10°C或環境濕度大於85%時請勿施工。
3. 施工深色或豔色產品時，請控制稀釋比例在5%以內或不稀釋，並適當增加塗刷遍數，直至達到滿意的效果。

安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時，應配有適當的供氧設備。所有的供氧設備必須符合經認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
- 使用油漆時，最好能戴上防護眼鏡。
- 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
- 當油漆運送時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 本品不添加鉛及水銀。
- 不要將產品放置於極端的溫度。存放於陰涼乾爽的地方。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後掃掉。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準。

（使用前請參閱產品安全技術說明書）

製造：
阿克蘇諾貝爾漆油（廣州）有限公司
中國廣州經濟技術開發區
北圍工業區

分銷：
阿克蘇諾貝爾香港（控股）有限公司
電話：2823 1388
傳真：2866 3232
網址：www.dulux.com.hk

香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）條例下受規管漆料的類別：[啞面塗料]
揮發性有機化合物含量（即用狀態）不超過50克/公升

責任範圍：本文所述的技術數據，在刊發之日，盡我們所知都是準確的，但可隨時更改而毋須事先通知。我們保證我們的產品均符合本文的說明，但不做其它任何形式的、明示或暗示的、包括可銷售予或適用於特殊用途的承諾或保證。如有任何責任，僅限於替換產品或按購買價退款，對人工、人工成本或其它由此造成的損失概不負責。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。

Copyright © 2024 Akzo Nobel Paints Limited. All Rights Reserved
APR24/H8607chiV1