多樂士抗鹼底漆
A931-18177

產品介紹	**多樂士抗鹼底漆** A931-18177 是高檔的水性抗鹼封閉底漆
用途	適用於磚石結構、混凝土以及水泥壓力板、石膏板等表面。它同時適用於經恰當處理過的新舊基面。
優點	• 優異的封閉性能及抗鹼能力 • 提高漆膜豐滿度
主要成分	無鉛顏料、丙烯酸共聚物、水、添加劑。
體積固體分	約 36%
乾燥時間 ***- 指觸乾*** ***- 重塗***	標準厚度的單塗層（25°C，50% 相對濕度下） 0.5-1 小時 2-3 小時 乾燥時間會隨溫度和濕度的變化而變化
漆膜厚度	濕膜：80 微米（一層） 乾膜：29 微米（一層）
顏色	白色
包裝規格	1 升/罐、5 升/罐及 18 升/桶
儲存	產品需儲存在 0-40°C 陰涼乾燥的庫房，避免雨淋和陽光曝曬，嚴防霜凍。
理論塗刷面積	理論上，1 升該產品每遍塗刷 10-12 平方米。實際塗刷面積會因施工方法及表面粗糙程度不同而不同。
施工工具	
稀釋方法	視施工的難易程度和溫度的不同可加到 20%（體積比）的清水稀釋，切勿過度稀釋。
- 刷塗或滾塗	通常至多加 1 份水到 5 份油漆至 10 份油漆中（10-20% 體積比）
- 普通噴塗	至多加 1 份水到 5 份油漆中（20% 體積比）
- 無氣噴塗	通常不建議加水
清洗	使用後請立即用清水洗淨
表面處理	要上漆的表面要全無油脂、塵污和鬆散物質。新造的牆壁需充分乾透。牆身（或膩子）表面含水率必須小於 15%，pH 值必須低於 10，未上漆的木材或鐵金屬應先作適當的底漆處理。
- 新牆	1. 新建的混凝土牆壁必須乾結 30 天後且符合施工要求後才可上漆 2. 除去鬆脫物及結晶鹽 3. 用適當的填充劑填補裂縫或牆體缺陷
- 舊牆	1. 粉刷過的舊牆面重塗時請用鏟刀鏟除並用砂紙打磨後除塵，以清洗鬆浮物質和鬆脫的漆膜。 2. 用適當的膩子填補牆體缺陷
- 發霉牆面	1. 用鏟刀鏟除並用砂紙打磨除去霉漬。 2. 用適當的洗霉水刷 1 遍，並及時用清水洗淨，待乾透。

多樂士抗鹼底漆
A931-18177

使用建議

1. 施工前先閱讀使用説明
2. 開罐後充分攪拌罐內油漆
3. 如有需要可按照説明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內
6. 請盡快用完已開罐的產品
7. 在牆面養護以及日常使用過程中，如遇南方溫差大及高濕度天氣（如回南天、梅雨天等），建議及時關閉門窗，並開啟除濕設備。

典型油漆系統

表面	系統
各種新基面	底漆：多樂士抗鹼底漆A931-18177（1層） 面漆：各種多樂士內外牆面漆（2層）

施工注意事項

基底溫度低於10°C或環境濕度大於85%時請勿施工。

安全健康環保方面的説明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時，應配有適當的供氧設備。所有的供氧設備必須符合經（NOISH/MSHA）認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
- 使用油漆時，最好能戴上防護眼鏡。
- 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
- 若不慎吞服，請立即就醫，並出示此容器或標籤。
- 當油漆運送時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 本品不添加鉛及水銀
- 不要將產品放置於極端的溫度。存放於陰涼乾爽的地方。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後。按政府環保要求處理廢棄物。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準。

（欲獲得更詳細的資料，請參見產品健康安全資料）

製造：
阿克蘇諾貝爾漆油（廣州）有限公司
中國廣州經濟技術開發區
北圍工業區

分銷：
阿克蘇諾貝爾香港（控股）有限公司
電話：2823 1388
傳真：2866 3232
網址：www.dulux.com.hk

香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）條例下受規管漆料的類別：[底漆、封固底劑及中層底漆]
揮發性有機化合物含量（即用狀態）不超過200克/公升

免責條款：本説明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本説明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與説明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。

Copyright © 2024 AKZO NOBEL HK (HOLDINGS) LIMITED. All Rights Reserved
OCT24/A931-18177chiV6