



Dulux Catylac Ceiling

A925 Line

PENGUNAAN	Dulux Catylac Ceiling adalah cat interior khusus dengan Teknologi Chroma Brite untuk pengecatan plafon. Menjaga dinding cerah menakjubkan lebih lama. Selain itu, dengan daya tutup dan daya sebar yang baik dapat mencakup area yang luas. Mempunyai lapisan Matt White yang dapat mengurangi pantulan cahaya, membuat permukaan plafon tetap terlihat rata. Selain itu, produk ini bisa melindungi plafond dari serangan jamur.
UKURAN KEMASAN	5 Kg & 25 Kg
WARNA	Matt White
SIFAT LAPISAN	<i>Daya Tahan terhadap Air:</i> Mempunyai toleransi pada tingkat kelembaban udara normal untuk permukaan dalam. Tidak direkomendasikan untuk ruangan dengan kondensasi uap yang tinggi seperti kamar mandi atau dapur
KOMPOSISI	<i>Pigment :</i> Pigment Tanpa Timbal <i>Latex :</i> Emulsi Acrylic Copolymer. <i>Pelarut:</i> Air
VOLUME PADATAN	± 35% (nominal)
POT LIFE/UMUR CAMPURAN	N/A
WAKTU PENGERINGAN	<i>Lapisan tunggal pada ketebalan standar:</i> <u>KERING SENTUH</u> Bergantung pada suhu dan kelembaban : 0.5 – 1 jam <u>WAKTU PENGERINGAN UNTUK LAPIS ULANG</u> 1-2 Jam, bergantung pada kondisi cuaca <u>PELAPISAN ULANG PADA 30°C</u> 1-2 Jam <u>KERING SEMPURNA</u> 1-2 Jam
KETEBALAN LAPISAN	2 -3 lapis

DAYA SEBAR TEORITIS	Daya sebar teoritis pada kondisi normal adalah 8 -10 m ² /Kg/lapis
CARA APLIKASI	Bisa menggunakan roll, kuas ataupun spray
PERBANDINGAN CAMPURAN	N/A (satu komponen)
PENGECERAN	<u>Kuas atau Rol:</u> Gunakan air bersih maksimal 10 % <u>Alat Semprot konvensional (Conventional Spray):</u> Gunakan air bersih maksimal 20% <u>Alat semprot tanpa udara (Airless Spray):</u> Gunakan air bersih maksimal 10%
REKOMENDASI PENYEMPROTAN	<u>Cara Semprot konvensional :</u> Cukup bagus untuk hampir semua alat. <u>Alat semprot tanpa udara (Airless Spray):</u> Perlu diatur untuk aplikasi ini pada tekanan kerja cat minimum pada 140 Kg/cm² dengan ukuran ujung semprot pada 0.58mm dan sudut ujung semprot pada sudut 65°
CARA PENCUCIAN	Segera bersihkan semua alat setelah digunakan dengan air bersih
PERSIAPAN PERMUKAAN	<u>Permukaan Baru :</u> Permukaan harus benar-benar bersih, kering dan bebas dari bahan-bahan yang dapat mengurangi daya rekat cat seperti debu, minyak atau lilin. Lakukan pengecatan pada bagian pinggir / sambungan plafond terlebih dahulu baru diteruskan ke bagian tengah. Tidak direkomendasikan untuk plafond basah atau plafond yang masih lembab. <u>Pengecatan Ulang :</u> Bersihkan plafond dari cat lama yang mengelupas dan debu. Ganti plafond yang rusak dan berjamur.
TITIK NYALA	N/A
INFORMASI SISTEM PENGECATAN:	Permukaan yang terbuat selain dari beton / acian semen : <i>Cat Akhir (2-3 lapis): Dulux Catylac Ceiling (A925)</i> Permukaan yang terbuat dari beton / acian semen : <i>Pastikan kelembaban permukaan < 17 % dan alkali < 9</i> <i>Cat Akhir (2-3 lapis): Dulux Catylac Ceiling (A925)</i>

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Apabila terjadi kontak dengan mata, segera bilas dengan air yang banyak, sesekali angkat kelopak atas dan bawah mata. Periksa dan lepaskan lensa kontak jika ada. Jika iritasi berlanjut segera dapatkan bantuan medis. Apabila terhirup, pindahkan korban ke tempat terbuka dan baringkan dengan posisi yang nyaman untuk bernafas. Jika gejala berlanjut, segera dapatkan bantuan medis. Apabila kontak dengan kulit, cuci dengan air yang banyak, tanggalkan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Jika gejala berlanjut, segera dapatkan bantuan medis. Apabila masuk dalam mulut, cuci mulut dengan air. Apabila tertelan dan korban dalam keadaan sadar, berikan sedikit air untuk diminum. Jangan memaksa untuk muntah kecuali disarankan oleh dokter. Jika gejala berlanjut, segera dapatkan bantuan medis. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bila memerlukan saran medis, bawa kemasan cat atau labelnya. Jangan sampai kena mata, kulit atau pakaian. Hubungi dokter jika Anda merasa tidak enak badan. Buang sisa cat dan wadahnya sesuai dengan semua peraturan daerah, wilayah, nasional dan internasional. Tidak menggunakan bahan tambahan timbal dan merkuri. Lembar Data Keselamatan tersedia untuk profesional/pengguna dan dapat diminta melalui telpon bebas pulsa 0-800-11-38589 atau bisa diunduh di www.dulux.co.id
Untuk keterangan lebih lanjut atau tentang penggunaan produk ini dapat menghubungi Marketing service pada alamat berikut ini : PT. ICI Paints Indonesia, Jababeka Industrial Estate, Jl. Jababeka IV Blok V No.64, Cikarang Bekasi 17530 - Jawa Barat Tel: (6221) 893 4767/87, Fax: (6221) 893 5079	
Segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan, atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia dalam hubungannya dengan barang yang diproduksi atau dipasarkan, atau penggunaannya atau aplikasinya diberikan dengan seksama. Namun, segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia diberikan tanpa menyatakan atau berimplikasi terhadap garansi.	
Feb 2025	