ดูลักซ์ อินสไปร์ รูฟเพ้นท์

สีน้ำอะครีลิค ทาหลังคา อเนกประสงค์



ดูลักซ์ อินสไปร์ สีทาหลังคา อเนกประสงค์ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของสีน้ำอะครีลิค100% สำหรับทาหลังคา ชนิดกึ่งเงา มาพร้อมเทคโนโลยี Chromabrite UV fight ให้ฟิล์มสีสวยสดใสยาวนานไม่ซีดจางและช่วยสะท้อนรังสียูวี สามารถใช้งานอเนกประสงค์ครอบคลุม หลังคากระเบื้องทั้งกระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องโมเนียลอน รวมถึงพื้นผิวปูน ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐอาคารขนาดใหญ่ รวมถึงงานทาพื้นสนามเทนนิส ไม้ฝาสำเร็จรูป บล็อคอิฐปูถนน ทาผนังปูนตัดขอบบัวภายในอาคาร

- เนื้อสีแน่นกลบมิดดี ทาได้พื้นที่
- ฟิล์มสีพิเศษ ลดการเกาะฝุ่นดูเหมือนใหม่เสมอ
- ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
- ทนต่อการขัดถู
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่อ
- ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท แคดเมียม และโครเมียม เฮกซะวาเลนต์

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	สีน้ำอะครีลิค
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา
ขนาดบรรจุ	3.785 ลิตร หรือ 1 แกลลอน (สีสำเร็จรูปจากโรงงาน)
เฉดสี	โปรดดูจากแคตตาล็อคสีดูลักซ์ อินสไปร์ รูฟเพ้นท์
เนื้อสีโดยปริมาตร	30 - 40%
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	อย่างน้อย 30 นาที
ระยะเวลาทาทับ	30 นาที - 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	อย่างน้อย 7 วัน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	12 ตร.ม. / เที่ยว / ลิตร

*พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเสปรย์
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ได้ทันที หรือหากต้องการผสม ให้เติมน้ำสะอาด 1 ส่วนต่อสี 10 ส่วน (10%)
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน
การเช็ดล้างฟิล์มสี	ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 14 วัน ก่อนล้างทำความสะอาดได้

ระบบการทาสี

ก่อนการทาสีทุกครั้ง พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกว้างไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว ดูลักซ์ อะครีลิค ฟิลเลอร์ 1040 ขัดแต่งให้เรียบ หากต้องการเพิ่มความเนียนเรียบให้กับพื้นผิว หรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตที่มีปัญหา ให้ฉาบทั้งผนังด้วย ดูลักซ์ สมูทโอเวอร์ แล้วขัดแต่งให้เรียบและให้แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยร้าวซึมของน้ำ เพื่อป้องกันฟิล์มสีโป่งพองภายหลัง

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี	ทิ้งพื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากฉาบปูน มีความชื้น ไม่เกิน 14 %
- พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพหรือไม่สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์	ควรขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้งแล้วทาด้วยน้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ โมลด์วอช โดยทาทิ้งไว้ข้ามคืน จากนั้นขัดล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ก่อนทาสีทุกครั้งพื้นผิวจะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกว้างไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว ดูลักซ์ อะครีลิค ฟิลเลอร์ 1040 ขัดแต่งให้เรียบหากต้องการเพิ่มความเนียนเรียบให้กับพื้นผิวหรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตที่มีปัญหาให้ฉาบทั้งผนังด้วยปูนฉาบเรียบแล้วขัดแต่งผนังให้เรียบเนียนและให้แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยร้าวซึมของน้ำ เพื่อป้องกันฟิล์มสีโป่งพองภายหลัง

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี	ทาสีรองพื้นปูนอะครีลิค ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ซีลด์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที - 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
- พื้นผิวปูนเก่าหรือไม่สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์	ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ดูลักซ์ อีโค่ ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ เป็นฝุ่นชอล์ก หรือพื้นผิวที่ฉาบด้วยผลิตภัณฑ์สกิมโค้ท	ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อเสริมการยึดเกาะสูตรน้ำมัน ดูลักซ์ มาซีล จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 10 – 12 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
- พื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่า ที่มีความชื้นสูงสุด 40%	ทาสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ เพาเวอร์พลัส ไพร์เมอร์ สูตรน้ำกลิ่นอ่อน หรือสูตรน้ำมัน สำหรับพื้นผิวเสื่อมสภาพเป็นฝุ่น ทา 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 - 4 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า	ทาสีทับหน้าด้วยสีดูลักซ์ อินสไปร์ รูฟเพ้นท์ สำหรับทาหลังคา อเนกประสงค์ อย่างน้อย 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะห่างระหว่างสีที่ทาขั้นแรกและขั้นถัดไป อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง:
รายละเอียดข้างบนนี้มาจากการทดลอง เพื่อเป็นการแนะนำในการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) 89 อาคาร คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค, ชั้นที่ 9, ยูนิต M, N, O, P ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ (662) 572-8888, www.dulux.co.th

Dulux Inspire Roof Paint

Multi Purpose Paint



Dulux Inspire Roof Paint, an innovative 100% acrylic based emulsion for roof tile paint, semi-gloss finish. Chromabrite UV fight technology provides bright and longer lasting color with good UV reflection. It is multi purpose paint cover concrete roof, monier roof, concrete and masonry surface, building, including tennis court, fiber cement, pathway block, interior wall skirt.
High quality acrylic paint with good adhesion

- High opacity and good coverage
- Special paint film with good dirt pick up resistance
- Weather resistance
- Abrasive resistance
- Anti fungus and algae
- Low odor & low VOC
- No added lead and mercury, cadmium and chromium Hexavalent

Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	Acrylic emulsion
Finish	Semi-gloss
Pack size	3.785 Litres or 1 U.S. Gallon (Ready-mixed)
Colour Offer	Please refer Dulux Inspire Roof Paint colour card
Volume Solids	30 - 40%
Touch Dry	At least 30 minutes
Recoat Dry	30 minutes - 2 hours
Full Cure	At least 7 days
Theoretical Coverage	12 Sq.m./coat/litre

*Coverage is theoretical value and may differ from real application +-20%

Application

Application Method	Brush, Roller or Spray
Mixing Ratio	Ready to use. Can be thinned with 1 part of clean water to 10 parts of the product (10%)
Cleaning Up	Clean all equipments with clean water immediately after used
Washing Instructions of painted wall	Allow at least 14 days from application before cleaning.

Application System

Before painting every time, the surface must be cleaned until free from dirt and grease. If any, repair small cracks smaller than 1mm with Dulux Acrylic Filler 1040, then rub with sand paper. If requires extra smoothness to the wall, repair all imperfects by applying Dulux SmoothOver all over the wall. Rub down and make sure no cracks appeared for any possible water leakage in order to prevent paint film blistering later on.

Step 1: Surface Preparation	
- *New masonry or previously painted in good condition*	Leave new masonry to be fully cured at least 1 month. Moisture not over 14%. Allow surfaces to dry out.
- *Previously painted or powdery surfaces*	Rub down and leave to dry then treat with Dulux Weathershield Mould Wash. Leave the surface overnight before washing it again with clean water and leaving it to dry. Before painting make sure the surface is clean and free of dirt and grease. Repair wall cracks (smaller than 1mm) with Dulux Acrylic Filler 1040, then smooth with sandpaper. If required, add extra filler to prevent water leakage and film paint blistering.
Step 2: Priming	
- New masonry or previously painted in good condition	Apply 1 coat of Dulux Primershield. Allow at least 2 hours to dry before applying the top coat.
- Previously painted or fiber-cement surfaces	Apply 1 coat of Dulux Eco Primer water-based masonry sealer. Allow at least 2 hours to dry.
- Previously painted with powdery or skim coat surfaces	Apply 1 coat of Dulux Maseal for better adhesion. Allow 10-12 hours to dry before applying the top coat.
- New or previously painted with high moisture surfaces (max.40%)	Apply 1 coat of Dulux Weathershield Powerplus Primer (available in low odour water-based and solvent-based formula). Allow at least 2- 4 hours to dry prior to applying the top coat.
Step 3: Topcoat	Apply at least 2 coats of Dulux Inspire Roof Paint. Allow at least 2 hours to dry between coats.

The information in this datasheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and for use recommendation.
As the product is often used under conditions beyond our control, the company cannot guarantee anything only the quality of the product.

AkzoNobel Paints (Thailand) Ltd. 89 Cosmo Office Park Bldg, 9th Floor, Unit M,N,O,P, Popular Road, Ban Mail, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Customer Service : Telephone (662) 572-8888, www.dulux.co.th