



LEVIS ATELIER

Muur Satin



Productomschrijving

Gesatineerde, extreem vloeistof- en vlekafstotende watergedragen muurverf met superieure dekkraft. Beschikbaar in wit en aankleurbaar in een kleur naar keuze op de mengmachine.

Toepassing

Geschikt voor binnenwanden in pleisterwerk, gipskartonplaten, glasvezelbekleding, bakstenen, behangpapier, cementbezetting, beton,... en reeds geschilderde ondergronden. *Niet geschikt voor vochtige ruimtes (bijv. een badkamer).*

Eigenschappen

Extreem vloeistof- en vlekafstotend, door toevoeging van een innovatief vloeistofafstotend additief. Gemakkelijk aan te brengen. Smeuïg en ideaal qua consistentie. Spatvrij. Vlekisolerend (gedroogde vochtkringen, roet, nicotine). Deze kwaliteitsverf staat garant voor een egaal en aanzetvrij eindresultaat. Het verfrecept op basis van een kwalitatief superieur acrylaat bindmiddel is bovendien polyurethaan versterkt.

SCHROBVAST, KLASSE 1 (ISO 11998 – EN 13300): deze maatstaf voor het intact blijven van de verffilm, glans en kleuren bij veelvuldig reinigen, werd aan **Levis Atelier Muur Satin** toegekend. Hierdoor blijven de oorspronkelijke matheid en kleurintensiteit perfect behouden.



Superieure kleurvastheid voor alle Levis Atelier recepten door in alle verfrecepten geïntegreerde Chroma Protect Technology.

Aspect

Zijdeglanzend.

Levis Atelier Muurverf is ook beschikbaar in de glansgraden Mat Superior en Velours.

Verpakkingen

1l, 2,5l, 5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met rol, borstel of drukspuit. Gebruiksklaar.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

1L = 10 m²/laag

Droogtijd

Droog: 1 uur

Overschilderbaar: 5 uur

Bij vlekken (gedroogde vochtkringen, roet, nicotine, ...): pas overschilderen na 24 uur voor een optimaal vlekisolerend effect.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezelbekleding of reeds geschilderde ondergronden.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

Ondergrond ontkorrelen, stof- en vetvrij maken. Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen.

Vervolgens 1 laag Levis Atelier Muur Primer aanbrengen. Voor een optimaal gedekte muur met een intenser kleurresultaat van Levis Atelier Muur Satin, is Levis Atelier Muur Primer op maat aankleurbaar in uw Levis Atelier winkelpunt.

Bij niet coherente ondergronden wordt Levis Isoprim aangeraden als primer.

Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Slecht hechtende oude verflagen en losse delen verwijderen. Eventueel het oppervlak met plamuur of vulmiddel herstellen. De ondergrond ontkorrelen, stof- en vetvrij maken. 1 laag Levis Atelier Muur Primer aanbrengen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) en grondig naspoelen met proper water. Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- In geval van hardnekkige roet- of nicotine vlekken 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- Zeker Levis Atelier Muur Primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

Voor een optimaal resultaat: 2 lagen Levis Atelier Muur Satin aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Vorstvrij bewaren. Levis Atelier Muur Satin niet verwerken bij temperaturen lager dan 10°C.

Deze technische steekkaart, op datum van 09-06-2025, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info