

Florenzia

**Enduit de chaux aérienne éteinte saisonnée pour finitions brillantes en intérieurs.
(stucco a base di grassello di calce)**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Florenzia est un enduit décoratif minéral pour intérieurs, à base de pure chaux aérienne éteinte saisonnée, inertes sélectionnés, modifiants rhéologiques et additifs organiques (<4%).

L'application de **Florenzia** permet de réaliser décorations de grand prestige, à effet brillant, aux teintes souples et vibrantes.

EMPLOIS

Florenzia peut être appliqué sur :

- Enduits anciens et nouveaux à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en plâtre et placoplatre.
- Anciennes peintures de nature organique ou minérale, sèches, compactes, absorbantes et cohésives.
- Conglomerés de différente nature si absorbants.

Les surfaces doivent être préparées en suivant les modalités décrites dans le paragraphe **'PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION**.

Ne pas appliquer sur supports frais.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant : mastic de chaux, dispersion aqueuse à base de liant organique (< 3%).

Masse volumique UNI EN ISO 2811-1:

Florenzia: 1,40 +/- 0,05 g/ml

Détermination des composantes organiques volatiles (COV) ISO 11890:2 (non dilué) < 1 g/l

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Perméabilité à la vapeur aqueuse UNI EN ISO 7783-2: haute,

V=350 g/mq en 24 h; Sd= 0,10 m, pour épaisseurs de 0,6 mm – résultats de tests sur blanc

Séchage (à 25 °C et 65% d'U.R.): au toucher en 3 heures; survernissables dans 6 heures environ, selon l'épaisseur appliquée.

Classe Indoor Air Quality: A+

DILUTION

Florenzia: prêt à l'utilisation.

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant le teintage et l'application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins.

Attendre le juste temps de séchage, normalement de 4 semaines.

L'application sur les surfaces en béton a une fonction décorative.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Éliminer toutes les possibles efflorescences ou les parties détachées des anciennes peintures.

Éliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brossage.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) avec pinceau.

En cas de supports compacts appliquer une couche de **Novaprimer** à pinceau (fixateur acrylique pigmenté à l'eau).

Sur surface complètement sèche, appliquer une couche de **Marmorino KS** (enduit à la chaux), avec truelle en inox pour raser la surface.

Éliminer toutes éventuelles imperfections ou tous excès de matériel.

Attendre le séchage complet et procéder avec l'application d'une première couche de **Florenzia**, à raser.

Sur surface complètement sèche, appliquer une seconde couche de **Florenzia** avec truelle inox.

Attendre au moins 12 heures, polir la surface avec papier de verre, éliminer la poussière et procéder avec l'application de **Florenzia** en petites portions.

Avant le séchage complet, compacter le produit et polir la surface avec truelle inox.

Temps de séchage : 24 heures environ, selon le type de support, à son absorption et aux conditions environnementales.

PROTECTION ET DECORATION DE LA SURFACE

Il est possible de protéger et décorer la surface avec l'application de **Cera Wax** (**Plus** et versions métallisées) ou de **Nova_Wall Care**.

Il est conseillé d'attendre au moins 48 heures après l'application de la dernière couche de **Florenzia** avant de procéder avec l'application de l'une des finitions choisies. Pour plus d'informations consulter la fiche technique de **Cera Wax**.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Fiche technique : Florenzia

Révision n : 02

Date : 04-03-2020

Page 1 / 2

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lots de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques éventuelles légères différences de couleur.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, consulter la fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuelle (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Florenzia: 0,3 – 0,6 Kg/m² en deux couches, selon le type de finition réalisée.

COULEURS

Blanc et couleurs du nuancier **Florenzia**.

EMBALLAGES

Boîtes de 5 Kg; 20 Kg.

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en conditions de températures adéquates.

En étant un produit à base de chaux, il est possible qu'il y ait un augment de viscosité pendant le stockage.

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Directive 2004/42/CE:

Florenzia (peinture pour effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Florenzia (cat A/I): 200 g/l (2010)

Florenzia contient au maximum 1 g/l de COV.

Irritant / risque de graves lésions oculaires / irritant pour la peau / Conserver hors de la portée des enfants / Éviter le contact avec les yeux / En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste / Porter des gants appropriés / Protéger le visage et les yeux / En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur ; laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.

N.B. - NOVACOLOR garantit que les informations de la présente fiche sont fournies au meilleur de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques. Cependant, elle ne peut être tenue responsable pour les résultats obtenus après utilisation de ses produits étant donné que les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit au cas par cas. La présente fiche annule et remplace toutes les fiches précédentes.