

Technische Produktinformation

Betoninstandsetzung

Repadur 5

Betonfeinspachtel PCC

853



Zementgebundener Feinspachtel zum Porenverschluss und zur Egalisierung von Betonuntergründen im Zuge von Betoninstandsetzungsmaßnahmen. Geprüft nach DIN EN 1504 "Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken" sowie nach der ZTV-ING und den Instandsetzungsrichtlinien des DAfStb. Zur Egalisierung der zuvor aufgetragenen Schicht aus Sopro Repadur 50. Für eine glatte Oberfläche zum Auftrag eines Oberflächenschutzsystems.

- Innen und außen
- Einkomponentig
- Schichtdicke: 1 - 5 mm
- Zum Schließen von Poren und Lunkern
- Untergrundvorbereitung für Anstrichsysteme und andere Beschichtungen
- Feinspachtel für Betonkosmetik
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Verbrauch: Ca. 1,75 kg / m² / mm

Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
7785305	Beutel	5 kg	200
7785325	Sack	25 kg	40

PCC System	Sopro Reparatur 5 gehört zum Sopro Reparatur System.		
	Das Sopro Reparatur System ist ein PCC-Betonersatzsystem für die Anwendungsfälle PCC I und PCC II nach den ZTV-ING bzw. für die Beanspruchungsklassen M2/PCC I sowie M2/PCC II gem. der Rili SIB des DAfStb und umfasst: Korrosionsschutz: Sopro Reparatur KS Haftbrücke: Sopro Reparatur MH Betonersatz: Sopro Reparatur 50 Feinspachtel: Sopro Reparatur 5		
Anwendungsgebiete	Feinspachtel für Betoninstandsetzungsmaßnahmen nach der ZTV-ING sowie der Instandsetzungsrichtlinie des DAfStb.		
Druckfestigkeit	nach 1 Tag	nach 7 Tagen	nach 28 Tagen
	> 10 N/mm ²	> 30 N/mm ²	> 35 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	nach 1 Tag	nach 7 Tagen	nach 28 Tagen
	> 3 N/mm ²	> 5 N/mm ²	> 8 N/mm ²
Verarbeitungszeit	Ca. 60 Minuten		
Produkt Farbe	Grau		
Wasserbedarf	Pro Gebinde	5 kg	25 kg
	Wasserbedarf	0,9 l - 0,91 l	4,48 l - 4,53 l
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff)		
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)		
Eigenschaften	<p>Sopro Reparatur 5 ist ein werkseitig vorgefertigter Trockenmörtel aus hochwertigem Zement, Zuschlagstoffen gezielt abgestufter Kornfraktionen und speziellen Additiven.</p> <p>Mit Wasser angemischt, ergibt Sopro Reparatur 5 einen geschmeidigen, leicht zu verarbeitenden Frischmörtel.</p> <p>Sopro Reparatur 5 entspricht den Anforderungen der TL und TP BE-PCC.</p> <p>Sopro Reparatur 5 kann in Schichtdicken von 1 – 5 mm eingesetzt werden.</p>		
Untergrundvorbereitung	<p>Die Untergründe sind durch ein geeignetes Untergrundvorbereitungsverfahren (z. B. Druckluftstrahlen mit Sicherheitsstrahlgut) von allen losen oder sich haftungsmindernd auswirkenden Bestandteilen (minderfeste Zonen, Zementleimschichten, Schmutz, Altanstriche etc.) zu befreien.</p> <p>Gleichzeitig sind die Untergründe aufzurauen, bzw. vorhandene Poren und Lunker zu öffnen.</p> <p>Vor dem Aufspachteln von Sopro Reparatur 5 sind die vorbereiteten Betonflächen bis zur Sättigung vorzunässen. Zum Zeitpunkt der Applikation von Sopro Reparatur 5 müssen die Untergründe jedoch wieder mattfeucht abgetrocknet sein.</p> <p>Der frische Mörtel darf unter keinen Umständen auf glänzend nasse Untergründe aufgetragen werden.</p>		
Verarbeitung	<p>Sopro Reparatur 5 wird mit Wasser angemischt (je kg Pulver 180 ml Wasser). In einem sauberen Mischgefäß werden ca. 2/3 des Anmachwassers vorgelegt. Mit Beginn des Mischvorgangs erfolgt die kontinuierliche Zugabe des Trockenmörtels und des restlichen Anmachwassers. Die Bestandteile sind sorgfältig miteinander zu mischen, bis nach einer Mischzeit von ca. 3 Minuten ein homogenes, klumpenfreies Frischstoffgemisch vorliegt. Nach einer Reifezeit von ca. 2 Minuten ist das frische Material nochmals kurz durchzumischen. Mengen bis 25 kg können mit einem langsamlaufenden Rührwerk (ca. 400 U/min.) mit einem geeigneten Rühraufsatz angemischt werden.</p> <p>Größere Frischmörtelmengen sind im Zwangsmischer herzustellen.</p>		

Der Frischmörtel ist über einen Zeitraum von ca. 60 Minuten (bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) verarbeitbar.

Auf den vorbereiteten, vorgemissten und mattfeucht wieder abgetrockneten Untergrund wird zunächst eine Kontaktschicht aus Sopro Reparatur 5 aufgekrazt. Anschließend erfolgt hierauf das Aufspachteln von Sopro Reparatur 5 in der vorgesehenen Schichtdicke von bis zu 5 mm mit einer Stahlkelle.

Nach dem Anziehen des aufgetragenen Materials kann die Oberfläche z. B. mit einem Schwamm bearbeitet werden. Auf ein zusätzliches Anmischen der Oberflächen ist hierbei zu verzichten.

Nach der Verarbeitung ist Sopro Reparatur 5 über einen Zeitraum von 5 Tagen durch geeignete Maßnahmen vor einem zu schnellen Feuchtigkeitsentzug und Frost zu schützen. Zur Vermeidung von Rissbildungen ist Sopro Reparatur 5 nach seiner Verarbeitung durch geeignete Maßnahmen vor einem zu schnellen Wasserentzug zu schützen.

Verdunstungshemmende Produkte (Curingmittel) als Alternative zu üblichen Nachbehandlungsmaßnahmen, wie Abdecken oder Feuchthalten, sind nur möglich, wenn keine nachfolgenden Beschichtungsarbeiten vorgesehen sind.

Bei der Abmessung der Stoffe nach Raumteilen gilt die Verwendung von:
18 Teile Wasser : 100 Teile Pulver Sopro Reparatur 5

Werkzeugreinigung Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen; erhärtet nur mechanisch.


Hinweis Sopro Reparatur 5 nicht auf glatten Untergründen verarbeiten. Die Oberflächen der betreffenden Untergründe sind durch geeignete Maßnahmen aufzurauen.

Sopro Reparatur 5 nicht für dickschichtige Reparaturen einsetzen.
Bei der Herstellung des Frischmörtels keinen Zement oder sonstige Stoffe hinzufügen.
Beim Anmischen von Sopro Reparatur 5 von Hand ist eine effiziente Verteilung der vorgegebenen Anmachwassermenge, und damit das Erreichen der angegebenen Produkteigenschaften, nicht sicher gegeben.
Bereits angesteiften Frischmörtel nicht noch einmal unter Zugabe von Wasser aufmischen.
Sopro Reparatur 5 nicht bei Temperaturen unter +5 °C verarbeiten.

Reifezeit 2 Minuten

Haftzugfestigkeit Nach 28 Tagen auf vorgemisstem Beton: > 1,5 N/mm²

CE-Kennzeichnung

 1119 / 1508	 Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden (Germany) www.sopro.com
	14 CPR-DE3/0853.1.deu EN 1504-3 Sopro Reparatur 5 (853) PCC-Mörtel auf der Grundlage von hydraulischem Zement für die nicht statisch relevante Instandsetzung
Brandverhalten	Klasse E
Druckfestigkeit	Klasse R2
Chloridionengehalt	≤ 0,05%
Haftvermögen	≥ 0,8 MPa
Temperaturwechselverträglichkeit – Gewitterregenbeanspruchung	≥ 0,8 MPa
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}

Sicherheitshinweise Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
 GHS05
 GHS07
Signalwort Gefahr
 H315 Verursacht Hautreizungen.
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.
 H335 Kann die Atemwege reizen.
 P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
 P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
 P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
 P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.
 P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 P261 Einatmen von Staub vermeiden.
 P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Enthält: Enthält: Portlandzement, Cr (VI) < 2 ppm.

GISCODE: ZP1
Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.