

VARIVA PLUS 8779-00

Teinte à l'eau positive monocouche

La teinte à pulvériser VARIVA PLUS est une teinte à l'eau positive monocouche prête à l'emploi, qui a un effet de coloration particulièrement positif sur vos meubles en conifère et en bois dur. VARIVA PLUS confère notamment au hêtre difficile à teinter une apparence attrayante et élégante. VARIVA PLUS donne un aspect régulier et esthétique à tous les meubles, boiseries et à tout l'agencement intérieur.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Domaines d'application	Salle de bain, Meubles, Cuisines, Meubles de cuisine, Panneaux, Escaliers, Listels, Portes intérieures, Panneaux
Matières solides	Env. 1% du poids
Composé organique volatil (COV)	Env. 33 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
Gamme de couleurs	Peut être ajusté individuellement pour les clients après accord.
Système de teintage	Largo
Densité	Env. 1,02 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage, décapage
Méthode d'application	Pulvérisation traditionnelle, HVLP spraying, Éponge, Brosse

Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION					
Support bois					
	Produit			Quantité appliquée	
Ponçage préliminaire	Bois tendre au grain 100				
	Bois dur au grain 180				
Décapage	VARIVA PLUS 8779			45-50 g/m²	
Revernissage	Vernis			100-120 g/m²	
Ponçage intermédiaire	Au grain 220-280				
	Vernis			100-120 g/m²	
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.					
APPLICATION					
	Viscosité	Dilution	Bue en mm	Pression en bar	Nombre de passes
Pistolet à gravité	Viscosité de livraison	non dilué	1.2-1.4	0.8-1	1

Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.

Temps de séchage

+23 °C / 50% RH (20 µm de film sec)

- exempt de poussière

après 60 minutes

- sec au toucher

après 60 minutes

- recouvrable

après 4-5 heures

Les surfaces contreplaquées peuvent être recouvertes au bout de 4-5 heures, le bois massif au bout de 24 heures à une température de 20 °C et une humidité relative de l'air de 65%

Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. Eau, ACETON 8000-98.

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.