



GÉNÉRALITÉ

Pâte à deux composants à base de résines polyester insaturée pour la réparation du bois. Pour le rebouchage de trous de clou et vis avec l'épaisseur minimum de 3 mm. Pour la reconstruction de fenêtres, portes et scellements qui présentent des signes de pourriture. Tant pour le renouvellement que pour les nouvelles constructions. Indiqué pour reboucher dans l'industrie du bois. Le set est composé du composant A et du composant B et l'utilisation du produit est combinée avec l'appareil de dosage approprié.

PROPRIÉTÉS

- Sans solvant
- Une qualité constante grâce au correct dosage du appareil distributeur.
- Facilement ouvrable (doux et pâteuse)
- Excellente aptitude au moulage (ne coule pas)
- Gel-time de 15 min. environ à 20°C et 65% humidité relative H.R.
- Recouvrable après 1 - 2 heures (dépend de la température et l'humidité relative RH)
- Excellent ponçage
- Bon rabotage et perçage
- Durée après durcissement (ne font pas de fissures ou de déchirures)
- Insensible à l'humidité
- Il ne contient pas d'amiante
- Excellente adhérence sur le bois nu et râpeux, et sur vieilles couches de peinture bien poncé
- Retrait minimum



INFORMATION TECHNIQUE WOODFILL

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	- Comp.A: à base de résins de polyester modifiées et de produits de charge spéciaux. Comp.B: à base de peroxyde de benzène
Conditionnement	- Comp.A: Cartouche de métal (1200 g, 0,820 ltr) Comp.B: douille en plastique (60 g, 40 cc)
Valeur VOC, Mastic et Durcisseur	- 4% ± 0,1
Densité produit mélangé	- 1.49 gr/cm ³
Point éclair	- >31°C
Proportion de mélange	- Automatique avec l'appareil Woodfill
Apparence	- Comp.A: crème ou blanc Comp.B: Rose Produit final: crème ou blanc
Temps d'ouvrabilité	- Potlife à 65% humidité relative, A 10°C environ 30 minutes, A 20°C environ 15 minutes, A 30°C environ 10 minutes
Séchage	- A 20°C et 65% humidité relative ca. 1- 2 heure
Température d'utilisation	- Ne traitement pas au dessous de 5°C
Stabilité de stockage	- En conditionnement original et fermé, dans un endroit frais et sec, jusqu'à maximum de 18 mois. Conditionnement ouverte, maximum 3 mois.
Mesures de précaution	- Ventiler pendant l'utilisation. Eviter le contact avec la peau. Utiliser équipement de protection approprié, tel que des gants, lunettes protectrices et chaussures appropriées.
Coloration	- Le Woodfill peut être teinté avec une préparation de couleur universelle (dosage max. 6%) dans n'importe quelle ton

Préparation du support

Éliminer la partie pourrie, moisi et le bois tendre, jusqu'à le bois sain. Poncer bien les vieux résidus de peinture et cire. La surface doit être propre, exempt de poussière et de graisse. Le bois doivent contenir une teneur en humidité de 10-18% max.

Mode d'emploi

- Pour l'emploi lire les instructions indiqués sur l'emballage
- Les deux composants doit être bien mélanges avec une spatule pour mastic, jusqu'à obtenir une couleur uni forme.
- Les temps d'ouvrabilité et de séchage dépendent de la quantité appliquée et de la température ambiante
- Après séchage, poncer la réparation et appliquer une couche, pour obtenir un bon résultat d'apprêt synthétique. Ensuite, la réparation peut être peint avec le système à base synthétique et aussi à base d'eau.
- Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils de travail avec le solvant. Enlever mécaniquement le matériau durci.
- En cas de doute, contactez toujours votre fournisseur ou Kohlerwoodcap

Les informations sur le produit sont basés sur le développement de recherche et l'expérience pratique. En ce qui concerne la grande variété de matériaux et/ ou des circonstances dans lesquelles vous travaillez, nous ne pouvons prendre aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ ou des dommages à la suite de l'utilisation du produit. Nous recommandons toujours d'effectuer des essais avant d'utiliser le produit.