

Novacolor
is a brand of
San Marco Group Spa

info@novacolor.it
www.novacolor.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Wall2Floor Top Coat Fine

Revêtement décoratif pour les surfaces horizontales et verticales



N920

WALL2FLOOR TOP COAT FINE - V.2025-12-17

DESCRIPTION DU PRODUIT

Wall2Floor Top Coat Fine est un revêtement décoratif minéral, idéal pour la finition des surfaces horizontales et verticales. Teintable avec un système tintométrique, il permet de personnaliser les surfaces avec des effets et des couleurs, tout en offrant une bonne dureté de surface, adaptée aux environnements civils et résidentiels.

Wall2Floor Top Coat Fine doit toujours être recouvert d'une protection finale choisie parmi les finitions bi-composantes Wall2Floor Clear Finish, qui garantissent des performances techniques maximales sans compromettre l'élégance et le raffinement du système.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Wall2Floor Top Coat Comp. A

- Aspect : produit en pâte
- Nature du liant Comp. A : copolymère acrylique en émulsion aqueuse

Wall2Floor Comp. B

- Aspect : poudre blanche
- Nature du liant Comp. B : ciment

Wall2Floor Top Coat Comp. A + Wall2Floor Comp. B

- Poids spécifique du mortier prêt à l'emploi : env. 1,7 kg/l
- Taille maximale des granulats : 0,2 mm
- Durée de vie du mélange (Pot-life) : Utiliser le mélange dans les 90 minutes. Ne pas ajouter d'eau supplémentaire pour prolonger la durée de vie.

CARACTÉRISTIQUES PRESTATIONNELLES

Grâce à sa formulation particulière, Wall2Floor Top Coat Fine permet d'obtenir une surface continue et sans joints.

Il peut être utilisé exclusivement dans le cadre des systèmes Wall2Floor. Pour plus de détails sur les performances techniques, veuillez consulter la documentation technique jointe au système Wall2Floor.

APPLICATION

Consulter le Manuel Technique de pose Wall2Floor ainsi que les fiches techniques des produits Wall2Floor.

Rapport de mélange : 15 kg de Wall2Floor Top Coat Comp. A + 5 kg de Wall2Floor Comp. B

Préparation du mélange : Ajouter le Comp. B dans le Comp. A en mélangeant avec un malaxeur mécanique

Temps de malaxage : 3 minutes suffisent généralement pour obtenir un mélange homogène

Une fois les deux composants complètement mélangés, il est possible d'ajouter jusqu'à 5 % d'eau

Le mélange obtenu ne doit pas contenir de grumeaux, de parties non mélangées ni d'impuretés

Outils : Spatule en acier inoxydable ou en plastique

RECOMMANDATIONS

Vérifier au préalable l'adéquation et l'état des équipements et des dispositifs de protection individuelle (lunettes, gants, genouillères, etc.).

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et d'application, il est recommandé d'utiliser correctement les équipements et les dispositifs de protection individuelle (EPI).

Lors de toutes les phases d'application du système Wall2Floor, le ruban adhésif doit être retiré avant le durcissement complet de la couche appliquée.

Ne pas exposer les produits pendant de longues périodes à des sources de chaleur directe ou à des températures inférieures à +5°C.

En cas de stockage des produits à une température proche de +5°C, il est conseillé de les amener, avant utilisation, dans un lieu à température adéquate, afin de les conditionner à une température d'utilisation d'au moins +10°C. Ne pas utiliser de source de chaleur directe, de flamme, de corps chaud ou similaire.

Les basses températures augmentent la viscosité dans le pot, rendant l'utilisation difficile et ralentissant ou inhibant le processus de séchage et de durcissement des produits.

Ne pas appliquer si la température de l'air, du support ou du produit est inférieure à +8°C ou supérieure à +35°C.

Ne pas appliquer en présence de condensation superficielle, sur des surfaces avec des efflorescences salines ou sujettes à l'humidité ascendante. L'humidité ambiante doit être <75 % ; l'humidité du support doit être <4 %. Il est conseillé de terminer chaque travail avec des matériaux du même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lots, afin d'éviter de légères différences de teinte, il est recommandé de les mélanger entre eux.

Pour les travaux où la poursuite avec une nouvelle fabrication est indispensable, ne pas juxtaposer les teintes.

Utiliser les éventuelles interruptions de continuité de la surface, telles que moulures, arêtes, joints de dilatation, etc.

S'assurer d'avoir appliqué la quantité nécessaire de matériau, en particulier dans les angles et les arêtes saillantes.

Pour offrir une protection supplémentaire à la surface, notamment aux angles et aux arêtes, il existe sur le marché des modèles de cornières visibles à coller sur la surface finie.

Il est recommandé d'utiliser toujours des outils neufs ou parfaitement nettoyés, et de les remplacer si nécessaire à la fin de chaque cycle d'application.

Pour une utilisation correcte des matériaux mentionnés, de leur dilution et de leur mise en œuvre, se référer à une lecture attentive du « Manuel Wall2Floor ».

NETTOYAGE DES OUTILS | Avec d'eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT | 1,0-1,2 kg/m², en deux couches, selon le type de support et sa capacité d'absorption. Vérifier le rendement effectif avec un essai préliminaire sur le support spécifique.

COULEUR | Blanc et couleurs du nuancier Wall2Floor.

EMBALLAGE | Wall2Floor Top Coat Comp. A : Disponible en conditionnements de 5 kg et 15 kg
Wall2Floor Comp. B : Disponible en conditionnement de 5 kg

CONSERVATION | Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +10 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans l'année au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

NORMES DE SECURITE' | UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 200 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.