

OWEDUR 4193-10

Vernis de fond et de finition bicomposant intensifiant, à solvants, pour l'intérieur



OWEDUR 4193 est un vernis de fond et de finition bicomposant intensifiant, à solvants, à séchage rapide, conférant aux surfaces un toucher agréable et ayant de très bonnes caractéristiques d'étalement. Le revêtement résiste très bien aux sollicitations mécaniques. Le produit se caractérise par une haute résistance aux produits chimiques, à la salive et à la sueur, et est insensible aux rayures. Le produit peut aussi être mis en œuvre sur des chaînes de mise en peinture à séchage forcé.

Pour vernir des surfaces très claires ou blanches, nous recommandons OWEDUR 4126.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matières solides	Env. 26% du poids
Composé organique volatil (COV)	Env. 671 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
Rendement superficiel théorique	120 g/m ² ; 8.3 m ² /kg
Gamme de couleurs	Incolore.
Brillance (60°)	10
Durcisseur	Comp. B : OWEDUR 5093-99
Taux de mélange (A:B)	4:1 par poids
Durée de vie en pot, 23 °C	16 h
Diluant	OWEDUR 3502-98
Densité	Env. 0,89 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage, décapage
----------------------------------	--

Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION					
Support bois					
	Produit			Quantité appliquée	
Ponçage préliminaire	Au grain 150-180				
Couche de fond	OWEDUR 4193			80-120 g/m²	
Ponçage intermédiaire	Au grain 280-400				
Revernissage	OWEDUR 4193			80-120 g/m²	
Comme fond isolant pour les panneaux MDF/HDF colorés					
	Produit			Quantité appliquée	
Bloquer	OWEDUR 4193			80-120 g/m²	
ou	ALPOLAN UNIVERSALGRUND 242			80-120 g/m²	
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.					
APPLICATION					
	Viscosité DIN 4 mm	Dilution	Buse en mm	Pression en bar	Nombre de passes
Pistolet à gravité	18-22"	25%	1.4-1.8	2-3	1-2
Giclage Airless / Airmix	18-22"	20%	0.15-0.23	Matériel 60-80	1-2
				Pression de pulvérisation 1.0-1.5	
Coulage	28-30"	10%			

Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.

Temps de séchage

+23 °C / 50% RH (20 µm de film sec)

- exempt de poussière

après 10 minutes

- sec au toucher

après 45 minutes

- apte au sablage

après 3 heures

Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. OWEDUR 3502-98

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.