

Technisches Merkblatt

ZENIT UNIVERSAL ISOGRUND

Der kationische Haftprimer mit isolierenden Eigenschaften



Wässrige, kationische Grundierung gegen Nikotin-, Ruß- und trockene Wasserflecken

I. WERKSTOFFBESCHREIBUNG

Herbol Zenit Universal Isogrund ist ein wässriger Grundanstrich (Primer) für innen. Einsetzbar auf Wänden und Decken, Holz und Holzwerkstoffen etc. mit sehr guten Isoliereigenschaften (Nikotin, Ruß, trockene Wasserflecken, Holzinhaltstoffe etc.). Gute Haftung, spannungs- und geruchsarm. Als Haftgrund auf Holz, alten Anstrichen, Nichteisenmetallen, mineralischen Untergründen und auf Kunststoff (Haftversuche durchführen) einsetzbar. Mit allen üblichen Herbol-Innenfarben überarbeitbar. Zenit Universal Isogrund kann auch als Isolierbeschichtung vor Tapezierungen sowie Multicolor-Beschichtungen verwendet werden.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

Art des Werkstoffes:	wässriger Grund- und Isolieranstrich (Primer)
Farbtöne:	weiß
Packungsgrößen:	5 l und 12,5 l
Glanzgrad:	seidenmatt
Dichte:	ca. 1,46 kg/l (Mittelwert)
Zusammensetzung (gemäß VdL):	wasserverdünnbares kationisch modifiziertes Acrylat, Titandioxid, Bariumsulfat, Kaolin, Glykolether, Additive
VOC-EU-Grenzwert:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
GISCODE für Beschichtungsstoffe:	BSW20
Verdünnungsmittel:	gebrauchsfertig
Gefahrenkennzeichnung:	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: D +49 221-40067907 AT +43 810 500134

II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d. h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten sowie ÖNORM B 3430-1 Planung und Ausführung von Maler- und Beschichtungsarbeiten.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Auftragsverfahren:	streichen, rollen						
Airless-Spritzen:	<table> <tr> <td>Spritzdruck</td><td>190 Bar</td></tr> <tr> <td>Düsengröße</td><td>0,017-0,019 Zoll/0,43-0,48 mm</td></tr> <tr> <td>Spritzwinkel</td><td>40-80°</td></tr> </table>	Spritzdruck	190 Bar	Düsengröße	0,017-0,019 Zoll/0,43-0,48 mm	Spritzwinkel	40-80°
Spritzdruck	190 Bar						
Düsengröße	0,017-0,019 Zoll/0,43-0,48 mm						
Spritzwinkel	40-80°						
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und während der Trocknung						
Trockenzeiten (bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte):	überarbeitbar nach ca. 6-8 Stunden						
Verbrauch:	ca. 90-140 ml/m ² pro Beschichtung, je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes						
Reinigung/Entsorgung:	Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltsspülmittel. Reinigungsreste und Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Werkzeuge vor und nach der Verarbeitung sehr sorgfältig reinigen, da Herbol Zenit Universal Isogrund nicht mit anderen Produkten verträglich ist. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei entsprechender Sammelstelle abgeben. Eintrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttetes Material auffangen oder mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Bei der Verarbeitung im Sprüh-/Spritz-Verfahren: Nebelbildung und Overspray weitestgehend vermeiden und ggf. auffangen.						
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten, dicht geschlossenen Originalgebinde; trocken und kühl, aber frostfrei. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.						

III. Beschichtungsaufbauten

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrund- erfordernisse:	Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken, fettfrei und frei von Ausblühungen, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinterschichten und Trennmitteln sein.
Allgemeine Untergrund- vorbereitungen:	Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Ruß und kreidenden Bestandteilen. Fehlstellen, Löcher und Beschädigungen mit geeignetem Füllstoff/Spachtel ausbessern, ggf. vorhandene Nachputzstellen flutieren.

BESCHICHTUNGS-AUFBAUTEN (FORTSETZUNG)

Untergrund	Grundbeschichtung	Zwischenbeschichtung	Schlussbeschichtung
Kalkzement- u. Zementmörtelputze (P II u. P III), Kategorie: CS II, CS III u. CS IV:	Tragfähige, feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Sandende, stark saugende oder poröse Putze grundieren mit Herbol Putzgrund* oder mit Herbol Tiefgrund Aqua*, eingestellt auf die Saugfähigkeit des vorliegenden Untergrundes. Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt stehen lassen. BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten.	Eine Zwischenbeschichtung mit Herbol Zenit Universal Isogrund*. Bei stark verschmutzten Flächen eine weitere Zwischenbeschichtung mit Zenit Universal Isogrund* durchführen. Zur Vermeidung von Ansätzen zügig nass in nass arbeiten.	Je nach geforderter Beanspruchung und Glanzgrad, kann Herbol Zenit Universal Isogrund* mit allen Herbol-Innenfarben* überarbeitet werden.
Gipsputze (P IV u. P V):	Mit Herbol Putzgrund* oder mit Herbol Tiefgrund Aqua*, eingestellt auf die Saugfähigkeit des vorliegenden Untergrundes. BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten.	Eine Zwischenbeschichtung mit Herbol Zenit Universal Isogrund*. Bei stark verschmutzten Flächen eine weitere Zwischenbeschichtung mit Zenit Universal Isogrund* durchführen. Zur Vermeidung von Ansätzen zügig nass in nass arbeiten.	Je nach geforderter Beanspruchung und Glanzgrad, kann Herbol Zenit Universal Isogrund* mit allen Herbol-Innenfarben* überarbeitet werden.
Gipskartonplatten:	Eine Grundbeschichtung mit Herbol Zenit Universal Isogrund*. Auf weichen und geschliffenen Spachtelstellen muss die Grundierung intensiv, gut massierend aufgebracht werden. Auf vergilbten und/oder verfärbten Gipskartonplatten eine Grundbeschichtung mit Herbol Zenit Universal Isogrund*. BFS-Merkblatt Nr. 12 beachten.	Eine Zwischenbeschichtung mit Herbol Zenit Universal Isogrund*. Bei stark verschmutzten Flächen eine weitere Zwischenbeschichtung mit Zenit Universal Isogrund* durchführen. Zur Vermeidung von Ansätzen zügig nass in nass arbeiten.	Je nach geforderter Beanspruchung und Glanzgrad, kann Herbol Zenit Universal Isogrund* mit allen Herbol-Innenfarben* überarbeitet werden.
Holz und Holzwerkstoffe innen, Holz-Inhaltsstoffe:	1-2-malige Grundbeschichtung mit Herbol Zenit Universal Isogrund*.	Eine Zwischenbeschichtung mit Herbol Zenit Universal Isogrund*. Bei stark verschmutzten Flächen eine weitere Zwischenbeschichtung mit Zenit Universal Isogrund* durchführen. Zur Vermeidung von Ansätzen zügig nass in nass arbeiten.	Je nach geforderter Beanspruchung und Glanzgrad, kann Herbol Zenit Universal Isogrund* mit allen Herbol-Innenfarben* überarbeitet werden.
Tragfähige Altbeschichtungen (glänzend, nicht saugend):	Eine Grundbeschichtung mit Herbol Zenit Universal Isogrund*. Oberflächen anrauen und entfetten.	Eine Zwischenbeschichtung mit Herbol Zenit Universal Isogrund*. Bei stark verschmutzten Flächen eine weitere Zwischenbeschichtung mit Zenit Universal Isogrund* durchführen. Zur Vermeidung von Ansätzen zügig nass in nass arbeiten.	Je nach geforderter Beanspruchung und Glanzgrad, kann Herbol Zenit Universal Isogrund* mit allen Herbol-Innenfarben* überarbeitet werden.
Tragfähige Altbeschichtungen (matt, schwach saugend), fest haftende, überstreichbare Tapeten und Raufaser:	Im Regelfall, insbesondere bei kontrastreichen und stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen, eine Grundbeschichtung mit Herbol Zenit Universal Isogrund*.	Eine Zwischenbeschichtung mit Herbol Zenit Universal Isogrund*. Bei stark verschmutzten Flächen eine weitere Zwischenbeschichtung mit Zenit Universal Isogrund* durchführen. Zur Vermeidung von Ansätzen zügig nass in nass arbeiten.	Je nach geforderter Beanspruchung und Glanzgrad, kann Herbol Zenit Universal Isogrund* mit allen Herbol-Innenfarben* überarbeitet werden.

BESCHICHTUNGSaufbauten (FORTSETZUNG)

Nicht fest haftende Tapeten und Makulatur restlos entfernen. Keine besondere Vorbehandlung, direkt überarbeiten.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

WEITERE HINWEISE**Airless:**

Beim Auftragen des Materials durch ein Airless-Gerät sollte bei Bedarf mit einer Farbwalze (12-16 mm) die noch nasse Oberfläche nachgerollt werden, um ein gleichmäßiges Oberflächenbild zu erzielen. Aufgrund verschiedener Applikationsverfahren können sich unterschiedliche Oberflächenbilder (Farbton, Glanz, Struktur) ergeben.

Chargenkontrolle:

Vor der Verarbeitung muss der Farbton geprüft werden. Auf zusammenhängenden Flächen nur Farbtöne einer Anfertigung (Charge) verwenden.

Überarbeitung:

Ausschließlich mit Herbol-Innenfarben überarbeiten. Vor einer Silikat Innenfarbe die Silikat Grundierfarbe einsetzen.

Herbol Zenit Universal Isogrund
Innenfarben/Grundierungen

Entsorgungshinweise
Ausgabe: Dezember 2025
Bei Erscheinen einer Neuauflage
verliert diese Druckschrift ihre
Gültigkeit.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
Tel. +41 469 67 00
mail@sikkens-center.ch

www.sikkens-center.ch

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tel. +43 810 500 13 4
Fax +43 662 489 89 11
herbol.at@akzonobel.com

www.herbol.at

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
D-50829 Köln
Tel. +49 221 4006-7907
Fax +49 221 4006-7917
info@herbol.de

www.herbol.de

 Herbol

 herbol_farben