



## Chromisil Putzgrund

### Fond aqueux pour l'extérieur et l'intérieur

#### I. Description du matériau

Couche d'apprêt sur des enduits de fond à base de plâtre, de chaux et de ciment. Permet d'obtenir des supports au pouvoir d'absorption uniforme, de rendre les supports lisses rugueux et adhérents et de garantir ainsi une mise en œuvre régulière du crépi de finition. Des décolorations peuvent survenir sur les panneaux de placoplâtre et d'agglomérés.

#### Description du matériau

<b>Type de matériau</b>	Fond pour l'intérieur et l'extérieur.
<b>Teintes</b>	Blanc
<b>Nuançage</b>	Service de nuançage en usine. Avec des pâtes de nuançage universelles comme Pintasol jusqu'à 2 % max.
<b>Densité</b>	1,33 kg/l (valeur moyenne)
<b>Brillance</b>	Mat
<b>Composition (conformément à VdL)</b>	Copolymère d'acétate de vinyle, dioxyde de titane, carbonate de calcium, eau, agents conservateurs
<b>Code produit pour peintures et vernis</b>	M-GP 01
<b>Emballages</b>	20 kg
<b>Prescriptions de stockage et de transport</b>	UN: - Le stockage se fait conformément aux prescriptions locales. Stocker à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Observer les indications sur l'étiquette.
<b>Marquage de danger</b>	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales. Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1). Peut déclencher une réaction allergique.



## Description du matériau (suite)

### Informations importantes

Assurer une bonne ventilation pendant le traitement. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

### II. Informations sur la mise en œuvre

Tous les revêtements ainsi que les travaux préalables nécessaires doivent être définis en fonction du bâtiment, cela signifie qu'ils doivent être adaptés à l'état de celui-ci et aux exigences requises. Voir également le VOB (cahier des charges pour l'octroi des travaux du bâtiment), partie C, et la norme DIN 18363, alinéa 3, Travaux de peinture et de vernissage.

## Informations sur la mise en œuvre

<b>Application</b>	Au pinceau et au rouleau.
<b>Diluant</b>	Le produit est prêt à l'emploi, appliquer si possible non dilué. Si nécessaire, diluer avec très peu d'eau.
<b>Température de mise en œuvre</b>	Pendant le temps de mise en œuvre et de séchage, la température (du support et de l'air) ne doit pas être inférieure à +5°C et ne doit pas dépasser 30°C, l'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 70 %.
<b>Temps de séchage (à 23°C et 50 % d'humidité relative de l'air)</b>	Recouvrable après 5 à 12 heures, sec en profondeur après 24 heures. Les basses températures et une importante humidité de l'air peuvent retarder le séchage.
<b>Consommation</b>	150 à 200 g/m <sup>2</sup> et par couche selon le pouvoir absorbant et la rugosité du support.
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement après utilisation avec de l'eau
<b>Stockage</b>	Env. 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert ; dans un endroit sec et frais, mais à l'abri du gel.

### III. Variantes de revêtements

Les structures de couches mentionnées ainsi que les supports sont des exemples possibles. En raison des nombreuses conditions entrant en ligne de compte pour un bâtiment, il est nécessaire de vérifier de manière professionnelle leurs aptitudes.

## Variantes de revêtements

### PRÉPARATION DU SUPPORT

**Exigences générales concernant le support** Le support doit être solide, propre, stable, sec et exempt d'efflorescences, d'algues, de champignons, de couches farineuses, de couches de calamine et d'agents séparateurs.

**Préparations générales du support** Nettoyer le support, enlever les saletés, la suie et les éléments farinants. Réparer les zones défectueuses, les trous et les dégradations avec, par exemple, les produits Universalmörtel\*, Sanierungsmörtel\*, Dichtungsmörtel\* ou avec d'autres enduits adaptés au support (pour les supports minéraux). Fluater, le cas échéant, les surfaces enduites existantes.

### COUCHE DE FOND

**Crépis stables, faiblement ou uniformément absorbants CS I > 1,0 N/mm<sup>2</sup>, CS II, CS III et CS IV (P Ic, P II et P III)** Laisser reposer les crépis fraîchement posés et non traités entre 2 et 4 semaines au minimum, en fonction de la saison et des températures.  
Sur les supports faiblement absorbants et légèrement sablonneux, appliquer une couche de fond avec Chromisil Putzgrund, dilué avec un peu d'eau selon le pouvoir d'absorption du support.  
Sur les supports sablonneux, fortement absorbants et farinants, appliquer une couche de fond avec Tiefgrund Aqua\*.

## Variantes de revêtements (suite)

### Béton

Sur des supports poreux et faiblement absorbants, appliquer une couche de fond avec Chromisil Putzgrund, dilué avec un peu d'eau selon le pouvoir d'absorption du support.

Sur les supports fortement absorbants, appliquer une couche de fond avec Tiefgrund Aqua\*.

En cas des fissures capillaires dans le support, appliquer une couche de fond avec Multigrund SB\* ou avec Polyton Abspergrund\*.

Pour obtenir une surface adhérente et un bon remplissage sur les supports faiblement absorbants, appliquer une couche de fond avec Chromisil Putzgrund.

Observer la fiche technique du BFS n° 8.

### Revêtements de dispersion et de peintures à base de résine de silicone mats et crépis synthétiques

Pour obtenir une surface adhérente et un bon remplissage des supports faiblement absorbants, appliquer une couche de fond avec Chromisil Putzgrund. Sur les supports fortement absorbants, appliquer une couche de fond avec Tiefgrund Aqua\*.

### Anciennes couches stables (brillantes, non absorbantes) Crépis de plâtre (P IV et P V)

Rendre la surface rugueuse et la dégraisser. Appliquer une couche de fond avec Chromisil Putzgrund.

Appliquer Chromisil Putzgrund dilué avec de l'eau dans une proportion de 15 %.

Observer la fiche technique du BFS n° 10.

### Panneaux de placoplâtre, de fibropâtre et d'agglomérés

Appliquer une couche de fond avec Chromisil Putzgrund, diluer éventuellement avec peu d'eau.

**Important :** En raison des substances solubles contenues dans les panneaux de placoplâtre et d'agglomérés, des décolorations peuvent survenir. Au besoin, appliquer au préalable une couche isolante avec Polyton Abspergrund\*.

Observer la fiche technique du BFS n° 12.

### COUCHE INTERMEDIAIRE

#### pour tous les supports mentionnés ci-dessus

Pour obtenir une surface adhérente et un bon remplissage des surfaces, appliquer une couche de fond avec Chromisil Putzgrund.

### COUCHE DE FINITION

#### pour tous les supports mentionnés ci-dessus

Avec tous les crépis synthétiques renforcés au siloxane Chromisil\*.

Remarque : vous trouverez toutes les variantes de revêtement dans les fiches techniques des revêtements couvrants correspondants.

\* Veuillez consulter la fiche technique correspondante en vigueur.

### 1.210 Chromisil Putzgrund Revêtements de façades Fonds

#### Informations sur le recyclage

Amener au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Les restes de matériaux peuvent être recyclés conformément au code des déchets 080112 de l'Union Européenne sur les déchets.

Toutes les informations sont conformes à l'état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité des mises en œuvre et des supports décrits, ceux-ci doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison de la multitude de supports et des nombreuses conditions relatives à un bâtiment, l'acheteur / l'utilisateur n'est pas dispensé de vérifier comme il se doit et sous sa propre responsabilité, l'aptitude de nos matériaux pour l'utilisation prévue et pour les conditions précises d'un objet défini. Pour le reste, les conditions générales de vente s'appliquent.

Édition : octobre 2014

Ce document perdra sa validité à la sortie d'une prochaine édition.



Akzo Nobel Coatings AG  
Täschmattstrasse 16  
CH -6015 Lucerne  
Téléphone : +41 / 41 268 14 14  
Fax : +41 / 41 268 13 18  
E-mail : info@herbol.ch  
www.herbol.ch

