

Haftvermittler 09/12/2020 L2.03.03

#### **BESCHREIBUNG**

Chromat freier, säurehaltiger Haftprimer in der Sprühdose. Für den Gebrauch in der Fahrzeugreparatur und ebenso für den leichten Fahrzeugbau.



Vor Gebrauch gut schütteln

Nach dem Lösen der Mischkugel einige Minuten schütteln



Verarbeitungsabstand:

Ca. 20-30 cm

Reinigen



1 - 2 x 1 Schicht

Ablüftzeiten



5 - 7 Minuten ablüften zwischen den Schichten



Nach Gebrauch Sprühdose wenden und Düse freisprühen Dies ermöglicht dem Treibgas die Düse zu reinigen

Ablüftzeiten



Überlackierbar nach: 15 Minuten bei 20°C

Überlackierbar innerhalb: 24 Stunden bei 20°C



Überlackierbar mit folgenden Lesonal

Produkten:

Lesonal Topcoat HS 420

Lesonal 1K Primer Filler (RTS)

Lesonal 2K HS Primer Filler

Lesonal 2K Filler 540 (RTS)

Lesonal 2K High Build Filler

Lesonal 2K Graphite Filler

Schutzausrüstung



Geeigneten Atemschutz verwenden

Akzo Nobel Car Refinishes empfiehlt die Verwendung einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr.

Lesen Sie das gesamte Technische Datenblatt für ausführliche Produktinformationen



Haftvermittler 09/12/2020 L2.03.03

#### **BESCHREIBUNG**

Chromat freier, säurehaltiger Haftprimer in der Sprühdose. Für den Gebrauch in der Fahrzeugreparatur und ebenso für den leichten Fahrzeugbau.

#### PRODUKT & ZUSÄTZE

Produkt	Lesonal 1K Etch Primer RTS
Rohstoffbasis	1K Etch Primer – Polyvinylbutyral
Beachte	Vor Gebrauch gut schütteln.
	Nach Gebrauch Sprühdose wenden und Düse freisprühen.

#### **VERARBEITUNGSHINWEISE**

Geeignete	Stahl Verzinkter Stahl Aluminium		
Untergründe			
3			
Untergrund- vorbehandlung	Bevor mit dem Schleifen begonnen wird, sollte die Oberfläche zuerst gründlich mit Lesonal Antistatic Degreaser SB gereinigt werden.		
	Stahl - jegliche Roststellen entfernen und gründlich abschleifen, bis eine saubere Oberfläche erreicht ist. Jegliche Walzrückstände sollten durch Abstrahlen beseitigt werden. Verzinkter Stahl – gründlich mit Scotch Brite (Rot) aufrauen		
	Aluminium - gründlich mit Scotch Brite (Rot) aufrauen Nach Beendigung des Schleifvorgangs und vor der Applikation von 1K Etch Primer RTS, Oberfläche nochmals gründlich mit Lesonal Antistatic Degreaser SB reinigen.		
Verarbeitung	1-2 gleichmäßige Schichten auftragen Beachte: Mindestverarbeitungstemperatur 15°C		
Schichtdicke	6 – 12 μm		

AkzoNobel



Haftvermittler	09/12/2020	L2.03.03
Überlackierbarkeit	Lesonal Topcoat HS 420 Lesonal 1K Primer Filler RTS Lesonal 2K HS Primer Filler Lesonal 2K Filler 540 (RTS) Lesonal 2K High Build Filler Lesonal 2K Graphite Filler	-
Nützliche Hinweise	Nicht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit über 75% auftragen oder wenn das Fahrzeug noch nicht Umgebungstemperatur erreicht hat, da sich ansonsten Kondensationsfeuchte auf der Oberfläche bilden kann. Warten Sie bis sich die Bedingungen verbessert haben und die Oberfläche trocken ist. Ansonsten führt dies zu Störungen in der Lackierung.  Nicht direkt mit Basislack überlackieren. Nicht direkt mit Polyester Produkten in Verbindung bringen.	-
Farbe	Gelb	-
Lagerstabilität	siehe TDB L9.01.02	-
VOC	2004/42/IIB(e)(840)710  Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB. e) im gebrauchsfertigen Zustand beträgt max. 840 g/L VOC.  Der VOC-Gehalt dieses Produkts in der spritzfertigen Mischung beträgt max. 710 g/L.	-



Haftvermittler 09/12/2020 L2.03.03

Kennzeichnung nach GefStoffV. in ihrer jeweils gültigen Fassung, siehe Angaben auf dem Gebinde-Etikett.

Zur Arbeitssicherheit sind die Informationen der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, "Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (BGR 500 Teil 2; Kapitel 2.29)" zu beachten.

Akzo Nobel Coatings GmbH	Akzo Nobel Coatings GmbH	Akzo Nobel Coatings AG
Kruppstraße 30	Aubergstraße 7	VR Refinishes
D-70469 Stuttgart	A-5161 Elixhausen	Adetswilerstrasse 4
Tel: +49 (0)711 8951 - 0	Tel: +43 (0)662 48989 - 250	CH-8344 Bäretswil
		Tel: +41 (0)44 931 44 44

#### NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ MIT GEEIGNETER HSE AUSRÜSTUNG:

Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unserem aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderungen unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblattes besitzt.

In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert. Zentrale:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com