


Rally Black

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Beskrivelse

Rally Black er en 2 komponent mat sort toplak.



- 3 Rally Black
- 1 Autocryl Plus LV Hærder
- 2 Autocryl Plus LV Fortynder



Anvendt Sikkens blandepind
Nr. 15 Grøn




Dysetørrelse:
1.2-1.5 mm

Sprøjtetryk:
1.7-2.2 bar ved luftventilen.
HVLP max 0.6-0.7 bar ved lufthætten




2 x 1 Lag



Mellem lagene:
6-10 minutter ved 20°C

Før ovntørring:
6-10 minutter ved 20°C



Produkt:	20°C	60°C
Autocryl Plus LV Fortynder	8 timer	35 minutter
Autocryl Plus LV Accelerator	2 timer	15 minutter



Anvend velegnet åndedrætsværn
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler at anvende friskluft helmaske.

Rally Black

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Beskrivelse

Rally Black er en 2 komponent mat sort toplak

Egnede underlag

Eksisterende lakker
Polyester laminat
Alle Sikkens bundprodukter

Produkt og tilsætningsstoffer

Rally Black

Hærder Autocryl Plus LV Hærder
Hærder P25 / P15

Fortynder Autocryl Plus LV Fortynder
Plus Reducer

Plus Reducer Plus Reducer Fast; til plet reparationer og mindre dele ved 15°C-25°C.
Plus Reducer Medium; til plet reparation og mellem store dele ved 20°C-30°C.
Plus Reducer Slow; til store dele ved 25°C-35°C.

Accelerators Autocryl Plus LV Accelerator; til plet reparationer og små dele ved 15°C-25°C.

Råmateriale basis

Rally Black: polyester og acryl bindemidler
Hærdere: poly isocyanate bindemiddel

Overfladebehandling



Eksisterende lakker og Sikkens bundprodukter affedtes med silikonofjerner
Hvis det er nødvendigt, vaskes overfladen først med et vandbaseret rengøringsmiddel.



Slib med P500

- Der kan startes med at slibe med P320 - P400
- Respekter en forskel i kornstørrelsen på maksimum 100 numre eller mindre gennem hele slibeproceduren



Vandslibning med P1000

- Der kan startes med at slibe med P800
- Respekter en forskel i kornstørrelsen på maksimum 200 numre eller mindre gennem hele slibeproceduren.




Affedt overfladen med silikonofjerner inden der påføres Rally Black.

Rally Black

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Mixing




- 3 Dele Rally Black
- 1 Del Autocryl Plus LV Hærder
- 2 Dele Autocryl Plus LV Fortynder

Anvende blandepind nr 15, omrør grundigt

- 100 Dele Rally Black
- 50 Dele Hærder P25 / P15
- 100 Dele Autocryl Plus Reducers

Anvende målepind med centimeter skala, omrør grundigt

Viskositet



Rally Black - Autocryl Plus LV Hærder

16. sek. - DIN Kop 4 ved 20°C.

Rally Black - Hærder P25 / P15

14 sek. - DIN Kop 4 ved 20°C.

Dysetørrelser og sprøjtetryk



Sprøjtepistol

Overkop


Dyse

1.2-1.5 mm

Sprøjtetryk

1.7-2.2 bar ved luftventilen
HVLP max 0.6-0.7 bar ved lufthætten

Påføringsmetode



Påfør et medium lag og afluft i 6-10 minutter ved 20°C. påfør derefter et fuldt flydende lag, afluft i 5 minutter ved 20°C før oventørring.

- Ved lakering af store flader, kan afluftningstiden imellem lagene afkortes
- Kan overlakeres uden slibning indenfor 24 timer

Rally Black

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Brugstid

Autocryl Plus LV Hærder / Autocryl Plus LV Fortynder	3 timer ved 20°C.
Autocryl Plus LV Hærderr / Autocryl Plus LV Accelerator	1 ½ time ved 20°C.
Hærder P25 / Plus Reducer	1 ½ time ved 20°C.
Hærder P15 / Plus Reducer	1 time ved 20°C.


Lagtykkelse

Ved anbefalet påføring 40 µm

Tørretid


Afluft 5 minutter ved 20°C. før emnerne flyttes ind i en tørreovn ved 60°C. Alle tørretider er opgivet ved anbefalet påføring / emnetemperatur.

Tag hensyn til hvor lang tid det tager, før tørretemperaturen er oppe på 60°C emnetemperatur.

		Autocryl Plus LV Hærder Autocryl Plus LV Fortynder	Autocryl Plus LV Hærder Autocryl Plus LV Accelerator
--	--	---	---

20°C	Støvtør	15 min	15 min
	Håndteringstør	8 timer	2 timer

60°C	Støvtør	5 min	5 min
	Håndteringstør	35 min	15 min

		P25 Hærder Plus Reducer	P15 Hærder Plus Reducer
---	--	------------------------------------	------------------------------------

20°C	Støvtør	20 min	15 min
	Håndteringstør	5 ½ time	1½ time

60°C	Støvtør	5 min	5 min
	Håndteringstør	25 min	15 min

Rally Black

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Monteringstør efter cirka 10 minutter.
Afluft 5 minutter før infrarød tørring
Emnet må ikke overstige en temperatur på 100°C under tørringen

Materialeforbrug

Anvendt ved anbefalet påføring vil den teoretiske rækkeevne være $\pm 9\text{m}^2$ / liter sprøjteklar blanding

Det teoretiske materialeforbrug afhænger af mange forhold, f.eks. emnets form, overfladens struktur, påføringsmetode, sprøjtetryk og påføringsforhold.

Rengøring af udstyr

Sikkens cellulosefortynder

VOC

EU's grænseværdier for dette product (product kategori: IIB. e) er i sprøjteklar tilstand 840 g / liter VOC.
VOC indholdet i dette produkt er maksimum. 676 g / liter.

Lagerholdbarhed

Produktets lagerholdbarhed er fastsat efter at produktet er lagret uåbnet ved 20°C.
Rally Black 4 år

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com