

Nordsjö Akrylfuge



Produktbeskrivelse:

Nordsjö Akrylfuge er en svanemærket, vandfortyndbar og slibbar fuge til brug indendørs i tørre rum. Anvendes til fugning og forsegling af revner og sprækker omkring døre, vinduer, paneler, fodlister, vægge og lofter m.v. Nordsjö Akrylfuge har god vedhæftning til alle rene og faste underlag som gips, puds, beton og træ. Produktet er ikke egnet til fugning på glas, metaller, keramik og plast, samt på asfalt- og bitumenprodukter.

Forbehandling:

Overflader skal være rene, tørre og fri for støv, fedt, olie, voks og lignende forureninger.

Vedhæftning/primning:

Kraftigt sugende og porøse overflader kan med fordel primes først med Nordsjö Akrylfuge, fortyndet med vand i forholdet 1:2.

Påføring:

Nordsjö Akrylfuge påføres med fugepistol, med skråråskåret mundstykke. Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt med hæftefladerne og overfladen udjævnes/glittes efter med fugtig fugepind, spartel, svamp eller pensel. Når fugen er tør kan den overmales med de fleste typer loft- og vægmaling.

Miljø og Sikkerhed:

Ved slibning og bearbejdning af behandlede overflader, samt fjernelse af materiale ved brug af varmluftsblæser/ flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs

Bindemiddel: Akrylcopolymer

Tørretid v. 23°C/50% RF: Bearbejdningsbar: 5-10 min. Skindtør efter ca 10 min. Gennemtør: 1-7 døgn. Fuger over 5 mm, kan kræve flere døgn's tørretid. Tørretiden afhænger af fuge dimension, temperatur og luftfugtighed.

Overmalbar: Ja

Fyldeevne: Kan anvendes i fugebredder op til max. 15 mm.

Elasticitet: Kan optage fugebevægelser op til max 10% af fugebredden.

Arbejdstemperatur: +5°C. til max. 40°C./ved luftfugtighed på 40-80% RF.

Temperaturbestandighed: +25°C - +80°C.

Vægtfylde: 1,6 g/cm³

Kulør: Hvid

Emballage: 300 ml. Patron

Rengøring af værktøj: Med varmt vand inden tørring. Hærdet masse kan fjernes mekanisk.

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

Holdbarhed: 24 mdr. i uåbnet originalemballage

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licensnummer 3097 0039.

Rev: Marts 2024

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.