

Nordsjö Professional Pansorflex Tyndfilm



Produktbeskrivelse:

Mat, vandfortyndbar akrylfacademaling. Professional Pansorflex Tyndfilm anvendes til overfladebeskyttelse af nye, ældre eller renoverede betonfacader og betonkonstruktioner. Er også velegnet til andre facadetyper som puds, cementfiberplader, kalksandsten og teglsten.

Diffusionsåben, Alkaliebestandig. Beskytter beton mod karbonatisering

Beskytter beton mod kloridindtrængning.

Robust og meget vejrbestandig overflade

Høj glans- og kulørbestandighed

Vand- og smudsafvisende overflade

Forbehandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt for malebehandling. Overfladen skal være rengjort, fri for støv, løse partikler, begroinger som alger, mos og skimmel, samt andre forureninger, der kan forringe vedhæftningen. Begroinger fjernes med Original Husrens. Betonoverflader skal være frie for cementslamlag (betonhud). Cementslamlag skal fjernes til fast, stærkt og smittefrit betonunderlag. Der må ikke forekomme rester af formolier eller membranhærdningsmidler i betonoverfladen. Beton skal være gennemhærdet (min. 28 dage).

Sammenhængsstyrken skal være min. 1,2 mpa. Overfladen skal fremstå med ensartet hvidtør overflade og uden afsmitning kl 6-8 SIS 184197. Betonoverfladen skal være glat og jævn med evt. betonudbedringer som ensartet filtset flade. Udbedringer skal udføres uden påfaldende overgange. Porerhuller over 5 mm i diameter og revner skal være udfyldte. Toppe og grater må ikke forekomme.

Systembehandling af betonoverflader:

Forbehandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt for malebehandling. Overflader skal være rengjorte, fri for støv, løse partikler og andre forureninger, der kan forringe vedhæftningen. Betonoverflader skal være frie for cementslamlag (betonhud). Cementslamlag afrenses til underlaget er fast, stærkt og smittefrit. Der må ikke forekomme rester af formolie eller membranhærdningsmidler i betonoverfladen.

Betonen skal være gennemhærdet og tør (ensartet hvidtør) og uden afsmitning kl 6-8 SIS 184197. Sammenhængsstyrken skal være min. 1,2 mpa. Betonoverfladen skal være glat og jævn med evt. betonudbedringer, som ensartet filtset flade. Udbedringer skal udføres uden påfaldende overgange. Porerhuller over 5 mm i diameter og revner skal være udfyldte. Toppe og grater må ikke forekomme.



TEKNISKE DATA:

Anvendelsesområde: Udendørs

Bindemiddelttype: Akryl

Glans: 6 - mat

Densitet: 1.42 kg/liter

Tørstofindh: 52,75 Vol %

Rækkeevne/Forbrug: Ca. 2-4 m²/liter ved 2 påføringer

Tørretid v. 23°C/50% RF: 4 timer

Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer

Påføring: Pensel, rulle, airless sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Farver/baser: Hvid

Emballage: 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 25 g/l VOC.

Rev: Juni 2022

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.



Behandling af betonoverflader:

Grunding:

Ubehandlet beton grundes med med Professional Pansorflex Facadegrund. Anbefalet forbrug: 0,10 - 0,16 l/m² ved 1 påføring. Forbruget afhænger af underlagets porøsitet og struktur.

Færdigbehandling:

Professional Pansorflex Tyndfilm påføres normalt 2 gange med et forbrug på 0,22 - 0,27 l/m². - pr. påføring. Anbefalet total forbrug: 0,45 - 0,55 liter/m² ved 2 påføringer.

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flammelse eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.