

MAXI BASE

Täitepahtel

- Kasutusvalmis kergpahtel
- Väga heade täiteomadustega
- Helehall



Toote omadused

Kasutusvalmis aluspahtel sisetöödeks. Toode on väga heade täiteomadustega, võimaldades ühes kihis täita ka kuni 30 mm sügavused augud ilma, et pahtel kuivades praguneks. Nakkub tugevasti eritüüpi kivipindadega. Pahtel on kergesti pinnale kantav, hästi töödeldav ning kergesti lihvitav.

Kasutuskoh

Toode on mõeldud elu-, kontori ja ühiskondlike ruumide seinte ja lagede koht- ning lauspahteldamiseks. Sobib hästi suuremate pinna ebatasasuste, aukude, pragude ning vuukide täitmiseks.

Aluspind

Toode sobib krohv-, betoon-, kergbetoon- ja tellispinna ning kipsplaadi pahteldamiseks sisetööil kuivades ruumides.

Pinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja rasvast. Pinna puhastamiseks kasutada leiget või sooja vett, tugevasti määratud pinna puhastamiseks sobiva pesuvahendiga. Eemaldada vana lahtine värv ning nõrgalt seotud pinnakihi kuni kindla aluspinnani. Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind karestada parema nakte saamiseks liivapaberiga.

Pahteldamine

Pahtel Maxi Base kanda pinnale ühes või mitmes kuni 30 mm kihis. Enne järgmise pahtlikihi pealekandmist veenduda, et eelmine kiht on kuivanud. NB! Tehnilistes andmetes toodud kuivamisaeeg kehtib õhukese (1-2 mm) pahtlikihi puhul. Värske pahtel siluda pinnal võimalikult ühtlaseks, et vähendada hilisemat lihvimise määra. Vuugid ja laiema praod tugevdada paberist või klaaskiudriidest lindiga. Pahteldatud pinna lihvimiseks kasutada keskmise- või peeneteralist liivapaberit. Lihvimise järel eemaldada pinnalt hoolikalt lihvimistolm. Värvimise tarbeks siledama pinna saamiseks teha pinna lõplik silumine viimistluspahtliga Maxi.

Pahtel Maxi Base on kasutusvalmis. Pikema seismise järel võib pahtel vajada kerget läbisegamist. Mitte segada pahtli hulka teist tüüpi pahtleid või kuivsegu- sid.

Lõppviimistlus

Pahteldatud pinna ülevärvimiseks sobib kasutada nii lateks-, alküüd- kui akrüül- värve. Põorne pahtlipind on soovitatav esmalt kruntida ning alles seejärel viimistle- da lõpliku pinnavärviga.



Tehnilised andmed

Kasutuskoht	kuivad ruumid sisetööl
Sideaine	kopolümeerlateks
Tera suurus	< 0,3 mm
Kuivamisaeg (23°C, RH 65%)	2-3 tundi 1 mm pahtlikihi puhul
Vedeldi	vesi
Värvus	helehall
Töövahend	pahtlilabidas
Töövahendi puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C)
Pakend	2,5 L / 10 L

Soovitused pahteldamiseks

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur pahteldamisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%). Vältida töötamist otsese päikese käes, samuti päikese poolt kuumaks köetud pinna pahteldamist. Niiske õhk koos madala õhutemperatuuriga pikendab märgatavalt pahtli kuivamisaega. Kord juba avatud purgis püsib pahtel kauem värskmana, kui tööde järgselt katta pahtli pealispind õhukese kilega ning pahtlinõu hoolikalt sulgeda.

Tööohutus

Pahteldamisel ning pinna lihvimisel järgida kõiki ohutusnõudeid, kasutada respiiraatorit, kanda silmade või nää kaitset ning hoolikalt ventileerida tööruumi. Vältimaks tolmu lendlemist eemaldada lihvimistolm pinnalt niiske lapiga. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt pahtlinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne pahtel. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad pahtlijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel, Rootsi.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhise toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.