



BINDO 2

Valge lae erivärv

- ✓ Ei jäta laele rulli jälgi
- ✓ Ühtlase konsistentsiga, kiiresti kuivav ja kergesti pealekantav
- ✓ Saab toonida heledate värvitoonidega
- ✓ Nõrga lõhnaga, värv sisaldab väga vähe lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜd)
- ✓ Värvil on Põhjamaade Luigemärgi (Nordic Swan) sertifikaat, mis tagab vastavuse rangetele keskkonnastandarditele



TOOTE OMADUSED

Sügavmatt, ühtlase konsistentsiga emulsioonvärv lagedele – **Bindo 2** on suurepärase valik. Lihtne värvimistehnoloogia aitab pinda katta rullijälgi jätmata.

Kiiresti kuivav ja kergesti värvitav, mistõttu õnnestub saavutada professionaalse välimusega tulemus suurema vaevata. Võimalik toonida heledate värvitoonidega.

Värv **Bindo 2** on nõrga lõhnaga ja sisaldab väga vähe lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜd). Lisaks on talle omistatud Põhjamaade Luigemärgi (Nordic Swan) sertifikaat, mis tagab vastavuse rangetele keskkonnastandarditele.

OTSTARVE

Värv on ette nähtud elu- ja ühiskondlike ruumide lagede värvimiseks. Sobib uutele ja varem värvitud krohvitud, betoon- ja pahteldatud pindadele ning kipsplaatide värvimiseks.

ALUS

Sobib uute ja varem värvitud krohvitud, betoonist ja tellistest pindade, kipsplaatide, värvitavate ja klaaskiudtapeetide, glasuuritud pindade, samuti ka krunditud puitkiud- ja puitlaastplaatide värvimiseks.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pealispind peab olema kuiv, puhas, rasva- ja tolmuva. Vajaduse korral pesta pind leige veega, tugevalt määrdunud pindade jaoks kasutada sobivat pesuvahendit. Loputada puhastatud pind puhta veega.

Eemaldada vana, lahtine värv ja nõrgalt nakkuvad pinnakihi, et aluspind oleks puhas ja tugev. Parema nakkuvuse huvides karestada eelnevalt õli- või alküüdvärvidega värvitud pind liivapaberiga.

Täita praod ja ebatasasused sobiva Sadolini sarja pahtliga. Lihvida poleeritud pind siledaks ja eemaldada sellelt tolm.

KRUNTIMINE

- Poorsed pinnad, nt pahteldatud või varem värvimata krohvitud, betoon- või tellispinnad ja kipsplaadid tuleb kruntida krundiga **Grund**.
- Varem töötlemata puitkiudplaadid ja puitlaastplaadid ning erineva poorsusega pinnad (nt osaliselt krohvitud) kruntida krundiga **Super Grund**.
- Varem alküüd- või õlivärvidega värvitud, samuti tööstuslikult töödeldud pind kruntida krundiga **Super Grund**.
- Varem lubivärviga värvitud pinnakiht eemaldada ja siduda kruntvärviga **Silikat Base** ja vee 1:1 seguga või kruntida sobiva kruntvärviga
- Eemaldada kleepuv värvikiht täielikult ja kruntida enne värvimist krundiga **Super Grund**.
- Lihvida krunditud kuiv pind õrnalt peeneteralise liivapaberiga ja eemaldada tolm.

LÕPPVIIMISTLUS

- Enne **Bindo 2** kasutamist segada värv korralikult. Värvida kahe kihina rulli, pintsliga või pihustiga, igal kihil lasta täielikult kuivada. Õhu ja pinna temperatuur värvimise ajal peab olema +10...25 °C (soovitav +18±2 °C), suhteline õhuniiskusk 40...80% (soovitav 65%). Soovitavust kõrgem või madalam temperatuur või tuuletõmbus võib põhjustada ebakvaliteetse värvikile moodustumise.
- Värv on kasutusvalmis, seda ei ole vaja lahjendada. Värv lahjendamine või pinna värvimine soovitatust ohema kihiga võib toote omadusi halvendada.



PINDADE PUHASTAMINE

Tavatingimustes kivistub värvikiht lõplikult 4 nädala jooksul pärast värvimist, seega ei tohi pinda enne seda puhastada. 4 nädala pärast muutub pind puhastuskindlaks.

Määrduvad värvitud pind puhastada leige puhta veega, vajaduse korral võib kasutada ka neutraalset (pH 6–7) puhastusvahendit. Ei sobi puhastusvahendid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid (nt alkoholi). Pealispinda tuleb puhastada niiske lapi või pehme nuustikuga. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid, karedaid nuustikuid ega kõvasid harju. Loputada puhastatud pind puhta veega.

TEHNILISED ANDMED

Otstarve	kasutamiseks kuivas ruumis
Sideaine	kopolümeeri dispersioon
Läikivus ISO 2813:2014 (60°)	täismatt, 2
Vastupidavus märgõõrdumisele ISO 11998 (28 päeva, 200 tsüklit)	klass 2
Katvus	varem värvitud pinnale: 10–12 m ² /l; imavale pinnale: 7–9 m ² /l
Kuivamise aeg (23 °C, suhteline õhuniiskus 65%)	tolmukuiv 1 tunni möödudes, järgmiste kihi võib kanda peale 2 tunni möödudes.
Termiline stabiilsus (ISO 3248:2000)	lühiajaline kokkupuude kõrge temperatuuriga (24 tundi, +125 °C) ei põhjusta muutusi välimuses; pikaajaline kokkupuude kõrge temperatuuriga võib muuta värvitooni ja läiget
Aurujuhtivus (ISO 7783:2011)	klass V1- suur (V= 151,1 g/(m ² *d))
Lahjendi	vesi. Toode on kasutusvalmis ja seda lahjendada ei ole vaja. Vajaduse korral võib värvi lahjendada kuni 10% puhta veega.
Toonimine	Acomix toonimissüsteem, kogu värvivalik
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Pihustid	otsak 0,017"–0,025", rõhk 150–200 baari, pihustusnurk 30–60°
Töövahendite pesemine	veega kohe pärast kasutamist
Lenduvate orgaaniliste ühendite kogus	≤ 1 g/l (Eli tootes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite piirmäär (A/a pogr.) - 30 g/l)
Säilitamine	suletud pakendis, kuivas jahedas kohas (üle +5 °C), 3 aastat. Kaitsta külma eest.
Pakend	2,5 L / 4,5 L / 9 L

TÖÖSOOVITUSED

Õhu ja pinna temperatuur värvimise ajal +10...25 °C (soovitav +18±2 °C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitav 65%). Soovitatust kõrgem või madalam temperatuur või tuuletõmbus võib põhjustada ebakvaliteetse värvikile moodustumise.

Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema täiesti kuiv. Suured pinnad tuleks värvida ilma pausideta; pause saab teha ainult nurkades.

Värvimise käigus tuleb jälgida, et rullil oleks piisavalt värvi. Kanda värvi peale rohkelt, et värvitud pind püsiks kauem niiske, sest siis on seda lihtsam tasandada. Vajaliku värvikoguse määramisel tuleb lähtuda etiketil märgitud katvuse andmetest.

Lagi tuleb värvida valguse langemise suunas, st liikudes värvides akna poolt.

TÖÖOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötada hästi ventileeritavas ruumis, kasutada isikukaitsevahendeid, vältida nahale ja silma sattumist. Al-laneelamisel pöörduda kohe arsti poole. Kui enesetunne on halb, võtta ühendust Mürgistusteabekeskuse või arstiga. Tähelepanu! Pihustamine võib tekitada ohtlikke sissehingatavaid tilku. Mitte hingata sisse udu või aerosooli.

Eli tootes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite piirmäär (pogr. A/a) – 30 g/l. Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus tootes < 1 g/l.

KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMEKÄITLUS

Pärast töö lõpetamist sulgeda toote anum korralikult. Enne töövahendite pesemist eemaldada neilt tootejäägid. Mitte valada toodet kanalisatsiooni ja veekogudesse. Vedelad jäägid tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti; taaskasutusse tohib tagastada ainult täiesti tühjaks saanud taara.

TOOTJA

Akzo Nobel, Rootsi

ESINDAJAD

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses esitatud andmed on saadud laboritingimustes, seega praktilised andmed teiste pinnakattemeetodite, ilmastikutingimuste jms kohta võivad neist veidi erineda. Esitatud teabe eesmärk on aidata valida tooteid ja töömeetodeid. Esindaja ei vastuta kahjude eest, kui toodet on kasutatud valesti või mittesihhipäraselt. Lisateabe saamiseks tuleb võtta ühendust oma esindajaga. Jätame endale õiguse muuta esitatud andmeid ilma ette teatamata.