

MAXI

Viimistluspahtel

- Kasutusvalmis peenterapahtel
- Heade täite- ja töötlemisomadustega
- Sobib koht- ja lauspahteldamiseks



Toote omadused

Kasutusvalmis peeneteraline sisetöödepahtel. Toode on kergesti pinnale kantav ning hästi töödeldav, sobides seetõttu nii üksikute kohtparanduste tegemiseks kui seinte ja lagede lauspahteldamiseks. Nakkub hästi aluspinnaga, kuivab kiiresti ning jätab pinnale tugeva pahtlikihti. Lai taaravalik.

Kasutuskoh

Toode on mõeldud elu-, kontori ja ühiskondlike ruumide seinte ja lagede pahteldamiseks. Sobib nii väiksemate pinna ebatasasuste, aukude, vuukide ja pragude täitmiseks kui pinna lauspahteldamiseks.

Aluspind

Toode sobib krohv-, betoon-, kergbetoon- ja tellispinna, kipsplaadi ning klaaskiudtapeedi pahteldamiseks sisetööl kuivades ruumides.

Pinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja rasvast. Pinna puhastamiseks kasutada leiget või sooja vett, tugevasti määratud pinna puhastamiseks sobivat pesuvahendit. Eemaldada vana lahtine värv ning nõrgalt seotud pinnakihid kuni kindla aluspinnani. Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind karestada parema nakte saamiseks liivapaberiga.

Pahteldamine

Pahtel Maxi kanda pinnale ühes või mitmes kuni 3 mm kihis. Enne järgmise pahtlikihi pealekandmist veenduda, et eelmine kiht on kuivanud. Värske pahtel siluda pinnal võimalikult ühtlaseks, et vähendada hilisemat lihvimise määra. Vuugid ja laiema praod tugevdada paberist või klaaskiudriidest lindiga. Pahteldatud pinna lihvimiseks kasutada peeneteralist liivapaberit (nr 150-180). Lihvimise järel eemaldada pinnalt hoolikalt lihvimistolm. Sügavamad augud ja praod võib esmalt täita ka aluspahtliga Maxi Base ning teha pinna lõplik silumine viimistluspahtliga Maxi.

Lõppviimistlus

Pahtel Maxi on kasutusvalmis. Pikema seismise järel võib pahtel vajada kerget läbisegamist. Mitte segada pahtli hulka teist tüüpi pahtleid või kuivseguisid.

Pahteldatud pinna ülevärvimiseks sobib kasutada nii lateks-, alküüd- kui akrüülvärve. Poorne pahtlipind on soovitatav esmalt kruntida ning alles seejärel viimistleda lõpliku pinnavärviga.



Tehnilised andmed

Kasutuskoht	kuivad ruumid sisetööl
Sideaine	kopolümeerlateks
Tera suurus	< 0,1 mm
Kuivamisaeg (23°C, RH 65%)	2-3 tundi 1 mm pahtlikihi puhul
Vedeldi	vesi
Värvus	valge
Töövahend	pahtlilabidas
Töövahendi puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C)
Pakend	0,5 L / 2,5 L / 10 L

Soovitused pahteldamiseks

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur pahteldamisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%). Vältida töötamist otsese päikese käes, samuti päikese poolt kuumaks kõetud pinna pahteldamist. Niiske õhk koos madala õhutemperatuuriga pikendab märgatavalt pahtli kuivamisaega. Kord juba avatud purgis püsib pahtel kauem värskena, kui tööde järgselt katta pahtli pealispind õhukese kilega ning pahtlinõu hoolikalt sulgeda.

Tööohutus

Pahteldamisel ning pinna lihvimisel järgida kõiki ohutusnõudeid, kasutada respiiraatorit, kanda silmade või nää kaitset ning hoolikalt ventileerida tööruumi. Vältimaks tolmu lendlemist eemaldada lihvimistolm pinnalt niiske lapiga. Kemikaali alaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt pahtlinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne pahtel. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad pahtlijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel, Holland.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhise toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.