

# Ambiance Absolute White

Esmaklassilise katvusega  
täismatt laevärv

- Moodustab ühtlase, valgust mittepeegeldava pinna
- Hilisemad kohtparandused on pinnal vähem märgatavad
- Praktiliselt lõhnatu ning väga madala LOÜ (VOC) sisaldusega



## Toote omadused

Esmaklassilise kattevõimega täismatt sisetööde laevärv. Toode on kergesti pinnale kantav, ei pritsi ning tasandub hästi. Moodustab ühtlase, valgust mittepeegeldava värvkatte, mis aitab varjata aluspinna väiksemaid ebatasasusi. Värvitud pind on puhastatav (klass 3 hõõrdekindlus, EN 13 300). Toode on veepõhine, praktiliselt lõhnatu ning väga madala LOÜ (VOC) sisaldusega ( $\leq 1$  g/l).

## Kasutuskoht

Toode on mõeldud lagede värvimiseks kuivades siseruumides, nt elu-, magamis- ja lastetoas, koridoris, kontoris, koolis, kaupluses jm ühiskondlikes ruumides.

## Aluspind

Sobib uue ja varem värvitud kipsplaadi, krohv- ja betoonpinna, pahteldatud pinna ning eelnevalt krunditud puitkiud- ja puitlaastplaadi värvimiseks.

## Pinna ettevalmistus

- Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja kõigest, mis võiks takistada värvil pinnaga nakkumist. Varem värvitud pind pesta leige veega puhtaks. Tugevasti määrdunud pinna pesemiseks kasutada pesuvahendit, seejärel loputada pind puhta veega.
- Vana lahtine värv ning nõrgalt seotud pinnakihid eemaldada kuni kindla aluseni, läikiva värviga kaetud pind karestada parema nakke saamiseks liivapaberiga.
- Pinnas olevad ebatasasused, augud ja praod täita sobiva pahtliga Sadolin tootevalikust, nt **Maxi Pro**, **Maxi**. Kuivanud pahtel lihvida ühtlaseks ning eemaldada pinnalt lihvimistolm.
- Poorsed pinnad, nt pahteldatud või varem värvimata krohvitud, betoon- või tellispinnad ja kipsplaadid tuleb kruntida krundiga **Grund**.
- Varem töötlemata puitkiudplaadid ja puitlaastplaadid ning erineva poorsusega pinnad (nt osaliselt krohvitud) kruntida krundiga **Super Grund**.
- Varem alküüd- või õlivärvidega värvitud, samuti tööstuslikult töödeldud pind kruntida krundiga **Super Grund**.
- Varem lubivärviga värvitud pinnakiht eemaldada ja siduda kruntvärvi **Silikat Base** ja vee 1:1 seguga või kruntida sobiva kruntvärvi
- Eemaldada kleepuv värvikiht täielikult ja kruntida enne värvimist krundiga **Super Grund**.
- Lihvida krunditud kuiv pind õrnalt peeneteralise liivapaberiga ja eemaldada tolm.

## Lõppviimistlus

- Pind värvida 1-2 kihis tootega **Ambiance Absolute White**. Esimesele kihile lisada vajadusel kuni 10% vett, lõppkiht kanda pinnale vedeldamata kujul.
- Värvimiseks kasutada töövahendina sobivat rulli, pintslit või pihustit. Enne kasutamist segada värv hoolikalt läbi.
- Kihide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Nõutav õhu- ja pinna-temperatuur värvimisel  $+10...25^{\circ}\text{C}$  (soovitavalt  $+18\pm 2^{\circ}\text{C}$ ), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam temperatuur ja/või tuuletõmbus värvimise ajal võib põhjustada ebakvaliteetse värvikile teket.



## Tehnilised andmed (EN 13 300)

|                                                  |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasutuskoh                                       | kuivad ruumid sisetööl                                                                                 |
| Sideaine                                         | kopolümeerdispersioon                                                                                  |
| Läige (G60°)                                     | täismatt                                                                                               |
| Tihedus                                          | ~ 1,41 kg/l                                                                                            |
| Kuivainesisaldus                                 | ~ 51 %                                                                                                 |
| Märghõõrdekindlus (ISO 11998 / 28 p, 200 tsükli) | klass 3 (> 20 µm)                                                                                      |
| RYL 2012 koormusklass                            | RL01 Väikesed koormused ja madalad nõuded kuivades siseruumides                                        |
| Katvus (1 kiht)                                  | eelnevalt värvitud pindadel 12-14 m²/l, imavatel pindadel 9-11 m²/l                                    |
| Kontrastsus (ISO 6504-1:2006)                    | kattevõime klass 2, värvi kulu juures 13,8 m²/l                                                        |
| Kuivamisaeg (+23°C, RH 50%)                      | puutekuiv 0,5 tunni pärast, ülevärvitav 1-2 tunni pärast                                               |
| Vedeldi                                          | puhas vesi, kuni 10% mahust                                                                            |
| Värvus                                           | valge                                                                                                  |
| Töövahendid                                      | pintsel, rull, pihusti                                                                                 |
| Pihustamine                                      | düüs 0,017"- 0,025", rõhk 150...200 bar, pihustamisnurk 30-60°                                         |
| Töövahendite puhastamine                         | veega kohe pärast kasutamist                                                                           |
| LOÜ (VOC) sisaldus                               | ≤ 1 g/l (EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/a) -30 g/l)                       |
| Hoidmine                                         | hoida värvinõud tihedalt suletuna kaitstuna külma eest kuivas ja jahedas kohas temperatuuril +5...30°C |
| Säilivusaeg                                      | avamata tehaseaaras 3 aastat; parim enne kuupäeva vaata pakendilt                                      |
| Pakend                                           | 0,9 L / 4,2 L                                                                                          |

## Soovitused värvimiseks ja pinna hoolduseks

- Suured pinnad värvida ilma katkestusteta; katkestusi teha vajadusel nurkades.
- Töötamisel kasutada rohkesti värvi, et pind püsiks kauem märg ning töödeldav. Lage- de värvimisel valida töösuunaks valguse langemise suund, st tasandustõmme teha suunaga aknast eemale.
- Lõpliku kiletugevuse saavutab värv tavaoludes 3-4 nädala jooksul peale värvimist, seepärast vältida enne nimetatud aja möödumist värvitud pinna intensiivset puhastamist. Juhul, kui pind vajab varasemat puhastamist, tuleb seda teha ettevaatlikult niiske pesulapiga.
- Määratud värvipinna puhastamiseks kasutada puhast leiget vett ning pehmet mikro- fiiber- või pesulappi. Tugevasti määratud pinna puhastamiseks võib kasutada ka neutraalseid puhastusvahendeid (pH 6-8). Puhastusvahendi kasutamise järgselt lopu- tada pind puhta veega. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid ning abrasiivseid töövahendeid, nt karedat pesukäsna või tugevakiulist harja.

## Tööohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötada hästi ventileeritud ruumis ning kasutada isikukaitsevahendeid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poo- le. Halva enesetunde korral võtta ühendust Mürgistusteabekeskuse või arstiga.

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

## Keskkonnakaitse ning jäätmekäitus

### Tootja

Akzo Nobel, Rootsi.

### Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhiseena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote ka- sutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.