



BINDO 5

Sügavmatt seinavärv

- ✓ Värvitud pind näeb välja sametine, lisab seintele subtiilset elegantsi
- ✓ Ühtlase konsistentsiga, kiiresti kuivav ja kergesti pealekantav
- ✓ Värvil on Põhjamaade Luigemärgi (Nordic Swan) sertifikaat, mis tagab vastavuse rangetele keskkonnastandarditele
- ✓ Värvitud pind on pestav ja kergesti hooldatav
- ✓ Nõrga lõhnaga, värv sisaldab väga vähe lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜd)



TOOTE OMADUSED

Sügavmatt, ühtlase konsistentsiga emulsioonvärv seintele. Värvikiht näeb välja sametine, lisab seintele elegantsi. Kiiresti kuivav, kergesti kasutatav lihtsate töövõtetega on võimalik saavutada professionaalse välimusega tulemus. Värvitud pind on pestav ja kergesti hooldatav. Võib valida tuhandete värvide hulgast.

Värv **Bindo 5** on nõrga lõhnaga ja sisaldab väga vähe lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜd). Lisaks on talle omistatud Põhjamaade Luigemärgi (Nordic Swan) sertifikaat, mis tagab vastavuse rangetele keskkonnastandarditele.

OTSTARVE

Värv on mõeldud elumajade ja ühiskondlike ruumide seinte värvimiseks. Sobib uutele ja varem värvitud krohvitud, betoon- ja pahteldatud pindadele ning kipsplaatide värvimiseks.

ALUSPIND

Sobib uute ja varem värvitud krohvitud, betoonist ja tellistest pindade, kipsplaatide, värvitavate ja klaaskiudtapeetide, glasuuritud pindade, samuti ka krunditud puitkiud- ja puitlaastplaatide värvimiseks.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

- Pealispind peab olema kuiv, puhas, rasva- ja tolmuvaba. Vajaduse korral pesta pind leige veega, tugevalt määratud pindade jaoks kasutada sobivat pesuvahendit. Puhastatud pind loputada puhta veega.
- Eemaldada vana, lahtine värv ja nõrgalt nakkuvad pinnakihid, et aluspind oleks puhas ja tugev. Parema nakkuvuse huvides karestada eelnevalt õli- või alküüdvärvidega värvitud pind liivapaberiga.
- Täita praod ja ebatasasused sobiva Sadolini sarja pahtliga. Lihvida poleeritud pind siledaks ja eemaldada sellelt tolm.

KRUNTIMINE

- Poorsed pinnad, nt pahteldatud või varem värvimata krohvitud, betoon- või telliskividest plaadid ja kipsplaadid tuleb kruntida krundiga **Grund**.
- Varem töötlemata puitkiudplaadid ja puitlaastplaadid ning erineva poorsusega pinnad (nt osaliselt krohvitud) kruntida krundiga **Super Grund**.
- Varem alküüd- või õlivärvidega värvitud, samuti tööstuslikult töödeldud pind kruntida krundiga **Super Grund**.
- Varem lubivärviga värvitud pinnakiht eemaldada ja siduda kruntvärv **Silikat Base** ja vee 1:1 seguga või kruntida sobiva kruntvärviga
- Eemaldada kleepuv värvikiht täielikult ja kruntida enne värvimist krundiga **Super Grund**.
- Lihvida krunditud kuiv pind õrnalt peeneteralise liivapaberiga ja eemaldada tolm.
- Erksavärviliste värvide (punane, kollane, oranž) kasutamisel on soovitatav kruntida pind kruntvärviga, mille värv on võimalikult lähedane viimistlusvärvi värvile või värvida pind täiendava värvikihiga.

LÕPPVIIMISTLUS

Pealispind katta värviga **Bindo 5**. Enne kasutamist segada värv korralikult. Värvida kahe kihina rulli, pintli või pihustiga, igal kihil lasta täielikult kuivada. Õhu ja pinna temperatuur värvimise ajal +10...25 °C (soovitav +18±2 °C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitav 65%). Soovitavust kõrgem või madalam temperatuur või tuuletõmbus võib põhjustada ebakvaliteetse värvikile moodustumise.

Värv on kasutusvalmis, seda ei ole vaja lahjendada. Värv lahjendamine või pinna värvimine soovitatust õhema kihiga võib toote omadusi halvendada.

Tapeedi (v.a vinüültapeet), värvitava tapeedi, kangas- või klaaskiudtapeedi värvimine: eemaldada pinnalt tolm. Kruntida krundiga **Super Grund**. Proovida värvida 1 m² suurust ala, et veenduda, et paber ei kleepu. Kui paber- või klaaskiudtapeet on hiljuti liimitud, järgida liimipakendil olevaid kuivamisaja juhiseid.



PINDADE PUHASTAMINE

Tavatingimustes kõvastub värvikiht lõplikult 4 nädala jooksul pärast värvimist, seega ei tohi pinda enne seda pesta ega puhastada. 4 nädala pärast muutub pind puhastuskindlaks.

Määratud värvitud pind puhastada leige puhta veega, vajaduse korral võib kasutada ka neutraalset (pH 6–7) puhastusvahendit. Ei sobi puhastusvahendid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid (nt alkoholi). Pealispinda tuleb puhastada niiske lapi või pehme nuustikuga. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid, karedaid nuustikuid ega kõvasid harju. Loputada puhastatud pind puhta veega.

TEHNILISED ANDMED

Otstarve	kasutamiseks kuivas ruumis
Sideaine	kopolümeeri dispersioon
Läikivus ISO 2813:2014 (60°)	matt, 5
Vastupidavus märgõõrdumisele ISO 11998 (28 päeva, 200 tsükli)	klass 2
Katvus	varem värvitud pinnale: 10–12 m ² /l; imavale pinnal: 7–9 m ² /l
Kuivamise aeg (23 °C, suhteline õhuniiskus 65%)	tolmukuiv 1 tunni möödudes, järgmise kihi võib kanda peale 2 tunni pärast.
Termiline stabiilsus (ISO 3248:2000)	lühiajaline kokkupuude kõrge temperatuuriga (24 tundi, +125 °C) ei põhjusta muutusi välimuses; pikaajaline kokkupuude kõrge temperatuuriga võib muuta värvitooni ja läiget
Aurujuhtivus (ISO 7783:2011)	klass V2 - keskmine (V= 47,8 g/(m ² *d))
Lahjendi	vesi. Toode on kasutusvalmis ja seda lahjendada ei ole vaja. Vajaduse korral võib värvi lahjendada kuni 10% puhta veega.
Toonimine	Acomix toonimissüsteem, kogu värvivalik
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Pihustid	otsak 0,017"–0,025", rõhk 150–200 baari, pihustusnurk 30–60°
Töövahendite pesemine	veega kohe pärast kasutamist
Lenduvate orgaaniliste ühendite kogus	≤ 1 g/l (Eli tootes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite piirmäär (A/a pogr.) - 30 g/l)
Säilitamine	suletud pakendis, kuivas jahedas kohas (üle +5 °C), 3 aastat. Kaitsta külma eest.
Pakend	0,9 L / 2,5 L / 9 L

TÖÖSOOVITUSED

Õhu ja pinna temperatuur värvimise ajal +10...25 °C (soovitav +18±2 °C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitav 65%). Soovitavust kõrgem või madalam temperatuur või tuuletõmbus võib põhjustada ebakvaliteetse värvikile moodustumise.

Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema täiesti kuiv. Suured pinnad tuleks värvida ilma pausideta; pause saab teha ainult nurkades.

Kanda värvi peale rohkelt, et värvitud pind püsiks kauem niiske, sest siis on seda lihtsam tasandada. Vajaliku värvikoguse määramisel tuleb lähtuda etiketil märgitud katvuse andmetest. Seinte värvimisel tuleb peale kantud värv tasandada rulli üles-alla liigutamisega nii, et iga värvitõmbe viimane liigutus kogu seina ulatuses oleks tehtud rulliga samas suunas.

TÖÖOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötada hästi ventileeritavas ruumis, kasutada isikukaitsevahendeid, vältida nahale ja silma sattumist. Allaneelamisel pöörduda kohe arsti poole. Kui enesetunne on halb, võtta ühendust Mürgistusteabekeskuse või arstiga. Ettevaatust! Pihustamine võib tekitada ohtlikke sissehingataavaid tilku. Mitte hingata sisse udu või aerosooli.

Eli tootes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite piirmäär (pogr. A/a) 30 g/l. Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus tootes < 1 g/l.

KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMEKÄITLUS

Pärast töö lõpetamist sulgeda toote anum korralikult. Enne töövahendite pesemist eemaldada neilt tootejäägid. Mitte valada toodet kanalisatsiooni ja veekogudesse. Vedelad jäägid tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti; taaskasutusse tohib tagastada ainult täiesti tühjaks saanud taara.

TOOTJA

Akzo Nobel, Rootsi

ESINDAJAD

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses esitatud andmed on saadud laboritingimustes, seega praktilised andmed teiste pinnakatte meetodite, ilmastikutingimuste jms kohta võivad neist veidi erineda. Esitatud teabe eesmärk on aidata valida tooteid ja töömeetodeid. Esindaja ei vastuta kahjude eest, kui toodet on kasutatud valesti või mittesihhipäraselt. Lisateabe saamiseks tuleb võtta ühendust oma esindajaga. Jätame endale õiguse muuta esitatud andmeid ilma ette teatamata.