

PANORAMA

Akna- ja uksevärv

- Kiiresti kuivav veepõhine puiduvärv
- Moodustab elastse ilmastikukindla värvkatte
- Toonitav



Toote omadused

Väga hea ilmastikukindlusega veepõhine akna- ja uksevärv. Värv on mugav pinnale kanda, see tasandub hästi ning ei hakka voolama. Toote kiire kuivamine võimaldab tööpäeva jooksul värvida pinna kahes kihis. Värv katab hästi, on praktiliselt lõhnatu ning moodustab pinnale sileda, kergesti puhastatava värvkatte. Tänu unikaalsele koostisele on tootel parem läike- ja toonistabiilsus kui traditsioonilistel aknavärvidel. Värv on toonitav pastelses värvigammas ning sisaldab puidukaitse toimeaineid, mis takistavad hallituse levikut värvitud pinnal.

Kasutuskoh

Toode on mõeldud puidust aknaraamide, uste ja ukseleengide ning piirdeliistude värvimiseks.

Aluspind

Sobib uue ning varem värvitud puitpinna viimistlemiseks.

Pinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv ning puhas, puidu niiskuse alla 18%. Eemaldada pinnal olev tolm, mustus ja rasv kuivalt harjaga või sooja veega. Tugevasti määrdunud pinna puhastamiseks võib kasutada sobivat pesuvahendit. Leeliseline puhastusvahend matistab vana värvipinda, parandades sel moel uue värvikihi nakkumist.

Pinnal olev hallitus ning orgaanika eemaldada niiske harja või käsna, seejärel pesta pind sobiva puhastusvahendiga. Puhastusvahendi kasutamise järel loputada pind hoolikalt puhta veega ning lasta kuivada.

Vana lahtine värv eemaldada kaabitsaga, läikiva värviga kaetud pind karestada kergelt liivapaberiga. Aknaraami teravad servad lihvida liivapaberiga kumeraks. Oksakohtadest eemaldada vaik (mehhaaniliselt või lakibensiinis immutatud lapiga), vajadusel lakkida oksakohad spetsiaalse lakiga. Kahjustunud puitdetailid asendada uutega. Puitdetailide kinnitamiseks kasutada eelistatult tšingitud naelu ja kinnitusklambreid. Eelnevalt töötlemata naelad/klambriid tuleb enne puitpinna lõplikku ülevärvimist eraldi rooste vastu kaitsta.

Kruntimine

Varem viimistlemata puitpind immutada 1 kihi värvitu puidukaitsekrundiga Pinotex Wood Primer BPR. Toode sisaldab toimeaineid kaitsmaks puitu mädaniku vastu. Enne järgmist pinnatöötlust lasta immutatud pinnal kuivada vähemalt 24 tundi. Järgnevalt kruntida pind 1 kihi värviga Pinotex Wood Paint Primer ning lasta nõuetekohaselt kuivada. Uut pinda on soovitatav kruntida enne klaasiliistude paigaldamist, sel juhul on pind viimistletud ka liistude alt.

Lõppviimistlus

Pinna lõppviimistlus teha kahes kihis värviga Panorama. Toode on kasutusvalmis, enne kasutamist värvi hoolikalt segada.

Varem värvitud pind pesta puhtaks, vana värv karestada kergelt liivapaberiga. Puhta puiduni puhastatud pind töödelda samaselt uue puitpinnaga. Pinna lõppviimistlus teha 2 kihis värviga Panorama.

Pinna puhastamine

Lõpliku pinnatugevuse saavutab värv paari nädalaga, enne seda vältida pinna intensiivset hõõrumist. Värvipinna puhastamiseks kasutada puhast vett, vajadusel ka neutraalset või nõrgalt leelist (pH < 7-8) puhastusvahendit. Puhastusvahendi kasutamise järel loputada pind hoolikalt puhta veega, kuna pinnale jääv leeliseline aine võib läikiva värviga kaetud pinna muuta aja jooksul matimaks. Pinna puhastamiseks kasutada pehmet harja või švammi. Vältida kõrge leelisusega puhastusvahendite ning tugevakiulise harja kasutamist.



Tehnilised andmed

Kasutuskoht	aknad ja välisüksed
Sideaine	akrülaat
Läige (Gardner, 60°)	poolläikiv, 35
Katvus	6-8 m ² /l uued pinnad; 8-10 m ² /l varem värvitud pinnad
Kuivamisaeg (23°C, RH 50%)	tolmukuiv 2 tunni pärast, ülevärvitav 4 tunni pärast
Vedeldi	vesi
Toonimine	Acomix toonimissüsteem, baastoon BW (valge)
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Töövahendite puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C)
Pakend	1 L / 2,5 L

Soovitused värvimiseks

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%). Vältida töötamist otsese päikese käes, samuti päikese poolt kuumaks köetud pinna värvimist. Lubatud kõrgem pinnatemperatuur ning tuuletõmbus võivad põhjustada värvi liigkiiret kuivamist ning seeläbi ebakvaliteetse värvikile teket. Niiske õhk koos madala õhutemperatuuriga pikendab märgatavalt värvi kuivamisaega. Vältida toote kasutamist, kui värvimisele järgneva 5-6 tunni jooksul on oodata sademeid või kastet.

Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Pinnad värvida ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Eriti hoolikalt värvida puitdetailide otsi ja servi, kuna nende pindade kaudu imendub niiskus kõige intensiivsemalt puitu.

Värvikao vähendamiseks hinnake, kui palju värvi te vajate. Toote ligikaudne kattevõime on märgitud toote etiketile. Kasutamata jäänud värv tuleb koguda taaskasutusse suunamiseks. Värv taaskasutus võib tõhusalt vähendada toote olelusringiga seotud keskkonnamõju. Lisainformatsiooni antud teemal leiab ka meie kodulehel.

Tööohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust Mürgistusteabekeskuse või arstiga. Värvikile lihvimisel ja termilisel töötlemisel võib eralduda kahjulikku tolmu ja/või suitsu. Eelistada märglihvimist. Töötada hästi ventileeritavas kohas ning kasutada isikukaitsevahendeid.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinoü. Enne töövahendi puhastamist eemalda liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvi jäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel, Rootsi.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299
info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisenäidatena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.