



EASYCARE

multi-surface

Kriimustuskindel puidu-, plasti- ja metallivärv „2 ühes“ – krunt ja pealiskiht ühes tootes

- ✓ Kriimustuskindel tehnoloogia Scratch Resist Technology (katsetatud standardi EVS-EN ISO 1518-1:2011 järgi)
- ✓ Hea nakkuvus erinevate pindadega
- ✓ Vastupidav rasvaplekkidele ja sõrmejälgedele
- ✓ Sobib lastemööbli ja mänguasjade värvimiseks (katsetatud standardi EN 71-3:2019 järgi)



TOOTE OMADUSED

EasyCare Multi-Surface on uue põlvkonna puidu-, plasti- ja metallivärv „2 ühes“ – krunt ja värv ühes tootes. Värv nakkub suurepäraselt erinevate aluspindadega ning moodustab kriimustus- (katsetatud standardi EVS-EN ISO 1518-1:2011 järgi) ja kulumiskindla pinnakatte, mida on hiljem lihtne puhastada ja hooldada. Värv moodustab rasvaplekkidele ja sõrmejälgedele vastupidava pinnakatte. See kuivab kiiresti ning on õrna lõhnaga.

Sobib mööbli, uste, akende, aknalaudade, torude, radiaatorite, põrandaliistude ning muude puit-, plast- ja metallpindade värvimiseks nii sise- kui ka välitingimustes.

Toode sobib lastemööbli ja mänguasjade värvimiseks (katsetatud standardi EN 71-3:2019 järgi).

Erinevalt lahustipõhistest alküüdvärvidest ei kollastu veepõhine akrüülvärv EasyCare Multi-Surface aja jooksul ning säilitab oma esialgse värvitooni. Sobib ka eelnevalt õlivärviga värvitud pindade värvimiseks.

OTSTARVE

Toode sobib mööbli, uste, akende, aknalaudade, torude, radiaatorite, põrandaliistude ning muude puit-, plast- ja metallpindade värvimiseks nii sise- kui ka välitingimustes.

ALUS

Uued ja varem alküüd- või õlivärviga värvitud puit- ja metallpinnad, plastpinnad ning puitkiud- ja puitlaastplaadid. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Aluspind peab olema kuiv, puhas ning rasva- ja tolmuvaba. Puhastage pind leige või sooja veega. Tugevalt määrdunud pindade puhastamiseks kasutage spetsiaalset puhastusvahendit. Eemaldage vana koorunud värv ja nõrgalt nakkuvad pinnakihi, kuni saavutate kindla aluspinna. Eemaldage metallpindadelt hoolikalt rooste ning lihvide puitpindade teravad servad ümaraks.

Parema nakkuvuse saavutamiseks karestage eelnevalt õli- või alküüdvärviga värvitud pind lihvpaperiga. Täitke praod ja ebatasasused sobiva Sadolini pahtliga. Lihvide pahteldatud pind siledaks ning eemaldage lihvimistolm.

KRUNTIMINE

EasyCare Multi-Surface on uue põlvkonna värv „2 ühes“ – krunt ja värv üheskoos, mistõttu ei ole enamasti vaja pinda eraldi kruntida.

Erandid

Enne tugevalt roostes metallpindade värvimist eemaldage võimalikult palju roostet ning töödelge allesjäänud rooste roostemuunduriga, et vältida selle läbikumamist värvikattest. Tugevalt roostes metallpindade puhul on soovitatav kasutada ka sobivat korrosioonivastast krunti, et tagada värvikatte pikaajaline vastupidavus. Välitimustes olevad uued puitpinnad puutuvad kokku päikese, vihma, lume ja muude ilmastikumõjudega. Seetõttu on soovitatav need enne värvimist töödelda sobiva sügavkrundiga. Kuigi toodet võib kasutada ka ilma krundita, on puitpindade pikema kasutusea tagamiseks soovitatav need enne värvimist kruntida sobiva **puidukrundiga**.

LÕPPVIIMISTLUS

Segage värv enne kasutamist hoolikalt läbi. Uus pind värvida pintsli või rulliga 2 kihis, varem värvitud pind 1–2 kihis. Toode on kasutusvalmis. Vajaduse korral võib esimese värvikihi jaoks värvi lahjendada puhta veega (kuni 10% mahust). Viimane kiht tuleb kanda pinnale lahjendamata värviga. Vajaduse korral lihvide pinda enne iga järgmise värvikihi pealekandmist kergelt peene lihvpaperiga.



PINNA PUHASTAMINE

Tavatingimustes kõvastub värvkile täielikult umbes 2 nädala jooksul pärast värvimist. Selle aja jooksul ei ole soovitatav pinda pesta ega intensiivselt puhastada. Pärast täielikku kõvastumist võib värvitud pinda puhastada puhta veega. Vajaduse korral võib kasutada ka neutraalset või kergelt aluselist (pH 7–8) puhastusvahendit. Pärast puhastusvahendi kasutamist loputage pind hoolikalt puhta veega, sest aluseline puhastusvahend võib värvikilet pehendada ja muuta selle matimaks. Pinna puhastamiseks kasutage pehmet lappi või nuustikut. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid, karedaid nuustikuid, jäiku harju ega tugevalt aluselist puhastusvahendeid.

TEHNILISED ANDMED

Otstarve	sise- ja välistööd
Sideaine	akrüül
Läikivus ISO 2813:2014 (60°)	matt, 8
Kuivaine sisaldus	53%
Katvus	varem värvitud pinnal 10 m ² /l; imaval pinnal 8–10 m ² /l
Kuivamisaeg (23 °C, RH 65%)	tolmukuiv 2 tunni pärast; järgmise kihi võib peale kanda 6 tunni möödudes
Lahjendi	vesi. Toode on kasutusvalmis. Vajaduse korral võib esimese kihi jaoks värvi lahjendada kuni 10% puhta veega
Toonimine	Acomixi toonimissüsteem, kogu värvivalik
Töövahendid	pintsel, rull
Töövahendite pesemine	veega kohe pärast kasutamist
LOÜ sisaldus	< 70 g/l (ELi lubatud LOÜ piirmäär tootes (A/e alamkategooria) – 130 g/l)
Hoidmine	suletud pakendis kuivas ja jahedas kohas (üle +5 °C) 3 aastat. Kaitsta külma eest.
Pakend	0,5 l / 2,5 l / 4,5 l (ainult BW)

TÖÖSOOVITUSED

Värvimise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema +10...+25 °C (soovitatav +18 ±2 °C) ning suhteline õhuniiskus 40–80% (soovitatav 65%). Vältige värvimist otsese päikesevalguse käes või päikese poolt kuumutatud pinnal. Kui pinna temperatuur on lubatust kõrgem, võib värv liiga kiiresti kuivada, mistõttu ei jõua see ühtlaselt tasanduda ning pinnale võivad jääda pintsliläljed. Kõrge õhuniiskus ja madal temperatuur pikendavad värvi kuivamisaega. Enne järgmise värvikihi pealekandmist peab eelmine kiht olema täielikult kuivanud. Suured pinnad tuleb värvida katkestusteta. Katkestusi võib teha ainult nurkades. Puitlaudade otsad tuleb värvida eriti hoolikalt, sest just nende kaudu tungib niiskus puitu kõige kiiremini.

TÖÖOHUTUS JA JÄÄTMEKÄITLUS

Töötage hästi ventileeritavas ruumis. Pärast töö lõpetamist sulgege värvinoi hoolikalt. Ärge valage värvi ega töövahendite pesuvett kanalisatsiooni ega veekogudesse. Vedelad värvijäägid tuleb viia kohalike ohtlike jäätmete kogumispunkti või anda üle jäätmekäitlusettevõttele. Avamata pakendis säilib toode 3 aastat alates valmistamiskuupäevast (vt pakendilt).

TOOTJA

Akzo Nobel, Hispaania

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes, seega praktilised andmed teiste pinnakattemetodite, ilmastikutingimuste jms kohta võivad neist veidi erineda. Esitatud teabe eesmärk on aidata valida tooteid ja töömeetodeid. Esindaja ei vastuta kahjude eest, kui toodet on kasutatud valesti või mittesihipäraselt. Lisateabe saamiseks tuleb võtta ühendust oma esindajaga. Jätame endale õiguse muuta esitatud andmeid ilma ette teatamata.