

EASYCARE

Mustust tõrjuv seinavärv

- Suurepärase pesukindlusega ning kergesti puhastatav
- Moodustab vedelikke ja mustust hülgava pinna
- Kergesti pinnale kantav ja töödeldav



Toote omadused

Suurepärase pesukindlusega matt sisetööde seinavärv (märghõrdekindlus klass 1, ISO 11998). Toode sisaldab vaha, mis muudab värvitud pinna vedelikke ja mustust tõrjuvaks. Tänu värvi **EasyCare** spetsiaalsele hüdrofoobsele kattele ei imendu pinnale sattunud vedelik (nt karastusjoogid, mahlad) alusesse, vaid jääb piiskadena pinnale. Väiksem kontaktpind tilga ja aluspinna vahel vähendab määrdumise riski ning lihtsustab oluliselt pinna puhastamist. Värv **EasyCare** ei pritsi, on kergesti pinnale kantav ning tasandub ühtlaselt siledaks. Toode on praktiliselt lõhnatu ning toonitav laias värvigammas. Akrüülvärvi kõrge hõrdekindlus tagab kergesti hooldatava pinna pikkadeks aastateks.

Kasutuskoht

Toode on mõeldud seinte ja lagede värvimiseks kuivades ruumides, kus värvitud pinnalt nõutakse head pesukindlust. Nt elu- ja lastetoas, esikus, köögis, koridoris, kontoris, samuti sagedast pesemist nõudvates ühiskondlikes ruumides nagu koolis, lasteaias, kaupluses, hotellis, restoranis.

Aluspind

Sobib uue ja varem värvitud kipsplaadi, krohv-, betoon- ja tellispinna, pahteldatud pinna ning eelnevalt krunditud puitkiud- ja puitlaastplaadi ning klaaskiudtapeedi värvimiseks.

Pinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja rasvast. Pinna puhastamiseks kasutada leiget vett, tugevasti määrdunud pinna puhastamiseks sobivat pesuvahendit. Pesuvahendi kasutamise järgselt loputada pind puhta veega. Eemaldada vana lahtine värv ning nõrgalt seotud pinnakihid kuni kindla aluspinnani. Õli- või alküüdvärviga kaetud pind karestada parema nakke saamiseks liivapaberiga. Pinnas olevad augud ja praod täita sobiva pahtliga Sadolini tootevalikust. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks, eemaldada lihvimistolm.

Kruntimine

Poorne, nt pahteldatud või eelnevalt värvimata pind kruntida 1 kihi värviga **Grund**. Vajadusel vedeldada värvi puhta veega (kuni 10% mahust). Alküüd- või õlivärviga kaetud pind, samuti tööstuslikult lakitud või värvitud pind, eelnevalt töötlemata puitkiud- ja puitlaastplaat ning erineva poorsusega (nt kohtpahteldustega) pind kruntida värviga **Super Grund**. Kruntvärv parandab naket kattevärv ja alus-pinna vahel ning vähendab kattevärv kulu. Pinnal olev vana lubivärv siduda kruntvärviga **Silikat Base** või värviga **Master Base** ja lakibensiini seguga. Halvas seisukorras olev liimvärv eemaldada pinnalt täielikult, tugevasti seotud liimvärv kruntida värviga **Master Base** ja lakibensiini seguga. Nõuetekohase katvuse saamiseks intensiivsete punaste, kollaste ja oranžide toonide puhul on soovitatav kruntvärv toonida pinnavärviga võimalikult lähedasse tooni.

Lõppviimistlus

Pinna lõppviimistlus teha värviga **EasyCare**. Enne kasutamist toodet hoolikalt segada. Värv kanda pinnale 2 kihis rulli või pintsliga, lastes kihtide vahel pinnal nõuetekohaselt kuivada. Värv on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist. Värv vedeldamisel või lubatust õhemas kihis pinnale kandmisel võivad halveneda pinna vett ja mustust tõrjuvad omadused.

Pinna puhastamine

Esmase vett tõrjuva (hüdrofoobse) kaitse saavutab värv tavaoludes 1-2 nädala jooksul peale värvimist, seepärast vältida enne nimetatud aja möödumist värvitud pinna puhastamist. Juhul, kui pind vajab varasemat puhastamist, tuleb seda teha ettevaatlikult niiske pesulapiga. Lõpliku kiletugevuse saavutab värv tavaoludes 3-4 nädala jooksul peale värvimist, pärast mida on pind vastupidav ka intensiivsemale puhastamisele. >>>



Tehnilised andmed

Kasutuskoht	kuivad ruumid sisetööl
Sideaine	akrüül
Läige (Gardner, 60°)	matt
Märghõõrdekindlus ISO 11998 (28 p, 200 tsükli)	klass 1 (< 2,4 µm)
RYL 2012 koormusklass	RL 03 Suured koormused ja kõrged nõuded kuivades siseruumides RL 04 Eriti suured koormused ja kõrged nõuded kuivades siseruumides
Katvus	u 10 m²/l varem värvitud siledal pinnal (katvuse määr sõltub pinna imavusest)
Kuivamisaeg (23°C, RH 65%)	tolmukuiv 1 tunni pärast, ülevärvitav 2 tunni pärast
Vedeldi	toode on kasutusvalmis konsistentsis ega vaja vedeldamist
Toonimine	Acomix toonimissüsteem, täistoonivalik (Baasvärvid BC & BW)
Töövahendid	pintsel, rull
Töövahendite puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C)
Pakend	1L / 2,5 L / 10 L

Määratud värvipinna puhastamiseks kasutada puhast leiget vett ning pehmet mikrofiiber- või pesulappi. Mitte kasutada abrasiivseid töövahendeid, karedat pesukäsna või tugevakiulist harja.

Üldjuhul taastuvad värvitud pinna vett tõrjuvad omadused 5-7 päeva jooksul pärast pinna puhastamist niiske lapiga, sõltudes siiski nii kasutatud töövahendist, pesemise intensiivsusest kui pinna määrdumisastmest. Pesuvahendi kasutamine võib takistada värvi hüdrofoobsete omaduste taastumist. Vett tõrjuvate omaduste puudumine ei vähenda aga värvitud pinna pesukindlust.

Soovitused värvimiseks

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%). Lubatud kõrgem või madalam temperatuur ja/või tuuletõmbus värvimise ajal võib põhjustada ebakvaliteetse värvikile teket.

Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad värvida ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Töötamisel kasutada rohkesti värvi, et pind püsiks kauem märg ning töödeldav. Vajaliku värvikoguse määramisel lähtuda etiketil toodud katvuse määrast. Nõutavast õhema värvikihi pinnalekandmisel ei pruugi toote vett-hülgavad omadused täiel määral realiseeruda.

Seinte värvimisel kanda värv esmalt ristisuunas pinnale, seejärel tasandada pind üles-alla rullitõmmetega. Iga värvipaani viimane rullitõmme teha kogu seina ulatuses samas suunas. Lagede värvimisel valida töösuunaks valguse langemise suund, st tasandustõmme teha suunaga aknast eemale.

Tööohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötada hästi ventileeritud ruumis ning vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole. Halva enesetunde korral võtta ühendust Mürgistusteabekeskuse või arstiga. EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik a) - 30 g/l. Toode sisaldab LOÜ-d < 4 g/l.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvino. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

AkzoNobel

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299
info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisenäite toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.