

Ambiance Sky

Esmaklassilise katvusega
täismatt laevärv

- Moodustab ühtlase, valgust mittepeegeldava pinna
- Hilisemad kohtparandused on pinnal vähem märgatavad
- Praktiliselt lõhnatu ning väga madala LOÜ (VOC) sisaldusega



Toote omadused

Esmaklassilise kattevõimega täismatt sisetööde laevärv. Toode on kergesti pinnale kantav, ei pritsi ning tasanub hästi. Moodustab ühtlase, valgust mittepeegeldava värvkatte, mis aitab varjata aluspinna väiksemaid ebatasasusi. Värvitud pind on puhastatav (klass 3 hõõrdekindlus, EN 13 300). Toode on veepõhine, praktiliselt lõhnatu ning väga madala LOÜ (VOC) sisaldusega (≤ 1 g/l).

Kasutuskoht

Toode on mõeldud lagede värvimiseks kuivades siseruumides, nt elu-, magamis- ja lastetoas, koridoris, kontoril, koolis, kaupluses jm ühiskondlikes ruumides.

Aluspind

Sobib uue ja varem värvitud kipsplaadi, krohv- ja betoonpinna, pahteldatud pinna ning eelnevalt krunditud puitkiud- ja puitlaastplaadi värvimiseks.

Pinna ettevalmistus

- Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja kõigest, mis võiks takistada värvil pinnaga nakkumist. Varem värvitud pind pesta leige veega puhtaks. Tugevasti määrdunud pinna pesemiseks kasutada pesuvahendit, seejärel loputada pind puhta veega.
- Vana lahtine värv ning nõrgalt seotud pinnakihid eemaldada kuni kindla aluseni, läikiva värviga kaetud pind karestada parema nakke saamiseks liivapaberiga.
- Pinnas olevad ebatasasused, augud ja praod täita sobiva pahtliga Sadolin tootevahendist, nt **Maxi Pro**, **Maxi**. Kuivanud pahtel lihvida ühtlaseks ning eemaldada pinnalt lihvimistolm.

Kruntimine

- Poorne, nt pahteldatud või eelnevalt värvimata krohv- ja betoonpind ning kipsplaat kruntida värviga **Grund**.
- Eelnevalt viimistlemata puitkiud- ja puitlaastplaat ning erineva poorsusega (nt kohtpahteldustega) pind kruntida värviga **Super Grund**.
- Varem alküüd- või õlivärviga värvitud pind, samuti tööstuslikult viimistletud pind kruntida värviga **Super Grund**.
- Eelnevalt lubivärviga kaetud pind siduda kruntvärvi **Silikat Base** ja vee seguga 1:1 või kruntida värviga **Master Base**, mida on vedeldatud 40-50% lakibensiiniga.
- Halvas seisukorras olev liimvärv eemaldada täielikult, tugevasti seotud liimvärv kruntida värviga **Master Base**, mida on vedeldatud 20-30 % lakibensiiniga.
- Kruntimise järel lihvida pind kergelt peene lihvpaberiga ning eemaldada pinnalt lihvimistolm.

Lõppviimistlus

- Pind värvida 1-2 kihis tootega **Ambiance Sky**. Esimesele kihile lisada vajadusel kuni 10% vett, lõppkiht kanda pinnale vedeldamata kujul.
- Värvimiseks kasutada töövahendina sobivat rulli, pintslit või pihustit. Enne kasutamist segada värv hoolikalt läbi.
- Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Nõutav õhu- ja pinna-temperatuur värvimisel $+10...+25^{\circ}\text{C}$ (soovitavalt $+18\pm 2^{\circ}\text{C}$), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam temperatuur ja/või tuuletõmbus värvimise ajal võib põhjustada ebakvaliteetse värvikile teket.



Tehnilised andmed (EN 13 300)

Kasutuskoh	kuivad ruumid sisetööl
Sideaine	kopolümeerdispersioon
Läige (G60°)	täismatt
Tihedus	~ 1,41 kg/l
Kuivainesisaldus	~ 51 %
Märghõõrdekindlus (ISO 11998 / 28 p, 200 tsüklit)	klass 3 (> 20 µm)
RYL 2012 koormusklass	RL01 Väikesed koormused ja madalad nõuded kuivades siseruumides
Katvus (1 kiht)	eelnevalt värvitud pindadel 12-14 m²/l, imavatel pindadel 9-11 m²/l
Kontrastsus (ISO 6504-1:2006)	kattevõime klass 2, värvi kulu juures 13,8 m²/l
Kuivamisaeg (+23°C, RH 50%)	puutekuiv 0,5 tunni pärast, ülevärvitav 1-2 tunni pärast
Vedeldi	puhas vesi, kuni 10% mahust
Värvus	valge
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Pihustamine	düüs 0,017"– 0,025", rõhk 150...200 bar, pihustamisnurk 30-60°
Töövahendite puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
LOÜ (VOC) sisaldus	≤ 1 g/l (EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/a) -30 g/l)
Hoidmine	hoida värvinõud tihedalt suletuna kaitstuna külma eest kuivas ja jahedas kohas temperatuuril +5...30°C
Säilivusaeg	avamata tehaseaaras 3 aastat; parim enne kuupäeva vaata pakendilt
Pakend	2,5 L / 10 L

Soovitused värvimiseks ja pinna hoolduseks

- Suured pinnad värvida ilma katkestusteta; katkestusi teha vajadusel nurkades.
- Töötamisel kasutada rohkesti värvi, et pind püsiks kauem märg ning töödeldav. Lage- de värvimisel valida töösuunaks valguse langemise suund, st tasandustõmme teha suunaga aknast eemale.
- Lõpliku kiletugevuse saavutab värv tavaoludes 3-4 nädala jooksul peale värvimist, seepärast vältida enne nimetatud aja möödumist värvitud pinna intensiivset puhastamist. Juhul, kui pind vajab varasemat puhastamist, tuleb seda teha ettevaatlikult niiske pesulapiga.
- Määrduvad värvipinna puhastamiseks kasutada puhast leiget vett ning pehmet mikro- fiiber- või pesulappi. Tugevasti määrduvad pinna puhastamiseks võib kasutada ka neutraalseid puhastusvahendeid (pH 6-8). Puhastusvahendi kasutamise järgselt lopu- tada pind puhta veega. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid ning abrasiivseid töövahendeid, nt karedat pesukäsna või tugevakiulist harja.

Tööohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötada hästi ventileeritud ruumis ning kasutada isikukaitsevahendeid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poo- le. Halva enesetunde korral võtta ühendust Mürgistusteabekeskuse või arstiga. Sisal- dab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon ja C(M)IT/MIT segu (3:1). Võib esile kutsuda allergi- lise reaktsiooni.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel, Rootsi.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhiseena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote ka- sutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.