

## SOLAR TERRACE & WOOD OIL

### Terrassi-, mööbli- ja fassaadiõli

- Suurepärase ilmastikukindlusega
- Sisaldab UV-filtrit
- Imendub tõhusalt ja vähendab puidu lõhenemist
- Ennetab hallituse levikut pinnal
- Väga vähese lõhnaga

#### TOOTE OMADUSED

Suurepärase ilmastikukindlusega veepõhine puidukaitseõli. Õli tungib sügavale puitu ning takistab niiskuse imendumist ja puidu lõhenemist. Tootele lisatud vaha suurendab veelgi õlitatud pinna vee ja mustuse hüljavust. Tänu õlis sisalduvatele, hallituse levikut takistavatele toimeainetele ning UV-kiirguse mõju pärssivale UV-filtrile pikeneb periood hooldusõlituste vahel.

#### KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud uute ja eelnevalt puidukaitsekrundi või -õliga töödeldud okas- puidust (mänd, kuusk, seeder, lehis), kui ka süvaimmutatud ning kõvematest puidusortidest terrasside, treppide, aiamööbli, piirete, fassaadide sh palkipindade ja teiste välispindade viimistlemiseks.

#### ALUSPIND

Toote omadused avalduvad kõige paremini just hõõveldatud pindade õlitamisel, kuid sobib ka (peen)saetud pindade töötlemiseks.

Piirang - ei sobi seenhaigustega nakatunud või kahjuritest asustatud puidu töötlemiseks.

#### PINNA ETTEVALMISTUS

- Töödeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest). Kõikidel töötlemisetappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 18%.
- Vaigurikka puidu puhul (lehis, seeder, vm) teostada eelnevalt pesu **Pinotex Terrace & Wood Cleaneriga** õli parema imavuse saavutamiseks.
- Pinna olev mustus (tolm, tahm, hallitus, orgaanika) eemaldada soovitatavalt kuivalt harjaga. Tugevasti seotud mustus eemaldada puhastusvahendiga, seejärel loputada pind hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada. Oksakohtadest eemaldada vaik mehhaaniliselt või lakibensiinis immutatud lapiga. Vältida puitu kahjustada võivate puhastusmeetodite (nt liivapritsi) kasutamist.
- Parema imendumise tagamiseks eemaldada pinnalt vana lahtine puidukaitsevahendi kiht, samuti pisut lagunenud või halliks värvunud puidukiht, kasutades tugevakiulist harja ja pesuvahendit **Pinotex Terrace & Wood Cleaner**.
- Pinnal olev vana värv (nt õli-, alküüd- või lateksvärv) eemaldada täielikult kas mehhaaniliselt (kaabits, tugev hari, liivapaber), termiliselt (soojaõhupuhur, infrapane kiirgus) või keemiliselt (värvieemaldusvahend). Sellega tagatakse ühtlane värvitoon hilisemal pinna töötlemisel puidukaitsevahendiga.
- Puitlaudise kinnitamisel eelistada tsingitud naelu ja kinnitusklambreid. Eelnevalt töötlemata metalldetailide kasutamisel tuleb need enne puitpinna lõplikku ülevärvimist eraldi rooste vastu kaitsta.



#### IMMUTAMINE

- Uued, eelnevalt töötlemata puitpinnad tuleb enne õlitamist tingimata immutada!
- Enne immutamist veenduda, et puitpind oleks täielikult kuivanud.
- Maksimaalse kaitseefekti tagamiseks ja ühtlase tooni tagamiseks immutada uued puitpinnad 1-2 kihis värvitu veepõhise biotsiidse immutuskrundiga **Pinotex Wood Primer BPR** või lahustipõhise biotsiidse immutuskrundiga **Pinotex Base BPR**. Pinna lõppviimistlus teostada mitte enne 24 tunni möödumist pinna kruntimisest. Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna täielik kuivamine kesta enam kui 24 tundi.
- Eriti hoolikalt töödelda puidu ristlõikeotsi, immutades neid küllastumiseni.
- Puitpinna kruntimine teha võimalikult varases etapis. Õlitamisega hiline misel ehk puidu jäämisel ilmastiku meelevalda halveneb õli nake puiduga.

#### ÕLITAMINE

- Enne õlitamist veenduda krunditud pinna piisavas kuivuses.
- Pinna viimistlemine teostada mitmes kihis kuni puidu küllastumiseni puidukaitseõliga **Pinotex Solar Terrace & Wood Oil**.
- TÄHELEPANU! Toode on pinnale kandes piimjas, saavutades õige tooni hiljemalt paari tunni jooksul.
- Tingimata eemaldada ülemäärane puitu imbumata õli lapiga umbes 15 – 20 minutit pärast pinnalekandmist, et ei moodustuks kilet. Katmise käigus puhastada pintslit aegajalt kuiva lapiga.
- Toodet võib kasutada värvituna, kuid pigmendi lisamine pikendab õlitatud pinna eluiga ning kaitsevõimet UV-kiirguse vastu.
- Pinnad, millelele on suur koormus kulumise, päikese, vihma ja lume näol, võivad vajada tavapärasest tihedamat hooldusõlitust. Hooldusõlituse vajadust on lihtne kontrollida pinnale vett piserdades. Kui veepiisk valgub pinnal laiali ning imendub ja märgab puitu, on vajalik pinna hooldusõlitada.
- Hooldusõlitamisel kanda puhastatud pinnale (vt Pinna ettevalmistus) üks kiht (küllastumiseni) toodet **Pinotex Solar Terrace & Wood Oil**.
- **Pinotex Solar Terrace & Wood Oil** sobib nii varem veepõhise kui ka lahustipõhise puidukaitseõliga töödeldud pindade hooldusõlitamiseks. Varem teise õliga töödeldud pinna puhul on soovitatav kontrollida **Pinotex Solar Terrace & Wood Oil** sobivust nakke ja imendumise osas. Ei sobi värskest teise õliga töödeldud pinna üle õlitamiseks.
- Hooldusõlitamisel võib kasutada ka värvitult õli juhul, kui hooldatava pinna toon on ühtlane ja tonaalsus sobiv. Iga toonitud õli kiht muudab tooni pinnal tumedamaks.
- Vältida toote kasutamist, kui õlitamisele järgneva 6 tunni jooksul on oodata sademeid või kastet.



## TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Välistööd
Sideaine	Alküüdemulsioon / akrüül
Tihedus	1,01 ± 0,02 kg/l
Kuivaine sisaldus	19 ± 2%
Toonimine	Acomix toonimissüsteem, värvitu baastoon
Värvikaart	Pinotex Colour Collection
Kuivamisajaeg ( 23°C / 50% RH )	12 h ülevärvitav
Katvus (üks kiht)	Hööveldatud puit 8-10 m <sup>2</sup> /l (100-125 g/m <sup>2</sup> ) sõltub puidu poorsusest
Vedeldi	Toode on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist
Töövahend	Pintsel
Töövahendite puhastamine	Vesi
Säilivusaeg suletud tehaseaaras	3 aastat
Toote säilitamine	Suletud taaras, temp.+5...35°C
Pakend	2,33 L / 9,3 L

## SOOVITUSED ÕLITAMISEKS JA HOOLDAMISEKS

- Enne kasutamist ja töö käigus puidukaitseõli hoolikalt segada. Toode on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist.
- Puitpinna parimaks kaitsmiseks on töövahendina soovitatav kasutada pintslit.
- Kuna puidukaitseõliga töödeldud pinna lõplik toon varieerub sõltuvalt puiduliigist, on soovitatav enne suuremate pindade õlitamist katsetada valitud tooni sobivust väiksemal pinnal.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur puidukaitsevahendi pinnale kandmise ja kuivamise ajal +8...25°C (soovitatavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %. Vältida värvimist tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes, kuna lahusti (vee) liigintensiivne aurustumine võib vähendada toote imbumist puitu.
- Toode kanda pinnale pideva kihina piki puidukiudu. Eristat tähelepanu pöörata pindadele, mis on sagedasti kokkupuutes vee ja/või päikesekiirgusega.
- Tagamaks ühtlast värvitooni on suurte pindade katmisel soovitatav segada vajalik kogus toodet kokku ühte nõusse.
- Puitlaudise ostte hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niiskusele.
- Enne puitlaudise vms detailide paigaldamist on soovitatav need katta vähemalt ühe kihiga ka tagantpoolt.
- Töövahendid puhastada kohe peale töö lõpetamist, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.
- Vältida tootega Pinotex Solar Terrace & Wood Oil kaetud pindade sattumist otsesesse kokkupuutesse happeliste või leeliseliste reaktsiooni andvate pindadega (näit lõpuni kuivamata krohv), mille tulemusel võib kannatada saada pigmenti siduv sideaine.
- Eksploatatsiooni käigus määratud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett või neutraalseid puhastusvahendeid. Töövahendina kasutada pehmet harja või käsna. Peale puhastamist loputada pinda puhta veega.

## TÖÖOHUTUS

Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Käitlemisel kasutada ohutusnõudeid! Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga.

## KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.

## TOOTJA

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Rootsi.

## ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147 Tallinn, Eesti, tel 6305 299  
pinotex.ee@akzonobel.com

Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.