

Ficha Técnica

PROCOSIL PRIMER

Grupo: Producto para Fachadas - Renova

DESCRIPCIÓN

Imprimación incolora para exterior a base de polisilicato,

PROPIEDADES

* Gran adherencia
* Reduce absorción del sustrato
* Alta transpirabilidad
* Fácil aplicación
* Frena por efecto barrera las humedades por capilaridad
* Cumple la norma DIN 18363.

USOS

Como imprimación para fachadas en exteriores nuevas o pintadas (tanto minerales como orgánicas).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disolvente	Agua
Color	Incoloro
Contenido en sólidos	6± 1% en volumen y 10± 1% % en peso.
COV	Máximo de 20 g/L
Densidad	1,03 +/- 0.05 Kg/L
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	Al tacto: 1-2h
Repintado	4 - 6 horas.
Rendimiento estándar	De 8-10 m²/L por capa, en función de la rugosidad y absorción de la superficie.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	De 5ºC a 35ºC.

AkzoNobel
People. Planet. Paint.
Our approach to sustainable business
akzonobel.com/sustainability

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

Edición 10/2024
La presente edición anula las anteriores

Salud
Seguridad
Medio Ambiente
Compromiso de Progreso de la Industria Química

Máxima humedad relativa	85 % No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas o muy frías.
Útiles de Aplicación	Rodillo / Brocha / Pistola Airless
Disolvente:	Agua
Dilución:	50% en volumen con agua
Limpieza de útiles	Agua. Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.
SISTEMAS DE APLICACIÓN	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
Preparación previa	La superficie debe estar limpia y completamente seca. Eliminar mohos, hongos, algas,etc. Las zonas de antiguos enfoscados o capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben ser eliminadas mediante cepillado. Si la superficie está muy degradada o pulverulenta, fijar previamente con Procosil Primer diluida al 50% en volumen con agua.
Superficies nuevas	
Albañilería:	Aplicar una capa Procosil Primer diluido (50% en volumen con agua).

OBSERVACIONES	Dada la alta alcalinidad del producto cubrir las superficies que no se hayan de pintar como vidrio, ladrillo, cerámica, etc, para evitar dañarlas. Operaciones tales como lijado o eliminación de las capas viejas de pintura, pueden generar polvo .Trabajar en áreas bien ventiladas y necesariamente con el equipo de protección adecuada. Para obtener más información acerca de la correcta disposición, almacenamiento y manejo general del producto, por favor consulte la ficha de seguridad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad	Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, no provocar el vómito, acudir inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.
Tiempo de almacenaje	24 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir. Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 30ºC.

AkzoNobel
People. Planet. Paint.
Our approach to sustainable business
akzonobel.com/sustainability

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

Edición 10/2024
La presente edición anula las anteriores

Salud
Seguridad
Medio Ambiente
Compromiso de Progreso de la Industria Química