


Washprimer 1K CF (Spray)

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Nopeasti kuivuva, läpikuultava, kromaaton happopohjamaali metallipinnoille aerosolipulloon pakattuna. Laadukkaan tartunnan ja korroosiosuojan aikaansaamiseksi etenkin metalliin asti puhkihiotuille pienille alueille.




Ruiskutusvalmis (aerosolipullo)



Sekoitettava hyvin ennen käyttöä; sekoituskuulan on liikuttava vapaasti

Ravista voimakkaasti vähintään yhden minuutin ajan kuulan irtoamisen jälkeen



Ruiskutusetäisyys

Noin 12-18 cm




Yksi märkä tai kaksi ohutta märkää kerrosta

Maali on läpikuultavaa, peittävyyttä ei saa syntyä



Tärkeää; suuttimen puhdistaminen:

Käytön jälkeen käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta pari-kolme sekuntia, jotta pullo toimii ongelmitta myös seuraavalla käyttökerralla




Päällemaalattavissa aikaisintaan:

15 minuuttia (20°C)

Päällemaalattava viimeistään:

24 tuntia (20°C)



Päällemaalattavissa kaikilla Sikkens-pohjamaaleilla ja -fillereillä, poislukien:

Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, Polyesterikitit ja Kombi Filler



Käytä henkilökohtaisia suojaimia

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria

Perusteelliset tuotetiedot saat lukemalla tämän Teknisen Tuoteselosteen huolellisesti kokonaan

Washprimer 1K CF (Spray)

VAIN AMMATTIMATKASEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Nopeasti kuivuva, läpikuultava, kromaatiton happopohjamaali metallipinnoille aerosolipulloon pakattuna. Laadukkaan tartunnan ja korroosiosuojan aikaansaamiseksi etenkin metalliin asti puhkihiotuille pienille alueille.

Sopivat pohjamateriaalit

Teräs, sinkitty teräs, alumiini ja ruostumaton teräs

Tuote ja lisäaineet

Washprimer 1K CF (Spray)

Raaka-ainepohja

Polyvinyylibutyyraaliharts

Pinnan valmistelu



Puhdista pinta huolellisesti sopivalla rasvanpoistoaineella, käytä M600:aa tai M700:aa.



Viimeistelyhionta: P240 - P320

Tarkempia tietoja saat Teknisestä Tuoteselosteesta S8.06.02




Puhdista pinta huolellisesti sopivalla rasvanpoistoaineella, aloita kastelemalla alue M600:lla tai M700:lla.

Käytä puhdistamisessa kahta puhdasta pyyhintäliinaa; ensimmäisellä hangataan kasteltu pinta puhtaaksi, toisella kuivataan pinta ennen kuin rasvanpoistoalue haihtuu.


Polyesterikittipinnan paljastuessa varo kastelemasta aluetta vedellä (esim. vesi-alkoholipohjainen M200)

Ruiskuttaminen




Ruiskuta yksi märkä tai kaksi ohutta märkää kerrosta 12-18 cm etäisyydeltä paljaiden metallipintojen yli

Suositteluruisutuslämpötila 15°-35°C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 75%



Tärkeää; suuttimen puhdistaminen:

Käytön jälkeen käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta pari-kolme sekuntia, jotta pullo toimii ongelmitta myös seuraavalla käyttökerralla



Mikäli ruiskutetaan kaksi kerrosta:

Anna haihtua 4-8 minuuttia kerrosten välissä (20°C)


Washprimer 1K CF (Spray)

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kalvonpaksuus


Suosittelua ruiskutusmenetelmää käyttäen: 6-12 µm

Päällemaalattavuusaika (20°C)



Vähintään 15 minuuttia, enintään 24 tuntia

Päällemaalattavat tuotteet



Huom! Sikkens-värimassoja ei saa ruiskuttaa suoraan Wasprimer 1K CF:n päälle

Päällemaalattavissa kaikilla Sikkens-pohjamaaleilla ja -fillereillä, **poislukien seuraavat:**

- o Polyesterikitit ja Kombi Filler
- o Primer Surfacer EP II
- o Autosurfacer UV

Materiaalinkulutus

Kappaleen muoto, pinnan laatu, työmenetelmä ja olosuhteet vaikuttavat toteutuvaan kulutukseen

VOC

EU-direktiivin mukainen VOC-raja-arvo tämän kaltaisille tuotteille ruiskutusvalmiina seoksena on enintään 840 g/litra. Tämän tuotteen VOC-arvo ruiskutusvalmiina seoksena on enintään 720 g/litra

Varastointi

Tuotteiden säilyvyysajat on määritelty 20°C lämpötilassa, merkittäviä lämpötilan vaihteluja tulee välttää. Paras ruiskutettavuus aikaansaadaan, kun avattu tuote säilytetään ruiskutuslämpötilassa.

Tarkemmat tiedot: Katso säilyvyysaikojen Tekninen Tuoteseloste S9.01.02

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Karhumäentie 3, 01530 Vantaa
+358 50 532 5798

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjettäväksi ja se perustuu tämän hetken tietämykseen ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, elleimme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemusten ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com