

Fiche technique

Peinture murale satinée



DESCRIPTION DU PRODUIT

Intérieur.

Peinture de décoration satinée, à base de résines copolymères acryliques en phase aqueuse pour travaux courants.

USAGES ET PROPRIETES

- Bon pouvoir garnissant et couvrant, ce qui lui permet d'absorber les défauts de surface, idéal pour la mise en peinture sur tissu de verre.
- Facile d'application, très peu d'odeur et sèche rapidement, ce qui réduit le temps d'immobilisation des locaux.
- Bel aspect semi-poché.
- Lavable (après 28 jours de séchage).
- Certifié « EXCELL zone verte ». Concerne l'industrie agro-alimentaire et tous les lieux de vie sensibles, et garantit l'absence de risque de pollution par les matériaux et revêtements.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).

En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre +8 °C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques.	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné.	1 couche ROLLPRIM	1 ou 2 couches de ROLLATEX SATIN*
Plâtre et dérivés.	Brossage dépoussiérage soigné.		
Plaques de plâtre cartonnées.	Brossage dépoussiérage soigné.		
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents.	Lessivage, ponçage si nécessaire.		
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents.	Grattage, Brossage ou lessivage. Ponçage ou décapage si nécessaire.		

* selon état de finition recherché et sous réserve des préparations comme définis par le NF DTU 59-1 : B = 2 couches, C = 1 couche.

Précaution et recommandation

Sur support peint : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038).

Pour le rebouchage et l'enduisage : appliquer des enduits adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition.

APPLICATION PRODUIT

MATERIEL D'APPLICATION	: Brosse, rouleau polyester tissé 13 mm ou rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet airless, pistolet pneumatique.
DILUTION	: Prêt à l'emploi, peut être dilué à l'eau.
TEINTE	: Blanc / AW et base AC.
NETTOYAGE DU MATERIEL	: Eau.
RENDEMENT : (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	: 8 à 11 m²//couche.
TEMPS DE SECHAGE A :	: Sec : 1 heure.
23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE	: Recouvrable : 6 heures.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	:	Famille I - Classe 7b2
Degré de brillance	:	Satiné mat. (9 GU $\pm$ 3 valeur à 60° - 50 GU $\pm$ 5 valeur à 85°) selon NF EN ISO 2813).
Extrait sec en poids	:	48 % $\pm$ 2
Extrait sec en volume	:	35 % $\pm$ 3
Densité du blanc à 20°C	:	1,26 $\pm$ 0,05

COMPOSITION

Liant (s)	:	Résines copolymères acryliques.
Pigment (s)	:	Dioxyde de titane rutile.
Solvant (s)	:	Eau.
Résistance à l'abrasion humide	:	Classe 2 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage. (perte d'épaisseur du film $\geq$ 5 μ m et < 20 μ m après 200 frottements).
COV valeur limite en UE	:	Pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.
Emission dans l'air intérieur *:	:	A+

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

CONSERVATION

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL.
Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.
Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.