

Fiche technique

Peinture murale velours



DESCRIPTION DU PRODUIT

Intérieur.

Peinture de décoration d'aspect velours, à base de résines acryliques en phase aqueuse pour travaux courants.

USAGES ET PROPRIETES

- Aspect velours légèrement pommelé.
- Bon pouvoir garnissant et couvrant.
- Facile d'application, très peu d'odeur et séchage rapide, ce qui réduit le temps d'immobilisation des locaux.
- Produit lavable (après 28 jours de séchage).
- Certifié « EXCELL zone verte ». Concerne l'industrie agro-alimentaire et tous les lieux de vie sensibles, et garantit l'absence de risque de pollution par les matériaux et revêtements.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).

En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre +8 °C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné	1 couche ROLLPRIM	1 ou 2 couches de ROLLATEX VELOURS*
Plâtre, dérivés, et boiseries	Grattage, ponçage, brossage.		
Plaques de plâtre cartonnées	Grattage, brossage ou lavage.		
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents	Lessivage, ponçage si nécessaire		
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents	Grattage, Brossage ou lessivage. Ponçage si nécessaire.		

* selon état de finition recherché C ou B

Précaution et recommandation

Sur support peint : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038).

Pour le rebouchage et l'enduisage : appliquer des enduits adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition.

APPLICATION PRODUIT

MATERIEL D'APPLICATION

: Brosse, rouleau polyester tissé 13 mm ou polyamide texturé 12 mm, pistolet Airless, pistolet pneumatique.

DILUTION

: Prêt à l'emploi, peut être dilué à l'eau.

TEINTE

: Blanc et Bases AW et AC.

NETTOYAGE DU MATERIEL

: Eau.

RENDEMENT : (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).

: 10 à 12 m²/l/couche.

TEMPS DE SECHAGE A :

: Sec : 1 heure.

23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE

Recouvrable : 6 heures.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005

: Famille I - Classe 7b2

Degré de brillance

: Velours. Brillant 5 GU ± 3 valeur à 60° / 17 GU ± 4 valeur à 85° selon NF EN ISO 2813.

Extrait sec en poids

: 62 % ± 2

Extrait sec en volume

: 46 % ± 3

Densité du blanc à 20°C

: 1,43 ± 0,05

COMPOSITION

Liant (s)	: Copolymères acrylique en dispersion.
Pigment (s)	: Dioxyde de titane rutile.
Solvant (s)	: Eau.
Résistance à l'abrasion humide	: Classe 2 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage. (perte d'épaisseur du film $\geq 5 \mu\text{m}$ et $< 20 \mu\text{m}$ après 200 frottements).
COV valeur limite en UE	: Pour ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.
Emission dans l'air intérieur *:	: A+

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

CONSERVATION

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



AKZO NOBEL DECORATIVE Paints France S.A. - Département TRIMETAL
Z.I. Les Bas Prés - CS. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex
Tél. 0806.807.001

Internet : www.sikkens.fr/fr/marques/trimetal

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.