

ALPHATEX MAT REFERENCE



Peinture murale mate à base de copolymères acryliques en phase aqueuse pour travaux soignés



- o Résultat très esthétique
- o 2 en 1 : impression et finition
- o Résistant au lustrage
- o Lessivable
- o Grande blancheur.
- o Empêche l'apparition de taches de rouille (têtes de clous, vis, ...) pendant la phase de séchage.
- o Certifié « EXCELL + ». Concerne l'industrie agro-alimentaire et tous les lieux de vie sensibles, et garantit l'absence de risque de pollution par les matériaux et revêtements.

Un liant apportant une finition lisse et esthétique, avec un temps ouvert long limitant les phénomènes de reprises

DOMAINE D APPLICATION

Domaine d'emploi	Intérieur. Finition pour la décoration de surfaces murales.
Subjectiles	Enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre à épiderme cartonné, enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de béton, dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au NF DTU 59.1. (NF P 74-201-1 et 2). Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus.

CARACTERISTIQUES

Classification:	AFNOR, Famille I – Classe 7b2.
Liant :	Copolymères acryliques en phase aqueuse.
Pigment :	Dioxyde de titane rutile.
Solvant :	Eau.
Degrés de brillant :	Brillant spéculaire final : ≤ 3 GU valeur à 85° selon la norme NF EN ISO 2813. Très mat.
Densité moyenne :	Blanc : $1.46 \pm 0,05$
Extrait sec en poids :	Blanc: $62\% \pm 2$
Extrait sec en volume :	Blanc: $45 \% \pm 3$
Résistance à l'abrasion humide :	Classe 1 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage. (perte d'épaisseur du film $< 5 \mu\text{m}$ après 200 frottements).
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l.
Emission dans l'air intérieur* :	A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conservation	Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.
Bases	Blanc et bases W05 et N00.
Mises à la teinte	Teintes réalisables avec le système machine à teinter SIKKENS.
Outils	Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 9-13 mm. Ne pas appliquer au pistolet ou à l'airless. Prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage.
Rendement	Pratique par couche : environ 10 à 12 m ² /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Sec au toucher : environ 1 heure. Recouvrable : environ 6 heures. La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescriptions définies par le NF DTU. 59-1. (NF P 74-201-1 et 2). Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'une peinture en phase aqueuse. En intérieur, appliquer par une température comprise entre + 8°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 70 % HR.
Conseils utiles	Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité. Sur béton et enduit hydraulique, prévoir un enduit pelliculaire. Sur fonds poreux, la première couche d'ALPHATEX MAT REFERENCE sera diluée à 5% d'eau.

Sur fonds hétérogènes, nous vous conseillons de remplacer la 1ère couche d'ALPHATEX MAT REFERENCE par ALPHA BL IMPRESSION ou ALPHANOVA PRIMER.

L'application de teintes pastel contribue à la bonne aptitude au nettoyage qui devient optimale après séchage complet du film (28 jours). En cas de salissure, utilisez une éponge douce légèrement humide.

Pour les locaux fortement sollicités, privilégier une peinture d'aspect satiné.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SYSTEMES D APPLICATION

Après travaux préparatoires et d'apprêt conformément au NF D.T.U 59.1

Travaux neufs :

Supports à base de liants hydrauliques, enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre

1 couche ALPHATEX MAT REFERENCE ou ALPHA BL IMPRESSION ou ALPHANOVA PRIMER

1 à 2 couches ALPHATEX MAT REFERENCE¹

Bois² et dérivés, PVC poncé³ (imbriqués dans la surface murale)

1 couche RUBBOL BL UNIFILL ou RUBBOL BL PRIMER ou CETOL BL PRIMER

1 à 2 couches ALPHATEX MAT REFERENCE¹

Supports métalliques ferrifères (imbriqués dans la surface murale)

1 couche POLYFILLA PRO P500 PRIMAIRE FERREUX GRIS

1 à 2 couches ALPHATEX MAT REFERENCE¹

Supports métalliques non ferrifères (imbriqués dans la surface murale)

1 couche REDOX AC MULTIPRIMER ou POLYFILLA PRO P510 PRIMAIRE NON FERREUX

1 à 2 couches ALPHATEX MAT REFERENCE¹

Travaux d'entretien :

Ancien fond de peintures bien adhérent et en bon état

Eventuellement retouches ou 1 couche générale d'ALPHATEX MAT REFERENCE ou ALPHA BL IMPRESSION ou ALPHANOVA PRIMER

1 ou 2 couches ALPHATEX MAT REFERENCE¹⁴

Sur anciennes peintures mates poreuses, la couche d'impression est fortement conseillée.

Ancien fonds de peinture en mauvais état, anciens vernis pelliculaires ou autres revêtements incompatibles

Après remise à nu du support se reporter aux systèmes « travaux neufs ».

¹ : Selon classe de finition recherchée et sous réserve des préparations comme définies par le NF DTU 59-1 : A ou B = 2 couches, C = 1 couche.

² : Certains fonds nécessitent d'être isolés pour éviter les risques d'embus, le risque de saignement ou de tachage. Exemple : bois, fonds sur lesquels il resterait des traces de nicotine, etc. Dans ces cas, utiliser CETOL BL PRIMER en couche primaire.

³ : Sur PVC, un essai d'adhérence du système est obligatoire.

⁴ : Dépend du changement de couleur demandé.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France SAS – 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny - Tel : 0806.807.001 - R.C.S. Compiègne B 572 075 646 01154