

Flexible Additive

Additif flexibilisant

11/02/2019


L1.08.02

DESCRIPTION

L'ajout de Flexible Additive augmente l'élasticité de 2K Filler 540 et 2K HS Primer Filler et permet ainsi de réparer les plastiques flexibles et très flexibles.

2K FILLER 540

Mixing ratio




Flexible Plastics

4 2K Filler 540
1 Flexible Additive

Soft Plastics

2 2K Filler 540
1 Flexible Additive

Mixing ratio

**Sanding**

5 2K Filler 540 mixture
1 Universal Hardener
1 Multi Thinner

Mixing stick G

Non sanding

5 2K Filler 540 mixture
1 Universal Hardener
2 Multi Thinner

Mixing stick G


Non sanding VOC compliant

6 2K Filler 540 mixture
1 HS Hardener 420
3 Thinner 540 Non Sanding / Thinner HT

Mixing stick R

2K HIGH BUILD FILLER

Mixing ratio




Flexible Plastics

4 2K High Build Filler
1 Flexible Additive

Soft Plastics

2 2K High Build Filler
1 Flexible Additive

Mixing ratio



5 2K High Build Filler mixture
1 Universal Hardener
1 Multi Thinner

Mixing stick G

Flexible Additive

Additif flexibilisant

11/02/2019


L1.08.02

2K TOPCOAT

Mixing ratio


Flexible Plastics

4 2K Topcoat
1 Flexible Additive



Soft Plastics

2 2K Topcoat
1 Flexible Additive

Mixing ratio

5 2K Topcoat
2 Universal Hardener
0.5 Multi Thinner
Mixing stick A

APPLICATION TECHNIQUE

Application

Appliquer les produits conformément aux recommandations de leur fiche technique.

Temps de séchage

Les temps de séchage des produits mentionnés ci-dessus changent après addition de Lesonal Flexible Additive.

Stockage des produits

Eviter les variations extrêmes des températures et les hauts niveaux d'humidité

Délai de stockage

2 ans à 20°C

Flexible Additive

Additif flexibilisant

11/02/2019

L1.08.02

Akzo Nobel Car Refinishes
ZI Les Bas Prés
60762 Montataire Cedex
Tel: 03 44 28 53 25
www.Lesonal.fr

Réservé exclusivement à l'usage professionnel :

NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence.

Siège social :

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com