LESONAL®

Topspeed

Additifs 04/03/2020 L1.08.04

DESCRIPTION

Accélérateur spécial pour accroître le temps de séchage et renforcer la dureté du système peinture. Convient pour les réparations locales et la réparation des panneaux.
Pour utilisation avec :
- 2K HS Extra Clear
- 2K Topcoat
- Topcat HS 420

2K HS EXTRA CLEAR / 2K TOPCOAT

Ratio de mélange



RTS 2K HS Extra Clear / 2K Topcoat (**500 ml**)
1-3 bouchons de Topspeed

TOPCOAT HS 420

Ratio de mélange



5 Topcoat HS 420
2 HS Hardener 420
1 Topspeed

Mixing stick N

APPLICATION TECHNIQUE

Application

Appliquer les produits comme d'habitude en suivant les recommandations de la fiche technique du produit concerné.

Drying

		20°C	60°C
2K HS Extra Clear	Hors poussière	15 min	5 min
	Manipulable	2,5 hrs	12 min
2K Topcoat	Hors poussière	15 min	5 min
	Manipulable	2,5 hrs	12 min
Topcoat HS 420	Hors poussière	40 min	10 min
	Manipulable	6 hrs	20 min

AkzoNobel

Topspeed

Additifs 04/03/2020 L1.08.04

Stockage	Éviter les changements importants de température et les importants niveaux d'humidité.
Durée de vie	4 ans à 20°C

Akzo Nobel Car Refinishes
ZI Les Bas Prés
60762 Montataire Cedex
Tel: 03 44 28 53 54
www.Lesonal.fr

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les marques des produits qui figurent dans cette fiche de données sont des marques de commerce ou sont sous licence d'AkzoNobel.

Siège
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. www.Lesonal.com