

Peinture acrylique en phase aqueuse pour sols



Destination

Peinture satinée, mono-composante à base de résine acrylique en phase aqueuse pour sols en intérieur et extérieur. Convient parfaitement dans les caves, sous-sol, (hors garage), magasins, locaux techniques ou publics, couloirs, descentes d'escaliers, balcons et convient également sur appuis de fenêtres

Subjectiles

Enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de béton, matériaux composites à liants de ciments dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au NF DTU 59.3 (NF P 74-203). Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus.

Fonctions principales

- 2 en 1 : Primaire et finition.
- Traffic piétonnier domestique.
- Grande résistance aux intempéries, aux U.V., à l'abrasion ainsi qu'à l'usure.
- Recouvrable dans la journée.

Autres caractéristiques

- Bonne tension
- Non jaunissant
- Bonne opacité

Caractéristiques techniques

CLASSE AFNOR	Famille I - Classe 7b2
LIANT	Résine acrylique en phase aqueuse
SOLVANT	Eau
DENSITE	1,26 ± 0,05
EXTRAIT SEC VOLUME	38,7 % ± 3
EXTRAIT SEC EN POIDS	52,8 % ± 2
BRILLANT SPECULAIRE	Satiné moyen 30 – 40 GU valeur à 60° selon la norme NF EN ISO 2813
TEINTE	Blanc/Base W et Base C
TAUX COV	Pour ce produit (Cat.A/i) : 140 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 45 g/l COV
EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR	A+
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	

Mise en œuvre

Matériel d'application	Brosse synthétique phase aqueuse ou rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm
Dilution	Prêt à l'emploi. Eventuellement dilution au maximum 10 % pour la fonction impression
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après usage
Rendement	8 – 10 m²/l/couche. (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application)
Conditions d'application	En intérieur, appliquer par une température comprise entre + 8°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 70 % HR. En extérieur, appliquer par une température comprise entre + 5°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 80 % HR.
Séchage (à 23°C et 50% d'humidité relative)	Hors collant : 30 min Recouvrable : 6 heures Sec: 48 heures trafic léger / 5 jours trafic normal

Systèmes d'application

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-203 (NF DTU 59.3) pour les sols.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques neuf	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné.	1 couche d' HERBOSOL HYDRO SATIN dilué à 10% d'eau.	2 couches d' HERBOSOL HYDRO SATIN
Béton, mortiers hydrauliques anciens non peints.	Nettoyage à l'aide d'un nettoyant sol adapté au support, rinçage, séchage, ou par projection d'abrasif, suivi d'un dépoussiérage.		
Bois massif neuf ou ancien non peint*.	Rabotage, ponçage, brossage et dépoussiérage.	<u>Sur bois tendre</u> : 1 couche d' HERBOSOL HYDRO SATIN dilué à 10% d'eau. <u>Sur bois dur</u> : 1 couche d' HERBOPRIM UNIVERSELLE	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents.	Lessivage, séchage, dépolissage et dépoussiérage.	1 couche d' HERBOSOL HYDRO SATIN** dilué à 10% d'eau	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents.	Décapage mécanique, suivi d'un dépoussiérage ou décapage chimique, suivi d'un rinçage et séchage.		

*Intérieur uniquement

**L'HERBOSOL HYDRO SATIN doit impérativement être recouvert dans un délai de 48 H maximum

Ne permet pas de remplacer les systèmes d'étanchéité extérieur de terrasses.

Informations complémentaires

Conditionnements

1L - 2,5L – 10 L

Conservation

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35° C.

Hygiène et sécurité

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Gestion des déchets

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veuillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.