

Peinture intérieure velours à base de résine synthétique en phase aqueuse



Destination

Peinture de finition intérieure velours en phase aqueuse pour murs et plafonds.

Subjectiles

Enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre à épiderme cartonné, enduits au mortier de liants hydrauliques et parements de béton, dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au NF DTU 59.1.(NF P 74-201-1 et 2).

Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus.

Fonctions principales

- Haut pouvoir opacifiant et garnissant.
- Recouvrable dans la journée.
- Facile d'application et très peu d'odeur.
- Sèche rapidement : réduit le temps d'immobilisation des locaux.
- Applicable à l'Airless.

Caractéristiques techniques

CLASSE AFNOR	Famille I - Classe 7a2
LIANT	Résine synthétique en phase aqueuse
SOLVANT	Eau
DENSITE	1,37 ± 0,05
EXTRAIT SEC VOLUME	31,7 % ± 3
EXTRAIT SEC EN POIDS	50,6 % ± 2
BRILLANT SPECULAIRE	Velours 2-5 GU valeur à 60° / 16-22 GU valeur à 85° selon la norme NF EN ISO 2813
RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE	Classe 3 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage. (perte d'épaisseur du film ≥ 20 µm et < 70 µm après 200 frottements).
TEINTE	Blanc et Base W
TAUX COV	Pour ce produit (Cat.A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 1 g/l COV
EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR*	A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Mise en œuvre

Matériel d'application	Brosse synthétique phase aqueuse ou rouleau polyester tissé 13 mm ou polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique ou pistolet Airless (buse 0,017 à 0,021 pouces, angle 40° à 60°, haute pression 180 – 200 bars, basse pression 80 - 100 bars)
Dilution	Prêt à l'emploi. Eventuellement dilution au maximum 5% pour l'application pistolet
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après usage
Rendement	10 - 12 m ² /l/couche. (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application)
Conditions d'application	Température comprise entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR.
Séchage (à 23°C et 50% d'humidité relative)	Sec : 1 heure. Recouvrable : 4 heures.

Systèmes d'application

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).

Travaux neufs :

Supports à base de liants hydrauliques, enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre	1 couche d' HERBOPRIM 1 ou 2 couches de HERBOVELOURS ¹
--	--

Travaux d'entretien :

Ancien fond de peinture bien adhérent et en bon état	Eventuellement retouches ou 1 couche générale d' HERBOPRIM 1 ou 2 couches de HERBOVELOURS ¹
Ancien fond de peinture en mauvais état, ancien vernis pelliculaires ou autres revêtements incompatibles	Après remise à nu du support se reporter aux systèmes « travaux neufs ».

1 : Dépend du changement de couleur demandé et selon classe de finition recherchée.

Informations complémentaires

Conditionnements 3 L – 10 L

Conservation Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35° C.

Hygiène et sécurité La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Gestion des déchets Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.