

STRONG GRIP PRIMER

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΙΣΧΥΡΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ



- **Ισχυρή πρόσφυση σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες**
- **Πριν την εφαρμογή τσιμεντοκονιαμάτων, κολλών ή και σοβάδων θερμομόνωσης**
- **Εύκολη εφαρμογή**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STRONG GRIP PRIMER** της Vivechrom είναι χαλαζιακό αστάρι ισχυρής πρόσφυσης βάσεως νερού, κατάλληλο για αστάρωμα λείων και χαμηλής απορροφητικότητας επιφανειών, όπως εμφανές σκυρόδεμα, βαμμένες λείες επιφάνειες, πλακάκια, μάρμαρα, μωσαϊκό, μέταλλο, γυαλί, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης. Δημιουργεί μια αδρή επιφάνεια και εγγυάται μια ισχυρή πρόσφυση για την επικάλυψη που ακολουθεί όπως τσιμεντοκονιάματα, κόλλες πλακιδίων. Συνιστάται επίσης για το αστάρωμα του ινοπλισμένου τσιμεντοκονιαμάτος VIVEFLEX 200W της Vivechrom, και βελτιώνει την καλυπτικότητα και την εμφάνιση των θερμομονωτικών σοβάδων VIVECRYL TOP ACRYLIC και VIVECRYL TOP SILICONE. Αποτελεί μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης **THERMOPROTECT** της Vivechrom.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος Προϊόντος

Μορφή: Κρεμώδες

Χρώμα: Μπεζ/ροζ και 264 αποχρώσεις της βεντάλιας Exterior Colour Collection της Vivechrom

Χημική βάση: Υδατική ακρυλική διασπορά

Πυκνότητα 1,45± 0,05kg/L

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C μέχρι +35°C

Χρόνος στεγνώματος: ≈ 1 ώρα

Χρόνος επικάλυψης: 1-2 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες και το υπόστρωμα

Συσκευασία: Δοχεία των 3Lt & 10Lt

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναδέψτε καλά το προϊόν πριν την εφαρμογή με ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. Για ελαφρά απορροφητικές επιφάνειες, μπορείτε να αραιώσετε το **STRONG GRIP PRIMER** έως 10% με καθαρό νερό. Εφαρμόστε μία στρώση ομοιόμορφα με πινέλο ή ρολό με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η «ανάγλυφη» υφή του.
- Η επιφάνεια είναι έτοιμη να δεχτεί επικάλυψη με τσιμεντοειδές κονίαμα ή θερμομονωτικό σοβά μετά από περίπου 2 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.
- Να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C, και σχετική υγρασία έως 80%. Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Περίπου 3-4 m²/lt ανά στρώση ανάλογα με το είδος της εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: Σε ξηρό και δροσερό μέρος, 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Περιέχει βιοκτόνο προϊόν: C(M)IT/MIT(3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/η Συνδετικά αστάρια, Τύπος Υ: 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 2 g/l ΠΟΕ.