

# NEOPAL STUCCO

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το NEOPAL STUCCO είναι στόκος σπατουλαρίσματος μεγάλων επιφανειών, έτοιμος προς χρήση σε εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και μπετόν. Προσφέρει εξαιρετικό άπλωμα, ισχυρή πρόσφυση και δουλεύεται εύκολα, αφήνοντας αρκετό ανοιχτό χρόνο ώστε να διορθωθούν τυχόν ατέλειες της εφαρμογής. Έχει άριστο γέμισμα και τρίβεται εύκολα με το χέρι και ακόμα ευκολότερα με τριβείο με ελάχιστη σκόνη. Κατάλληλο για το σπατουλάρισμα ολόκληρων επιφανειών γυψοσανίδας (κατηγορία φινιρίσματος γυψοσανίδων Q3 – Q4), καθώς και για το σπατουλάρισμα των στοκαρισμένων αρμών τους (κατηγορία φινιρίσματος γυψοσανίδων Q2). Προσφέρει μία πολύ λεία, ομοιόμορφη και συνεκτική επιφάνεια, έτοιμη να βαφεί με τα προτεινόμενα συστήματα βαφής για τοίχους και γυψοσανίδες της Vivechrom.

Εξαιρετικό Άπλωμα

Δουλεύεται και τρίβεται εύκολα

Λεία & ομοιόμορφη επιφάνεια

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Τύπος:** Στόκος βάσεως ειδικών ρητινών.

**Μέθοδος εφαρμογής:** Σπάτουλα, ρολό ή πιστόλι airless.

**Κατανάλωση υλικού:** Περίπου 1 kg/ m<sup>2</sup> ανά στρώση πάχους 0,5 mm.

**Πάχος εφαρμογής:** Συνιστάται πάχος εφαρμογής 0,5 – 2 mm συνολικά, σε μία ή δύο στρώσεις. Έχει πολύ καλή γεμιστική ικανότητα, γεμίζοντας επίπεδες γυψοσανίδες μόνο με ένα χέρι και τις ενώσεις τους με δύο χέρια. Για τριμμένο λεπτόκοκκο σοβά απαιτούνται δύο χέρια.

**Στέγνωμα:** Μετά από 2-3 ώρες ανάλογα με το πάχος της εφαρμογής, και αποχαρτάρεται 1-2 ώρες μετά το στέγνωμα. Στη συνέχεια μπορεί να εφαρμοστεί δεύτερο χέρι εφόσον απαιτείται. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.





# NEOPAL STUCCO

## ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμογή με σπάτουλα ή ρολό: Το NEOPAL STUCCO είναι έτοιμο προς χρήση. Μικρή αραιώση (περίπου 1% νερό κ.β.) μπορεί να πραγματοποιηθεί, όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, καθώς και κατά την εφαρμογή δεύτερης στρώσης όπου χρειάζεται.
- Εφαρμογή με πιστόλι airless: Αραιώνεται 4- 6% κ.β. με νερό ανάλογα με τον τύπο του πιστολιού, την πίεση που μπορεί να επιτευχθεί και τη διάμετρο του ακροφυσίου.
- Το NEOPAL STUCCO παρέχει επαρκή ανοιχτό χρόνο επιτρέποντας στον επαγγελματία την ορθή και πλήρη εξομάλυνση για τη δημιουργία μίας εξαιρετικά λείας και επίπεδης επιφάνειας.
- Μετά την εφαρμογή και το αποχαρτάρισμά του, συνιστάται αστάρωμα με αστάρι νερού NEOPAL PRIMER ECO της Vivechrom αραιωμένο έως 50% με νερό. Κατόπιν η επιφάνεια βάφεται με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνες.
- Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C .

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα • Μην αδειάζετε και μην ξεπλένετε δοχεία και εργαλεία από το χρώμα ή τα περισεύματά του στο νεροχύτη, στην τουαλέτα, στην αποχέτευση ή στον κάδο απορριμμάτων.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή της ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Περιέχει βιοκτόνο προϊόν: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη και μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / Για Κύπρο: 1401  
Σηκώστε με προσοχή – το βάρος ξεπερνά τα 10 kg.

