ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ημερομηνία Έκδοσης: 25/10/24
Αριθμός Έκδοσης: 3η

TOP BOND PRIMER
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ



- **Άριστη αδιαβροχοποίηση και καλή διεισδυτικότητα**
- **Εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια**
- **Υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες**
- **Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης**
- **Πριν την εφαρμογή τσιμεντοκονιαμάτων, κολλών και σοβάδων θερμομόνωσης**

Το **TOP BOND PRIMER** της Vivechrom είναι ημιδιαφανές υπόλευκο ακρυλικό αστάρι νερού με άριστη αδιαβροχοποίηση και εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια, κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση απορροφητικών επιφανειών όπως σοβάς, μπετό, γυψοσανίδες. Συνιστάται η εφαρμογή του πριν τα ινοπλισμένα τσιμεντοκονιάματα VIVEFLEX 100, VIVEFLEX 200W και των θερμομονωτικών σοβάδων **VIVECRYL TOP ACRYLIC** και **VIVECRYL TOP SILICONE** της **Vivechrom** καθώς ενισχύει την πρόσφυση και εργασιμότητα των υλικών, δημιουργώντας πιο αδρή επιφάνεια. Έχει υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Το TOP BOND PRIMER της Vivechrom χρωματίζεται μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ σε 317 αποχρώσεις της βεντάλιας Exterior Colour Collection της Vivechrom.
Αποτελεί μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης **THERMOPROTECT** της Vivechrom.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος Προϊόντος
Μορφή: Υγρό
Χρώμα: Ημιδιαφανές,υπόλευκο
Χημική βάση: Υδατική ακρυλική διασπορά
Πυκνότητα: 1,58 ± 0,02 gr/ml
Συσκευασία: Δοχεία των 3Lt, 10Lt

VIVECHROM Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600, ΜΑΝΔΡΑ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναδεύστε καλά πριν την εφαρμογή.
  Εφαρμόστε μία στρώση ομοιόμορφα με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
  Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, αραιώστε το έως και 10% με καθαρό νερό.
  Είναι στεγνό στην αφή σε 30 λεπτά. Μπορεί να επαναβαφεί ή να εφαρμοστεί ο τελικός σοβάς **VIVECRYL TOP ACRYLIC** ή **VIVECRYL TOP SILICONE** της Vivechrom μετά από 3-4 ώρες.
  Απόδοση: Περίπου 10 m^2/lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

- Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Περιέχει βιοκτόνο προϊόν: C(M)IT/MIT(3:1), BIT και OIT. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σωματίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401.
ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/η Συνδετικά αστάρια, Τύπος Υ: 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 1g/l ΠΟΕ .

VIVECHROM Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600, ΜΑΝΔΡΑ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984