

VIVECRYL TOP ACRYLIC ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ



- Εξαιρετικές αντοχές στον καιρό και στις μηχανικές καταπονήσεις
- Κορυφαία υδροφοβία
- Ευκολία εφαρμογής
- Καλαίσθητο διακοσμητικό αποτέλεσμα
- Αναλλοίωτες αποχρώσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **VIVECRYL TOP ACRYLIC** της **Vivechrom** είναι νέος ακρυλικός παστώδης σοβάς κορυφαίας ποιότητας, με άριστη πρόσφυση και **μεγάλη ευκολία εφαρμογής, έτοιμος προς χρήση.**

Χρησιμοποιείται ως τελικό προστατευτικό και διακοσμητικό επίχρισμα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους, όπως σκυρόδεμα, σοβά και σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ETICS. Είναι ιδανικός για προσόψεις κτιρίων και παρουσιάζει **εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις μηχανικές καταπονήσεις, και μεγάλη αντοχή στην UV ακτινοβολία.** Εμποδίζει να εμφανιστούν μούχλα και άλγη.

Φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824:2017 και αποτελεί μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης **THERMOPROTECT** της **Vivechrom.**

Διατίθεται στις κοκκομετρίες **1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm και 2 mm** σε λευκό και χρωματίζεται μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ σε 317 αποχρώσεις της βεντάλιας **Exterior Colour Collection** της **Vivechrom**, στις αποχρώσεις του καταλόγου χρωμάτων της Κέρκυρας και χιλιάδες άλλες αποχρώσεις σχεδιασμένες για αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος Προϊόντος

Μορφή: Πάστα

Χρώμα: Λευκό και 317 αποχρώσεις της βεντάλιας Exterior Colour Collection της Vivechrom

Χημική βάση: Ακρυλικές ρητίνες/ γαλακτώματα και αδρανή

Κοκκομετρία: Dmax: 1,0 mm

Dmax: 1,2 mm

Dmax: 1,5 mm

Dmax: 2,0 mm

Συσκευασία: Δοχεία των 25kg

Αποθήκευση: 24 μήνες σε ξηρό μέρος στην αρχική συσκευασία

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Αναλογία ανάμιξης: Έτοιμο προς χρήση

Ειδικό βάρος μίγματος: $1,8 \pm 0,05 \text{ kg/l}$

Χρόνος στεγνώματος: σε αφή 4-6 ώρες

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Επιδόσεις σύμφωνα με EN 15824:2017

Υδρατμοπερατότητα: $S_d \text{ Μεσαία } 0,14 \leq S_d < 1,4 \text{ m V2}$ (EN 7783-2)

Υδατοαπορροφητικότητα $< 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, W3 (EN 1062-3)

Πρόσφυση $\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ (EN 1542)

Θερμική αγωγιμότητα $\lambda = 1,11 \text{ W/mK}$ (EN 1745)

Αντίδραση στη φωτιά: Κλάση F (EN 13501)

Επικίνδυνες ουσίες: βλ.ΔΔΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες και σταθερές, καθαρές και στεγνές, χωρίς σαθρά υλικά, σκόνες και λάδια.
- Σε νέες επιφάνειες από σοβά, σκυρόδεμα κλπ ασταρώστε πρώτα με το νέο ακρυλικό αστάρι TOP BOND PRIMER της Vivechrom, που συμβάλει στην καλύτερη εργασιμότητα του τελικού σοβά **VIVECRYL TOP ACRYLIC**.
- Σε σύστημα θερμομόνωσης: Εφαρμόστε τον σοβά **VIVECRYL TOP ACRYLIC** πάνω από το ινοπλισμένο κονίαμα βασικής στρώσης VIVEFLEX 100 ή VIVEFLEX 200W, το οποίο έχει ασταρωθεί κατάλληλα με το αστάρι TOP BOND PRIMER, βοηθώντας το σοβά να έχει ακόμα καλύτερη εργασιμότητα κατά την εφαρμογή.
- Για την επίτευξη εξαιρετικής καλυπτικότητας, σε περιπτώσεις εφαρμογής σκούρων αποχρώσεων και μικρές κοκκομετρίες σοβά πχ 1 mm, 1.2 mm, ασταρώστε με το αστάρι TOP BOND PRIMER, χρωματισμένο στην αντίστοιχη απόχρωση με το σοβά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ο σοβάς **VIVECRYL TOP ACRYLIC** αναδεύεται καλά με ηλεκτρικό αναδευτήρα αποφεύγοντας τη δημιουργία φουσαλίδων αέρα στη μάζα του υλικού. Το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. Σε περίπτωση που χρειαστεί ρύθμιση του ιξώδους μπορεί να προστεθεί νερό ή το αστάρι TOP BOND PRIMER σε ποσοστό μέχρι 1%. Η εφαρμογή γίνεται με ανοξείδωτη σπάτουλα ή με μηχανή εκτόξευσης και σε πάχος ανάλογο με την κοκκομετρία του. Εντός 15 λεπτών και αφού αρχίσει να τραβάει, επιπεδώστε με πλαστική σπάτουλα. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες θερμοκρασίας από 5°C έως 35°C και σχετικής υγρασίας μικρότερης από 80%, χωρίς διακοπή σε ενιαίες συνεχείς επιφάνειες, υγρό σε υγρό, για να επιτευχθεί ωραίο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Προσοχή: Οι καιρικές συνθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα. Προστατέψτε τις επιφάνειες από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα για να αποτραπεί ανομοιόμορφο στέγνωμα. Μην εφαρμόζετε αν επίκειται βροχή.

Τα δοχεία δεν πρέπει να εκτίθενται άμεσα στον ήλιο, τόσο οι κλειστές συσκευασίες αλλά και οι ανοιγμένες, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Οι επιφάνειες προς βαφή θα πρέπει να είναι σκιασμένες, ιδιαίτερα κατά του καλοκαιρινούς μήνες ή τις ημέρες με υψηλή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία (πάνω από 28°C), για να έχουν όσο το δυνατό χαμηλότερη θερμοκρασία τόσο κατά την εφαρμογή όσο και μετά, κατά το στέγνωμα σε βάθος τους υλικού.

Το υλικό από ανοιγμένες συσκευασίες που θέλουμε να χρησιμοποιηθεί αργότερα προτείνεται να μεταφέρεται σε μικρότερες συσκευασίες που να γεμίζονται μέχρι επάνω και να κλείνουν με καπάκι που έχει πολύ καλή εφαρμογή/ κλείσιμο.

Ο χρόνος ανάμειξης στις μηχανές ανάδευσης στα καταστήματα πρέπει να είναι τα 3 λεπτά και για τις δύο βάσεις όταν χρωματίζονται.

Στεγνώνει σε 2-4 ώρες στην αφή και σε 24 ώρες σε βάθος, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία.

Κατανάλωση: Εξαρτάται από την κοκκομετρία και το πάχος εφαρμογής.

Κοκκομετρία 1 mm = 1.7-2.2 kg/m²,
1.2 mm = 1.8-2.3 kg/m²,
1.5 mm = 2-2.4 kg/m²,
2 mm = 2.5-3 kg/m².

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C. Διατηρείται για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένος στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρές συνθήκες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

- Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Περιέχει 1,2 βενζοϊσοθειαζόλ-3(2H)-όνη και CMIT/MIT (3:1) και OIT. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401. Σηκώστε με προσοχή - το βάρος ξεπερνά τα 10 kg.

Περιέχει τις βιοκτόνες ουσίες βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC) (CAS: 55406-53-6), Isoproturon (ISO) (CAS: 34123-59-6), terbutryn (CAS: 886-50-0) για την προστασία της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού επιχρίσματος ή σοβά.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/γ Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος, Τύπος Υ: 40 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 40g/l ΠΟΕ.