

vizes bázisú alapozó fa-, fém-, PVC -és üveg felületekre



A Dulux Universal Primer H<sub>2</sub>O vizes bázisú alapozó fa-, fém-, PVC és üveg felületekre való univerzális, vízbázisú, korróziógátló alapozó, amely alkalmazható alapozóként és közbenső festékréteggént.

- |                          |                           |                             |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1.<br>Korrózió-<br>gátló | 2.<br>Erősíti<br>az aljat | 3.<br>Javítja<br>a tapadást |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|



## TERMÉK INFORMÁCIÓK

### Jellemzők

A Dulux Universal Primer H<sub>2</sub>O vizes bázisú alapozó fa-, fém-, PVC és üveg felületekre való univerzális, vízbázisú, korróziógátló alapozó, amely alkalmazható alapozóként és közbenső festékréteggént.

Az akril kötőanyag nagyfokú tapadása és rugalmassága széleskörű alkalmazási lehetőséget biztosít pl.: acél, horganyzott acél, öntöttvas, alumínium, kemény PVC, üveg és fa felületeken. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

#### Fő előnyei:

- gyors száradás
- nincs kellemetlen szaga
- kb. 10 m<sup>2</sup>/L kiadósság
- Korrózió elleni védelem 2 réteg esetén
- Erősíti az aljat
- Javítja a tapadást

Használat előtt jól keverje meg a festéket! Csak jól szellőző helyiségben fessen! A megfelelő színtónust a festék a teljes száradás után éri el. A felület eredeti színétől erősen elütő szín eléréséhez 2-3 rétegre is szükség lehet.

#### Felhasználás:

- ablak
- ajtó
- redőny
- kerítés
- kerti bútor
- kerti kiegészítők:
  - padok,
  - hinták,
  - díszkerítések


## vizes bázisú alapozó fa-, fém-, PVC -és üveg felületekre

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ablakpárkány</li> <li>○ ereszcsonna</li> <li>○ korlát</li> <li>○ díszítő elemek</li> </ul>
<b>Szín</b>	Fehér
<b>Kiszerezés</b>	0,7L
<b>Tulajdonságok</b>	Selyemfényű
<b>Sűrűség</b>	0,9 - 1,3 g/cm <sup>3</sup>
<b>VOC</b>	(kat.:A/i) 140g/l (2010). Ez a termék max. 139g/l VOC-t tartalmaz
<b>Száradás</b>	Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben: Tapintásszáraz: 2 óra múlva Átfesthető: 6 óra múlva A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.
<b>Rétegek száma</b>	2 réteg
<b>Kiadósság</b>	kb 10 m <sup>2</sup> /liter
<b>Hígítás</b>	víz (általában nem szükséges, szükség esetén max. 5%)
<b>Minőségmegőrzés</b>	2 év.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

<b>A termék előkészítése</b>	A termék használatra kész, hígítás, egyéb összetevő hozzáadása nem szükséges. Használat előtt jól keverje meg a festéket! Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
<b>A felület előkészítése</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A felületnek száraznak, épnek és tisztának (olaj-, zsír-, por- és egyéb szennyeződésektől, valamint korábbi, repedezett festékrétegtől, vagy fagyantától) mentesnek kell lennie. Minden esetben végezzen alapos portalanítást és a portalanító ecsettel sose fessen!</li> <li>- Kemény PVC felületeken végezzünk alapos zsírtalanítást. Fesse le 2 rétegben a felületet.</li> <li>- A nyers fa felületeket Sadolin Base Plus vizes bázisú impregnáló alapozóval kell védeni.</li> <li>- Az új horganyzott felületek festése előtt kb. 4 hónapig kell várni míg a felület megmattul.</li> <li>- Korróziógátló alapozóként két réteg felvitele mindenképpen szükséges.</li> </ul> <p>Az egyenetlenségeket kezelje le arra szolgáló megfelelő tapaszolással. pl.: Supralux Mestertapas. Az esetleges felületi hiányosságokat a megfelelő anyaggal ki kell tölteni.</p> <p><b>Megjegyzés!</b> Korábban festett felületek esetében egy kis területen végezzen próbafestést. A száradás után tapasztalt bármilyen nem kívánt eredmény esetén távolítsa el a festéket a felületről.</p>
<b>Festés</b>	<p><b>Festési feltételek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A környezet és a festendő felület hőmérséklete legyen +5°C és +30°C között. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.</li> <li>- A relatív páratartalom ne haladja meg a 80%-ot.</li> </ul> <p><b>Felhordás:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecset</li> <li>- Hengerelés: a legjobb eredmény rövidszőrű hengerrel érhető el.</li> <li>- Szórás</li> </ul> <p><b>Felhasználás:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A festéket ne hígítsa!</li> <li>- Vigyen fel 2 réteg festéket, 6 órás száradási időközzel!</li> </ul>

## vizes bázisú alapozó fa-, fém-, PVC -és üveg felületekre

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Megfelelő mennyiségű festéket tegyen az ecsetre/hengerre!</li> <li>- Egyenletesen oszlassa el a felületen a festéket!</li> <li>- A maszkoló szalagot közvetlenül festés után távolítsa el!</li> </ul> <p><b>Megjegyzés:</b> Festés közben és annak végeztével a zárt helyiségeket addig kell szellőztetni, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik. Jó állapotú, azonos színű felületek átfestésekor egy réteg festék is elegendő lehet.</p>
<b>Eszközök tisztítása</b>	 <p>A lehető legtöbb festéket vigye fel a felületre a festéshez használt eszközökről, a még nedves állapotú festék vízzel eltávolítható a szerszámokról. Folyó vízzel való tisztítás helyett edényben lévő vízben tisztítsa meg a festőszerszámokat.</p>

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

<b>Tárolás és szállítás</b>	Tárolja a festéket +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az eredeti, jól lezárt csomagolásban. Ne tárolja és ne is használja a festéket extrém hőmérsékleti körülmények között. Oldószeres termék. Védje a fagytól és hőtől!
<b>Biztonság</b>	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található.
<b>Környezetvédelem</b>	 <p>Ha hosszabb szünetet tart festés közben, tegye az ecsetet és a hengert sértetlen műanyag zacskóba és ragasztószalaggal jól zárja le! Így nem száradnak ki és másnap is tökéletesen használhatóak lesznek.</p>
<b>Építési termék tájékoztató</b>	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott <b>Dulux Universal Primer H<sub>2</sub>O</b> az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében <b>nem minősül építési terméknek</b></p> <p>E rendelet alkalmazásában: 1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá. Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék <b>Biztonsági adatlapja</b> tartalmazza, mely elérhető és letölthető a <a href="https://shop.akzonobel.hu/safety-documents">https://shop.akzonobel.hu/safety-documents</a> honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék <b>címkéjén</b> vagy a <b>Műszaki adatlapon</b> találhat információkat.</p>
<b>Kapcsolat:</b>	Dulux Infovonal: 06 80 200 505 E-mail: <a href="mailto:dulux.hu@akzonobel.com">dulux.hu@akzonobel.com</a> Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. ép. 5. emelet.
<b>Aktualizálva</b>	2026. január 15.

vizes bázisú alapozó fa-, fém-, PVC -és üveg felületekre

Melléklet: Nyilatkozat

## NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Dulux Universal Primer H<sub>2</sub>O**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: vizes bázisú selyemmatt fényű zománccfesték bázis kül- és beltéri fa- és fémfelületekre.

A forgalmazó neve, értesítési címe: **Akzo Nobel Coatings Zrt.**  
**1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. épület 5. emelet.**  
**Tel: 06 80 200-505**

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

**Bernáth Roland**  
Alkalmazástechnikus  
**06 30 968-0704**  
**roland.bernath@akzonobel.com**

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

**Budapest, 2026. január 15.**

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:



Szűcs Gergely  
vezérigazgató



Szűcs Anikó  
specialty category manager