

Pinotex

# WOOD PAINT DUO VX+

## Vandeniniai aliejiniai medinių fasadų dažai

- Patvarumas iki 12 metų
- Gruntas ir apdailos dažai kartu
- Taupo laiką ir pinigus – nereikia gruntavimo dažų
- Yra veikliųjų medžiagų, saugančių medieną nuo pelijimo
- Galima tonuoti įvairiais atspalviais



### GAMINIO SAVYBĖS

Vandeniniai medienos dažai su hibridiniu alkido ir akrilo rišikliais. Stipriai sukimba su gryna mediena, todėl paviršiaus nereikia atskirai gruntuoti. Kaip ir visais aliejiniais dažais, šiais dažais patogiau dažyti, prie jų mažiau lipna nešvarumai, dažai pasižymi geromis hidrofobinėmis savybėmis. Lyginant su klasikiniais atliejiniais dažais, „Pinotex Wood Paint Duo VX+“ ilgiau išlaiko pradinį atspalvį ir blizgesį; juose daugiau kaip 10 kartų mažiau lakiųjų organinių junginių negu tirpikliniuose medienos dažuose. Didelis dažuose esantis sausųjų medžiagų kiekis leidžia dengiant paviršius mažesniu sluoksnių kiekiu išgauti kokybišką, atmosferos poveikiui atsparią paviršiaus dangą. Saugo nudažytą paviršių nuo pelėsio. Apdorojus paviršių sistemaiškai (įmirkomasis gruntavimas ir 2 apdailos dažų sluoksniai), medinis paviršius ilgam – iki 12 metų – apsaugomas nuo atmosferos poveikio. Galima tonuoti įvairiais atspalviais.

### PASKIRTIS

Mediniams fasadams ir pertvaroms, tvoroms, lentjuostėms, durims ir langų rėmams dažyti.

### PAGRINDAS

Nauji ir anksčiau dažyti lauke esantys pjautinės ir obliuotos medienos paviršiai. Apribojimas: netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistiems mediniams paviršiams ir anksčiau raudonžemio dažais dažytiems paviršiams.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška ir nepažeista grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgnumo.
- Ant paviršiaus esančius nešvarumus (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai) rekomenduojama nuvalyti sausu šepetėliu. Jei paviršius labai nešvarus, nuvalykite jį valikliu, kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir prieš toliau apdorodami palaukite, kol išdžius. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus mechanškai arba vaistiniu sudrėkinta šluoste. Nepatartina medienos valyti tokiomis priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Seną silpnai sukibusį dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitrinu popieriumi, karšto oro srautu arba infraraudonųjų spindulių lempa.
- Blizgiais dažais dažytus paviršius pašiuurkštinkite švitrinu popieriumi, po šlifavimo nuvalykite dulkes.
- Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenžas, o mediena būtų ne mažiau kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

### ĮMIRKYMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiovusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują paviršių, pirmiausia reikia jį vieną kartą įmirkyti bespalviu vandeniniu biocidiniu įmirkomuoju gruntu „Pinotex Wood Primer BPR“ arba tirpikliniu biocidiniu įmirkomuoju gruntu „Pinotex Base BPR“.
- Prieš toliau apdorojant, įmirkyta mediena turi džūti 24 valandas. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praėti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.

### GALUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu, reikia palaukti, kol nugruntuotas paviršius bus pakankamai išdžiovęs.
- Paviršių dažykite 2 dažų „Pinotex Wood Paint Duo VX+“ sluoksniais.
- Anksčiau dažytą medinį paviršių švariai nuvalykite ir nudažykite 1–2 dažų „Pinotex Wood Paint Duo VX+“ sluoksniais.
- Medinį paviršių geriausia dažyti teptuku.
- Dažai „Pinotex Wood Paint Duo VX+“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus kruopščiai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.



## TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Rišiklis	Alkidas / akrilas
Blizgumas (obliuota mediena)	Pusiau blizgūs
Tankis	1,18 +/- 0,05 kg/l
Sausųjų medžiagų dalis	61 +/- 2 %
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema
Baziniai atspalviai	BW (baltas), BC (bespalvis)
Džiūvimo laikas (23 °C, 50 % sant. drėgn.)	Dulkės nekimba po 6 val.
Kitą sluoksnį galima dengti po	12 val.
Dengiamumas (vienas sluoksnis)	Pjautinė mediena 4–6 m <sup>2</sup> /l Obluota mediena 6–8 m <sup>2</sup> /l
Skiediklis	Vanduo
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis
Įrankių valymas	Vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	3 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje originalioje pakuotėje, temp. +5...35 °C
LQJ kiekis	Maks. 35 g/l (ES leidžiamas ribinis LQJ kiekis tokiame gaminyje (A/d pogr.) - 130 g/l)
Pakuotė	1 L / 2,5 L / 10 L

## DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami darbą uždenkite aplink esančius augalus ir krūmus, kad neaptaškytumėte jų dažais.
- Norint geriausiai apsaugoti medinį paviršių, rekomenduojama dažyti teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Negalima dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnį plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Dažus tepkite tolygiu sluoksniu medienos rašto kryptimi. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.
- Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.
- Darbo įrankius plaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Vėliau suteptas paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliu valikliu. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu.
- Dėl aplinkosauginių priežasčių natūralių pigmentų naudojimo galimybės yra ribotos. Tai lemia ir nevienodą dažų dangos atsparumą lauko sąlygomis, pavyzdžiui, kai kurie ryškesni atspalviai pietinėje fasado pusėje gali blukti greičiau nei kiti atspalviai su natūraliais pigmentais.

## DARBO SAUGA

Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją. Dirbdami laikykitės saugos reikalavimų! Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad medžiagos nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

## APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

## GAMINTOJAS

„Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

## ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas nepisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.