

MAXI PRO SPRAY

Superviegla, smalkgraudaina, izsmidzināma špaktelēšanas tepe iekšdarbiem

- Par vairāk nekā 1/3 vieglāka nekā parastās izsmidzināmās špaktelēšanas tepes
- Viegli klāt uz virsmas, izlīdzināt un slīpēt
- Elastīga tepe ar nenozīmīgu rukumu un mitruma iesūkšanas spēju



Produkta īpašības

«Maxi Pro Spray», ko raksturo viegla aizpildes spēja (blīvums ~ 1,0 kg/l), ir lietošanai gatava izsmidzināma tepe iekšdarbiem. Smalkgraudainā tepe, ko viegli klāt uz virsmas ar pneimatisko smidzinātāju, viegli izlīdzināt un slīpēt, neveido putekļus. Pēc noslīpēšanas tepes kārtai piemīt nenozīmīgs rukums un mitruma iesūkšanas spēja, tā kļūst gluda un elastīga, piemērota virsmas gruntēšanai un/vai apdares krāsošanai.

Pielietojums

Produkts ir paredzēts lietošanai sausās telpās sienu un griestu apdarei.

Piemērotas pamatvirsmas

Produkts ir piemērots ģipša plātņu, apmetuma, betona, vieglbetona un ķieģeļu virsmu vienlaidu špaktelēšanai, kā arī šuvju un plaisu izlīdzināšanai pirms gruntēšanas.

Virsmas sagatavošana

Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētās virsmas stāvokļa un tai izvirzītajām prasībām. Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, smiltīm un netīrumiem. Jānoņem vecā atdalījusies krāsa, vāji saistītas kārtas jāattīra līdz stingrai pamatnei. Lai attīrītu agrāk krāsotu virsmu, jāizmanto remdens vai silts ūdens, stipri netīras virsmas attīrīšanai. Atdalījušās vai ar virsmu vāji saistītas vecās tapetes pilnībā jānoņem. Lai panāktu labāku pielipšanu, iepriekš ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.

Špaktelēšana

Špaktelēšanas tepe ir gatava lietošanai. Pēc ilgstošas glabāšanas var būt nepieciešams samaisīt produktu. Produktam nedrīkst piejaukt citu tipu tepes vai sausos maisījumus. Ar pneimatisko smidzinātāju uz virsmas jāuzklāj viena vai vairākas līdz 5 mm biezas špaktelēšanas tepes kārtas; stūri, šuves un plaisas jānostiprina ar papīra/stiklšķiedras lenti. Pirms nākamās špaktelēšanas tepes kārtas uzklāšanas jāpārliciecinās, ka iepriekšējā kārta ir nožuvusi. Svaiga špaktelēšanas tepe jāizlīdzina uz virsmas maksimāli gludi, lai mazinātu sekojošās slīpēšanas pakāpi. Špaktelētās virsmas slīpēšanai izmantojams smalkgraudains smilšpapīrs (Nr. 150-180). Pēc slīpēšanas virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem, izmantojot mitru lupatu vai putekļu sūcēju. Darba laikā ievērot drošības prasības, izmantot respiratoru, acu vai sejas aizsargus un rūpīgi vēdināt telpu.

Beigu apdare

Pirms beigu apdares špaktelētā virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas «Grund+», «Grund», «Expert 2» vai līdzīga produkta. Špaktelētās virsmas krāsošanai ir piemērota lateksa, alkīda, kā arī akrila krāsa. Izotropiskas un stipri saistītas virsmas uzreiz var apstrādāt ar segkrāsu, piemēram, ar produktu «Expert 1», «Expert 4», «Expert 7» un līdzīgiem produktiem.



Tehniskie dati

Pielietojums	sausas telpas, veicot iekšdarbus
Saistviela	stirols-akrila kopolimērs
Grauda lielums	maks. 0,15 mm
Blīvums	1,0 kg/l
Žūšanas laiks (23 °C, RH 65%)	2,5-4 stundas, ja tepes kārtas biezums ir 0,5-1 mm
Aizpildes spēja (1 kārtā)	līdz 2 mm
Atšķaidītājs	špaktelēšanas tepes konsistence ir piemērota uzklāšanai uz virsmas, un tās atšķaidīšana nav vajadzīga
Krāsa	balta
Darbarīki	špaktelēlāpstiņa, špaktelēšanai paredzēts smidzinātājs
Darbarīku tīrīšana	uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni
Glabāšana	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C), sargāt no sala un tiešiem saules stariem
Iepakojums	17 l

Špaktelēšanas ieteikumi

Špaktelēšanas un tepes žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...+25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Izvairīties strādāt tad, kad tieši uz virsmas krīt saules stari, kā arī špaktelēt saulē sakarsušu virsmu. Mitrš gaiss kopā ar zemu temperatūru krietni pagarina tepes žūšanas laiku.

Darba drošība

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Ja acu kairinājums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Nekavējoties nogērbt visu piesārņoto apģērbu. Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, var izraisīt alerģisku reakciju. Profesionālam lietotājam pēc viņa lūguma tiek izsniegta darba drošības datu lapa. Špaktelētās virsmas slīpēšanas laikā var izdalīties veselībai kaitīgi putekļi. Strādāt labi vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši noslēgt tepes trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko tepi. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās tepes atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs

Ražots Eiropas Savienībā pēc «Akzo Nobel» pasūtījuma

Pārstāvis

SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.