

CETOL WOOD STAIN

Ūdenī šķīstoša beice



Ūdenī šķīstošs produkts dekoratīvai koksnes apdarei, veicot iekšdarbus. Piešķir nokrāsu virsmas tekstūrai un akcentē koksnes dabisko skaistumu. Iesūcas koksnes porās, apgrūtinot mitruma iekļūšanu koksnē. Produktam piemīt pavisam viegla smarža.

PIELIETOJUMS

Ēvelētas, plāni zāģētas un zāģētas koka virsmas, veicot iekšdarbus, piemēram, iekšējā apšuvuma dēļi.

PAMATVIRSMAS

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai, attīrītai no bojātājsēnēm un koksnes kaitēkļiem. Koksnes mitruma saturam jābūt 14–20%.

APDARE

- Atkarībā no vēlamās toņa intensitātes virsma jāapstrādā ar produktu "Cetol Wood Stain", uzklājot 1–3 kārtas. Produkts jāklāj uz virsmas, izmantojot otu vai krāsošanas ierīci ar sariem.
- Uz virsmām, kurām jābūt nodilumizturīgām vai kuras ir pakļautas piesārņojuma draudiem, ieteicams papildus uzklāt 1–2 kārtas ūdenī šķīstošas lakas. Pirms lakošanas jāpārlicinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Apstrādātās virsmas toņa atbilstība toņu kartei ir atkarīga no koksnes koku sugas, virsmas apstrādes paņēmiena, kārtu skaita un uzklāšanas paņēmiena.
- Pirms lietošanas un darba laikā produkts kārtīgi jāsamaisa.
- Produkta uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), krāsas temperatūrai augstākai par +15 °C un relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Izvairīties no krāsošanas caurvējā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, jo ūdens pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt produkta iesūkšanos koksnē.
- Darbarīki jānotīra ar ūdeni uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai mehāniski.

APSTRĀDĀTĀS VIRSMAS KOPŠANAS IETEIKUMI

Ekspluatācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Izvairīties no virsmas intensīvas beršanas.

TEHNISKIE DATI

Pielietojums	<i>Iekšdarbi</i>
Saistviela	<i>Alkīda emulsija</i>
Tonēšana	<i>Tonēšanas sistēma "Acomix", bezkrāsainais bāzes tonis BC</i>
Blīvums	<i>0,9–1,0 kg/l</i>
Sausnas saturs	<i>4–6% (atkarībā no toņa)</i>
Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH)	<i>2 stundas putekļneuzņēmīga Var krāsot pēc 12 stundām Žūšanas laiks ir relatīvs un atkarīgs no koksnes īpašībām un žūšanas apstākļiem</i>
Patēriņš (viena kārtā)	<i>Ēvelēta koksne 40–50 g/m² Zāģēta koksne 40–60 g/m²</i>
Atšķaidītājs	<i>Ūdens</i>
Darbarīki	<i>Ota, krāsošanas ierīce ar sariem</i>
Darbarīku tīrīšana	<i>Ūdens</i>
Glabāšanas laiks neatvērtā ražotāja traukā	<i>24 mēneši</i>
Produkta glabāšana (glabāšana noliktavā un transportēšana)	<i>Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā +5...+35 °C temperatūrā</i>
Iepakojums	<i>17,46 l</i>

ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/e – 130 g/l (2010). GOS saturs produktā: maks. 20 g/l.

Lietošanas laikā ievērot produkta drošības datu lapā minētās drošības prasības!

PĀRSTĀVIS

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018

Iepriekš norādītie tehniskie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no uzklāšanas paņēmieniem, laika apstākļiem produkta uzklāšanas laikā utt. Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot lietošanas norādījumus vai nepareizi lietojot produktu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar produkta pārstāvi. Ražotājs saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.