

REZISTO 7 ANTISCUFF

Akrila krāsa sienām, kurām nepieciešama liela izturība pret intensīvu ekspluatācijas slodzi

- Novatoriska tehnoloģija "Scuff Shield"
- Ārkārtīgi augsta izturība pret berzi un piesārņojuma pēdām
- 1. klases izturība pret mitro tīrīšanu



Produkta īpašības

Akrila krāsa sienām, paredzēta virsmām, kurām nepieciešama īpaši liela izturība pret berzi un nolietojumu. Produkta novatoriskā tehnoloģija "Scuff Shield" novērš tumšu piesārņojuma pēdu rašanos uz virsmas, un tas krietni vienkāršo virsmu kopšanu. Ļoti piemērots risinājums telpām ar lielu ekspluatācijas slodzi. Produkts viegli klājas uz virsmas, savukārt krāsas spēja labi izlīdzināties atvieglo līdzēnas virsmas iegūšanu.

Pielietojums

Krāsa ir paredzēta sienu krāsošanai telpās, kurās bieži jāveic tīrīšana, piemēram, gaiteņos, priekšnamos, sabiedriskās telpās, birojos, viesnīcās.

Pamatvirsmas

Produkts ir piemērots jaunu un iepriekš krāsotu ģipša plātņu, kā arī apmetuma, betona, vieglbetona un ķieģeļu virsmu apdarei.

Virsmas sagatavošana

Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētās virsmas stāvokļa un tai izvirzītajām prasībām. Pamatvirsmas jābūt gludai, sausai un attīrītai no putekļiem, netīrumiem, taukiem, kritainām daļām un atlupušām daļiņām. Virsmas tīrīšanai lietojams remdens vai silts ūdens, stipri netīras virsmas attīrīšanai – arī tīrīšanas līdzeklis. Veca atdalījusies krāsa jānoņem, vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamatnei. Labākas adhēzijas panākšanai iepriekš ar spīdīgu krāsu apstrādāta virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru. Virsmas caurumi un spraugas jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi; nošpaktelētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Gruntēšana

Poraina virsma (piemēram, iepriekš nekrāsota virsma) jānogruntē ar krāsu "Grund+" vai "Drywall Grund". Speciālas gruntskrāsas izmantošana uzlabo segkrāsas sasaistīšanos ar pamatvirsmu, paaugstina krāsotās virsmas slodzes izturību, izlīdzina pamatvirsmas iesūkšanas spēju un samazina segkrāsas patēriņu.

Beigu apdare

Beigu apdarei uz virsmas jāuzklāj 1–2 kārtas krāsas "Rezisto 7 Antiscuff".



Tehniskie dati

Pielietojums	iekšdarbi sausās telpās
Saistviela	akrila dispersija
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	matēta
Blīvums (kg/l)	1,33
Sausnas saturs	~ 65% (bāze BW)
Izturība pret mitro nobērzi, ISO 11998 (28 dienas, 200 cikli)	1. klase (< 5 µm)
RYL 2012 slodzes klase	RL03 Lielas slodzes un augstas prasības sausās telpās RL04 Īpaši lielas slodzes un augstas prasības sausās telpās
Segtspēja	8–10 m²/l (1 kārtā) atkarībā no pamatvirsmas iesūkšanas spējas un gluduma
Kontrastainums (ISO 6504-1:2006)	2. klases segtspēja
Žūšanas laiks (+23 °C, RH 50%)	var krāsot pēc 2 stundām
Termiskā stabilitāte (ISO 3248:2016)	īslaicīgi iedarbojoties augstai temperatūrai (24 st., +125 °C), vizuālas izmaiņas nav novērojamas; augstas temperatūras ilglaicīga iedarbība var ietekmēt krāsas toni un spīduma pakāpi
Tvaikcaurlaidība (ISO 7783:2018)	V2 klase vidēji (V= 21–25 g/(m²*d))
Atšķaidītājs	ūdens
Tonēšana	tonēšanas sistēma "Acomix", bāzes tonis BW
Darbarīki	ota, veltnītis, smidzinātājs
Smidzināšana	0,017"– 0,025" uzgalis, spiediens 150...200 bāri, smidzināšanas leņķis 30–60°
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas
GOS saturs	≤ 6 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgrupa A/a) – 30 g/l)
Glabāšana	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C), sargāt no sala
Glabāšanas laiks	slēgtā ražotāja iepakojumā – 3 gadi; derīguma termiņa dati ir norādīti uz iepakojuma
Iepakojums	2,5 l / 10 l

Krāsošanas ieteikumi

Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Augstāka vai zemāka temperatūra, nekā pieļaujams, kā arī caurvējš darba laikā var izraisīt nekvalitatīvas krāsas plēves veidošanos.

Pirms lietošanas krāsa kārtīgi jāsamaisa. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Darba laikā jāizmanto liels krāsas daudzums, lai virsma ilgāk paliktu mitra un to varētu apstrādāt.

Sienu krāsošanas gadījumā krāsa jāklāj uz virsmas vispirms šķērsvirzienā, pēc tam virsma jāizlīdzina, virzot veltnīti uz augšu un uz leju. Katra nākamā veltnīša kustība krāsas joslā jāizpilda vienā virzienā visā sienas laukumā.

Stipri porainas apmetuma un betona virsmas jānogrunvē ar krāsu "Grund+" vai "Drywall Grund", vajadzības gadījumā atšķaidot produktu.

Kokšķiedras un kokskaudu plates jānogrunvē ar krāsu "Bindo Base".

Iepriekš ar kaļķu vai krīta krāsu pārklāta virsma jānogrunvē ar krāsas "Silikat Base" un ūdens maisījumu attiecībā 1:1 vai ar gruntskrāsu "Master Base", kurai ir pievienots lakbenzīns "Solve W" 40–50% apmērā. Līmes krāsa. Vecā līmes krāsa, kas ir sliktā stāvoklī, pilnīgi jānoņem, šai nolūkā virsmu iepriekš samitrinot ar ūdeni. Stipri saistīta līmes krāsa jānogrunvē ar krāsu "Master Base", kurai ir pievienoti 20–30 % lakbenzīna "Solve W".

Virsma, uz kuras ir kvēpu vai nikotīna traipi, kā arī ūdens notecējumi, jānotīra ar tīrīšanas līdzekli un tad rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un virsmai jāļauj nožūt. Pēc tam virsma jānogrunvē ar izolējošu krāsu "Nordsjö Original Spärrvitt Isolering".

Darba drošība

Strādāt labi vēdināmā vietā. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem. Profesionālam lietotājam pēc viņa lūguma tiek izsniegta darba drošības datu lapa.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Glabāt no sala pasargātā sausā un vēsā vietā. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Derīguma termiņš: sk. uz iepakojuma.

Ražotājs

"Akzo Nobel Decorative Paints"

Pārstāvis

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67517018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.