

REZISTO 1

Netīrumus atgrūdoša krāsa sienām,
ar lielisku mazgāšanas noturību

- Novatoriska tehnoloģija "Stain Shield"
- Netīrumus atgrūdoša
- 1. klases noturība pret mitro tīrīšanu



Produkta īpašības

Krāsa sienām, kam nepieciešama īpaši augsta izturība pret mazgāšanu. Veido stipri matētu virsmu. Produkts viegli klājas uz virsmas, savukārt krāsas spēja labi izlīdzināties atvieglo līdzenas virsmas iegūšanu. Produktā izmantotā tehnoloģija **Stain Shield** piešķir virsmai lieliskas netīrumus atgrūdošas īpašības, un tas ir ļoti labs risinājums telpām, kuras bieži jāmazgā.

Pielietojums

Produkts ir piemērots sienu krāsošanai dzīvojamās un sabiedriskās telpās, kur nepieciešams bieži tīrīt sienas, piem., priekšnamos, virtuvēs, gaiteņos un skolās.

Pamatvirsmas

Produkts ir piemērots jaunai un iepriekš krāsotai ģipsa plātnei, kā arī apmetuma, betona un vieglbetona virsmu krāsošanai.

Virsmas sagatavošana

Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētās virsmas stāvokļa un tai izvirzītajām prasībām. Pamatvirsmas jābūt gludai, sausai un attīrītai no putekļiem, netīrumiem, taukiem, kritinām daļiņām un atlupušām daļiņām. Virsmas tīrīšanai lietojams remdens vai silts ūdens, stipri netīras virsmas attīrīšanai – arī tīrīšanas līdzeklis. Veca atdalījusies krāsa jānoņem, vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamatnei. Labākas adhēzijas panākšanai iepriekš ar spīdīgu krāsu apstrādāta virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru. Virsmas caurumi un plaisas jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi; nošpaktelētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Gruntēšana

Pamatvirsmas jābūt sausai un tīrai. No virsmas jānoņem vecā atdalījusies krāsa, virsmas nelīdzenumi jāaizšpaktelē, poraina virsma (piemēram, iepriekš neapstrādāta virsma) jānogruntē ar krāsu **Grund+** vai **Drywall Grund**.

Beigu apdare

Beigu apdarei uz virsmas jāuzklāj 1–2 kārtas krāsas **Rezisto 1**. Uz iepriekš neapstrādātas virsmas jāuzklāj 2 kārtas, uz iepriekš nogruntētas vai krāsotas virsmas – 1–2 kārtas krāsas.

Krāsošanas ieteikumi

Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Augstāka vai zemāka temperatūra, nekā pieļaujams, kā arī caurvējš darba laikā var izraisīt nekvalitatīvas krāsas plēves veidošanos.

Pirms lietošanas krāsa kārtīgi jāsamaisa. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Darba laikā jāizmanto liels krāsas daudzums, lai virsma ilgāk paliktu mitra un to varētu apstrādāt.

Krāsojot griestus, jāstrādā gaismas krišanas virzienā, t.i., izlīdzinošie triepieni jāveic virzienā no loga. Sienu krāsošanas gadījumā krāsa jāklāj uz virsmas vispirms šķērsvirzienā, pēc tam virsma jāizlīdzina, virzot veltnīti uz augšu un uz leju. Katra nākamā veltnīša kustība krāsas joslā jāizpilda vienā virzienā visā sienas laukumā.



Tehniskie dati

Pielietojums	iekšdarbi sausās telpās
Saistviela	akrila dispersija
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	stipri matēta
Blīvums (kg/l)	1,33
Sausnas saturs (%)	~ 60,6 % (bāze BW)
Izturība pret mitro nobērzi, ISO 11998 (28 dienas, 200 cikli)	1. klase (< 5 µm)
RYL 2012 slodzes klase	RL03 Lielas slodzes un augstas prasības sausās telpās RL04 Īpaši lielas slodzes un augstas prasības sausās telpās
Segtspēja	10–14 m²/l (1 kārtā) atkarībā no pamatvirsmas iesūkšanas spējas un gluduma
Kontrastainums (ISO 6504-1:2006)	2. klases segtspēja
Žūšanas laiks (+23 °C, RH 50%)	var krāsot pēc 2 stundām
Termiskā stabilitāte (ISO 3248:2016)	īslaicīgi iedarbojoties augstai temperatūrai (24 st., +125 °C), var novērot minimālu dzeltēšanu un blāvumu; augstas temperatūras ilglaicīga iedarbība var ietekmēt krāsas toni un spīduma pakāpi
Tvaikcaurlaidība (ISO 7783:2018)	V2 klase vidēji (V= 25,2 g/(m²*d))
Atšķaidītājs	ūdens
Tonēšana	tonēšanas sistēma "Acomix", bāzes tonis BW
Darbarīki	ota, veltnītis, smidzinātājs
Smidzināšana	0,017"– 0,025" uzgalis, spiediens 150...200 bāri, smidzināšanas leņķis 30–60°
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas
GOS saturs	≤ 1 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgrupa A/a) – 30 g/l)
Glabāšana	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C), sargāt no sala
Glabāšanas laiks	slēgtā ražotāja iepakojumā – 3 gadi; derīguma termiņa dati ir norādīti uz iepakojuma
Iepakojums	2,5 l / 10 l

Īpaši sagatavojamu pamatvirsmu iepriekšējā apstrāde

Stipri porainas apmetuma un betona virsmas jānogrunvē ar krāsu **"Grund+"** vai **"Drywall Grund"**, vajadzības gadījumā atšķaidot produktu.

Kokšķiedras un kokskaidu plates jānogrunvē ar krāsu **"Bindo Base"**.

Iepriekš ar kaļķu vai krīta krāsu pārklāta virsma jānogrunvē ar krāsas **"Silikat Base"** un ūdens maisījumu attiecībā 1:1 vai ar gruntskrāsu **"Master Base"**, kurai ir pievienots lakbenzīns **"Solve W"** 40–50% apmērā.

Līmes krāsa. Vecā līmes krāsa, kas ir sliktā stāvoklī, pilnīgi jānoņem, šai nolūkā virsmu iepriekš samitrinot ar ūdeni. Stipri saistīta līmes krāsa jānogrunvē ar krāsu **"Master Base"**, kurai ir pievienoti 20–30% lakbenzīna **"Solve W"**.

Virsma, uz kuras ir kvēpu vai nikotīna traipi, kā arī ūdens notecējumi, jānotīra ar tīrīšanas līdzekli un tad rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un virsmai jāļauj nožūt. Pēc tam virsma jānogrunvē ar izolējošu krāsu **"Nordsjö Original Spärrvitt Isolering"**.

Darba drošība

Strādāt labi vēdināmā vietā. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem. Profesionālam lietotājam pēc viņa lūguma tiek izsniegta darba drošības datu lapa.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Glabāt no sala pasargātā sausā un vēsā vietā. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Derīguma termiņš: sk. uz iepakojuma.

Ražotājs

"Akzo Nobel Decorative Coatings AB", Zviedrija.

Pārstāvis

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67517018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.